

مقاومة درجات الحرارة العالية للتآكل الساخن للفولاذ المقاوم للصدأ المطلي في بيئات خليط

NaCl / Na₂SO₄

مدرس دكتور اياد عايد البدراني

جامعة الانبار / كلية الهندسة

<https://www.iasj.net/iasj/download/3b6ad20cc504a3d7>

في هذه الدراسة ، تم ترسيب السليكون والألمنيوم مع السيريوم وبدونه في نفس الوقت عن طريق الانتشار في سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي (AISI 316L) ، عن طريق عملية تدعيم حزمة واحدة. تم إجراء اختبارات التآكل الدوري على الساخن على سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي المطلية وغير المطلية مع رواسب 50% بالوزن من NaCl + 50% بالوزن. Na₂SO₄ عند 750 درجة مئوية لمدة 120 ساعة عند دورة 10 ساعات. أظهرت النتائج أن مقاومة التآكل الساخن للفولاذ المقاوم للصدأ المطلي قد تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بالفولاذ غير المطلي. يتكون المقياس المتكون من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بعد الأكسدة في بيئة الخليط من NiAl₂O₄ و NiFe₂O₄ و NiCr₂O₄. تم استخدام علم المعادن البصري (LOM) وحيود الأشعة السينية (XRD) لتوصيف الطلاء الناتج وهياكل التآكل الدورية الساخنة. الكلمات المفتاحية: التآكل الحار, الطلاء الانتشاري, الأكسدة, طلاء الصلب. ومن الممكن اشتنتاج التالي:

- 1- تتبع حركية الأكسدة لكل من الأنظمة المطلية وغير المطلية قانون معدل القطع المكافئ.
- 2- أظهر كلا النظامين المطلي مقاومة جيدة للأكسدة الحلقية مقارنة مع الفولاذ المقاوم للصدأ L316 غير المطلي تحت نفس الحالة المحددة.
- 3- إضافة 0.5 وزن. % السيريوم إلى طلاء الألمنيوم المعدل بالسيليكون ، حسن مقاومة التآكل الساخن للركائز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي.
- 4- يعتبر خليط ملح NaCl / Na₂SO₄ أكثر تآكلاً من خليط الملح 100% بالوزن Na₂SO₄.