

الخرسانة Concrete

تعريف

"الخرسانة هي بنية Structure يتركب من عدة مواد Materials والجزء الأكبر في هذا البنية هو الركام الذي يتماسك مع بعضه في صورة شبيهة بالكتلة الحجرية وذلك بفعل العجينة الأسمنتية المغلفة للركام والتي تتصلد نتيجة التفاعل الكيميائي بين الأسمنت والماء"

ونسب توزيع المواد المختلفة المكونة للخرسانة (بالحجم) في أغلب الأحوال هي:

ركام (كبير وصغير)	عجينة الأسمنت	فراغات
٦٠ - ٧٠ %	٣٠ - ٤٠ %	١ - ٢ %


ويتضح من ذلك أن الركام هو المكون الأساسي لجسم الخرسانة حيث يحتل حوالى من ٣/٢ الى ٤/٣ حجم الخرسانة. والركام يعتبر مادة رخيصة نسبياً بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل التغير الحجمي للخرسانة الناتج من عمليتي التجمد والتصلد ومن تغير الرطوبة في عجينة الأسمنت. أما عجينة الأسمنت فتقوم بوظيفة فعالة وذلك بإيجاد التماسك بين الركام وإعطاء الخرسانة المقاومة المطلوبة وملء الفراغات بين حبيبات الركام وتسهيل إنزلاق الركام أثناء الصب.

الخرسانة كمادة إنشائية

الخرسانة في حالتها المتصلدة تبدو مادة صخرية ذات مقاومة عالية للضغط أما في حالتها الطرية (الطازجة) فلها خاصية اللدونة التي تسمح بتشكيلها في أي قالب معماري مطلوب. وتعتبر الخرسانة مع حديد التسليح (الصلب) أكثر المواد الإنشائية شيوعاً وإستعمالاً في عصرنا الحديث وذلك لسهولة توажدها والرخص النسبي للمواد المكونة لها و لسهولة ورخص تصنيعها. ويمكن إستعمال الخرسانة بالإشتراك مع مواد أخرى لتكوين مقاطع مركبة Composite Sections كما في حالت إستخدام قطاعات الصلب مع الخرسانة أو لتكوين مواد مركبة Composite Materials كما في حالة غضافة أنواع معينة من الألياف الى الخرسانة أثناء خلطها لتحسين بعض الخصائص المرغوبة. وتعتبر الخرسانة مع حديد التسليح مادتين متكاملتين من حيث الخواص ويتضح ذلك في شكل(1).

خرسانة

حديد



الخاصية	الخرسانة	حديد التسليح
مقاومة الشد	ضعيف جداً	جيد جداً
قائمة الانضغاط	جيد	جيد ولكن يحدث إنبعاج للمقاطع النحيفة
مقاومة القص	متوسط	جيد
الديمومة	جيد جداً	ضعيفة ويتآكل إذا كان غير محمي
مقاومة الحريق	جيد	ضعيفة ويفقد مقاومته سريعاً في درجات الحرارة العالية

شكل (1) تكامل الخواص في الخرسانة وحديد التسليح.

ومن أهم عيوب الخرسانة أن مقاومتها للشد ضعيفة نسبياً ولهذا فعند إستعمالها في الأغراض الإنشائية فإنه يتم إستعمالها مع حديد التسليح (الصلب) الذي يقوم بمقاومة قوى الشد.

ومن عيوب الخرسانة كذلك الحركة الناتجة من الإنكماش بالجفاف أو من الرطوبة والتي تسبب شقوق شعرية دقيقة يلزم لتجنب حدوثها وضع حديد التسليح المناسب أو عمل مفاصل Joints بالخرسانة على مسافات متباعدة.

كما أن الخرسانة ليست مصممة تماماً وإنما تسمح بنفاذ السوائل والغازات بدرجات متفاوتة تعتمد على جودة الخرسانة ونسبة الفراغات بها. ونفاذ الرطوبة في الخرسانة المسلحة يعمل على صدأ الحديد وتآكله وأيضاً ينتج عنه تضرر سطح الخرسانة وتلفها.

تطور صناعة الخرسانة



مع بداية القرن العشرين كانت الخرسانة تجاهد لكي تقف بين مواد البناء الأخرى وكانت مقاومة الانضغاط التي تصل إلى ١٤٠ كغم/سم^٢ تعتبر قيمة كبيرة ولها إعتبارها. ولم تكن هناك طرق معينة لتصميم خلطة خرسانية ولا أساليب للتصميم المختلفة كذلك لم يكن هناك الأنواع المختلفة من الأسمنت والتي تناسب الأغراض المتنوعة. كما أنه لم يمكن هناك الأنواع المختلفة من الخرسانة مثل الخرسانة الخفيفة والخرسانة ذات الهواء المحبوس أو الخرسانة سابقة الصب أو سابقة الإجهاد.

في سنة ١٩١٩ شهدت صناعة الخرسانة الثورة الأولى حيث إكتشف ابرامز Abrams أن هناك علاقة بين مقاومة الضغط للخرسانة ونسبة الماء بالخلطة وقد أوضح ابرامز أن مقاومة الضغط تزيد كلما قلت نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) وقد حدد هذه العلاقة كما يلي:

$$f_c = \frac{965.5}{7^{1.5(w/c)}} \quad \text{kg/cm}^2$$

حيث f_c هي مقاومة الضغط للخرسانة كج/سم^٢. و (w/c) هي نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن. ويلاحظ أن المعادلة السابقة قد أستنتجت لخرسانة بركام وأسمنت وظروف صناعية معينة وفي حالة إختلاف هذه المواد أو هذه الظروف فإن قيمة المقدار الثابت بالمعادلة قد تتغير.

وبدراسة عملية التفاعل الكيميائي بين الأسمنت والماء وجد أن كمية الماء اللازمة لإتمام عملية التفاعل تتراوح من ٠,٢٢ الى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت حسب نوع ودرجة نعومة الأسمنت. ولكن المشكلة تبدو أن هذه النسبة القليلة من الماء تعطي خرسانة جافة جداً صعبة التشغيل مما يضطر منتج الخرسانة إلى زيادة الماء بالقدر الذي يعطي خرسانة لدنة ذات قابلية عالية للتشغيل. وقد اتضح من التجارب المعملية و الخبرة العملية أن نسبة الماء التي تعطي خلطة خرسانية لدنة ذات قابلية عالية للتشغيل (بدون إستخدام اضافات) هي من ٠,٤ الى ٠,٧ من وزن الأسمنت ويتوقف ذلك على محتوى الأسمنت في الخلطة وعلى نسبة إمتصاص الركام المستخدم للماء. وطبقاً للعلاقة بين نسبة الماء إلى الأسمنت ومقاومة الضغط كما هو مبين في شكل (1) فإن هذه النسبة من الماء تعطي خرسانة متوسطة المقاومة Normal Strength Concrete والحقيقة أن الخرسانة ظلت حتى وقتنا الحالي تنتج بمقاومة متوسطة تتراوح من ٢٠٠ الى ٣٠٠ كغم/سم^٢ ومعظم التصميمات الإنشائية في وقتنا الحاضر تتم بإستخدام خرسانة ذات مقاومة ٢٥٠ كغم/سم^٢ أى بإستخدام نسبة (w/c) من ٠,٤ الى ٠,٧ .



شكل (2) العلاقة بين w/c وكلٍ من مقاومة الضغط والقابلية للتشغيل.

وفي الوقت الحالي نشهد بداية ثورة ثانية في تكنولوجيا الخرسانة حيث أمكن التغلب على التناقض الناشئ بين المقاومة العالية والقابلية المنخفضة للتشغيل وذلك بإنتاج وإستخدام بعض الإضافات المخفضة للماء Superplasticizers والتي تسمح بإستخدام نسبة ماء قليلة جداً قد تصل إلى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت وفي نفس الوقت تعطي قابلية عالية للتشغيل وبالتالي الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية جداً قد تصل إلى ٤٠٠ كغم/سم² .

وبالرغم من أن مثل هذه الخرسانة العالية المقاومة لم تأخذ طريقها إلى الواقع العملي في بلادنا حتى الآن إلا أنها أصبحت شائعة الإستعمال في دول أوروبا وأمريكا واليابان وحتى في بعض دول العالم الثالث مثل ماليزيا والتي تم فيها حديثاً إنشاء وتشبيد أعلى المباني الإدارية في العالم في مدينة كوالالمبور والذي يصل إرتفاعه الى ٤٥٠ متر وذلك بإستخدام خرسانة ذات مقاومة للضغط مقدارها ٨٠٠ كغم/سم² واخرها برج الشيخ خليفة في امارت دبي. هذا ويتوقف التقدم والتطور في علم الخرسانة على عدة عوامل من أهمها:

- إستمرار البحث لتطوير المواد المكونة للخرسانة وتحسين فعاليتها وذلك لزيادة الجودة بتكاليف أقل.
- التعاون المستمر بين البحث العلمي والصناعة.
- الإعداد الفني والتدريب المهني المستمر للعاملين في مجال الخرسانة.
- عمل حلقات دراسية وندوات علمية للوقوف على كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا الخرسانة.
- تطبيق كل ما هو جديد في مجال الخرسانة بصورة عملية وذلك من خلال منشآت فعلية.
- الدراسات الفنية اللازمة لحل مشاكل التصميم والتنفيذ للإستخدامات المتنوعة للخرسانة.

المضافات Admixtures

تتركب الخرسانة من الركام والأسمنت وماء الخلط وفي بعض الأحيان تستخدم بعض الإضافات الكيميائية بغرض تحسين بعض الصفات المعينة في الخرسانة. وفي هذا الفصل سنتناول ببعض التفصيل الإضافات الكيميائية من حيث أنواعها ووظائفها وخصائصها وكيفية الاستفادة منها.

تعريف

الإضافات هي مواد - غير الركام والأسمنت والماء- تضاف إلى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط بكميات صغيرة جداً بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص معينة مطلوبة مثل:

- تحسين القابلية للنشغيل للخرسانة الطازجة دون زيادة ماء الخلط.
- التعجيل أو التأخير في تجمد الخرسانة.
- تقليل معدل فقد الهبوط أو الهطول للخرسانة.
- تحسين القدرة على ضخ الخرسانة.
- الحد من حدوث الانفصال الحبيبي.
- زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.
- الحصول على خرسانة عالية المقاومة.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرق.
- الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو خرسانة خلوية أو خرسانة ذات صفات خاصة.

الشروط العامة المطلوبة عند استخدام المضافات

- ١- يجب أن لا تؤثر تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح.
- ٢- أن تتناسب الفوائد الناتجة من استخدام الإضافات مع الزيادة في التكاليف.
- ٣- يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التي أساسها من الكلوريدات بتاتاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد أو الخرسانة التي بها معادن مدفونة.
- ٤- يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية أى من الإضافات بواسطة خلطات تجريبية.
- ٥- إذا استخدم نوعين أو أكثر من الإضافات في نفس الخلطة الخرسانية فيلزم أن تتواجد معلومات كافية لبيان مدى تداخلهما والتأكد من مدى توافقهما.
- ٦- يراعى أن سلوك المضافات مع الأسمنت المخلوط أو عالية المقاومة للكبريتات يختلف عنه في حالة الأسمنت البورتلاندى. لذلك يجب أن تتوفر معلومات كافية عن مدى أداء المضاف مع الأنواع المختلفة من الأسمنت.
- ٧- يلزم تويد المضافات معبأة داخل براميل أو أوعية محكمة الغلق ومطبوع عليها الاسم التجارى وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وكذلك شهادة بخواص المضافات الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية ذات الصلة. كما يجب تخزين المضافات بطريقة تحميها من الرطوبة ومن أشعة الشمس والحرارة.

اهم أنواع المضافات الخرسانية

يوجد العديد من الإضافات الكيميائية التي تستخدم مع الخرسانة ويمكن تقسيمها إلى المجموعات الآتية:

- ١- إضافات تخفيض الماء والتحكم في وقت التجمد (سبعة أنواع).
- ٢- إضافات الهواء المحبوس.
- ٣- إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة.
- ٤- إضافات لمقاومة إجتفاف الأسمنت بفعل الماء.
- ٥- إضافات لتلوين الخرسانة.
- ٦- إضافات أخرى متنوعة.

١- إضافات تخفيض الماء والتحكم في وقت التجمد

Water Reducing and Set Controlling Admixtures (ASTM C494)

وهذه الإضافات هي أهم وأكثر أنواع الإضافات استخداماً وشيوعاً في مجال الخرسانة وهي تختص بتقليل ماء الخلط (بدرجات متفاوتة) والتحكم في تصلب الخرسانة بالتأخير أو التعجيل. وتنقسم هذه المجموعة إلى سبعة أنواع مختلفة وتميزها المواصفات الأمريكية ASTM C494 بالحروف من A إلى G كما يلي:

- ١- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة ASTM C494 - Type A
- ٢- إضافات تأخير التجمد ASTM C494 - Type B
- ٣- إضافات تعجيل التجمد ASTM C494 - Type C
- ٤- إضافات تخفيض ماء الخلط وتأخير التجمد ASTM C494 - Type D
- ٥- إضافات تخفيض ماء الخلط وتعجيل التجمد ASTM C494 - Type E
- ٦- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية ASTM C494 - Type F
- ٧- إضافات تخفيض ماء خلط الخرسانة بدرجة عالية وتأخير الشك ASTM C494 - Type G

وكما نرى فإن الأنواع السبعة السابقة بهذه المجموعة من الإضافات ينحصر تأثيرها في واحد أو أكثر من التأثيرات الثلاث الرئيسية الآتية:

- ١- تخفيض ماء الخلط (الملدنات والملدنات الفائقة) **ASTM Type A, F**
- ٢- تأخير التجمد (الموجلات) **ASTM Type B**
- ٣- تعجيل التجمد (المعجلات) **ASTM Type C**

فتجد مثلاً أن النوع D عبارة عن مزيج من النوعين A , B .
أما النوع E عبارة عن مزيج من النوعين A , C .
فحين نجد أن النوع G عبارة عن مزيج من النوعين B , F .

وفيما يلي شرح موجز للأنواع الرئيسية من هذه المجموعة

أولاً: مخفضات الماء (الملدنات و الملدنات الفائقة) (Plasticizers and Superplasticizers)

ASTM C494 Type A & F

توجد الملدنات (البلاستيسيزر) و الملدنات الفائقة (السوبربلاستيسيزر) عموماً في صورة سائلة وتضاف إلى الخلطة الخرسانية بنسبة تتراوح من ١% إلى ٣% من وزن الأسمنت وهي أكثر وأهم أنواع الإضافات استخداماً وشيوعاً. وقد وجد أن نسبة ٣% من الملدنات الفائقة تعطي أفضل النتائج. وتوجد الملدنات في السوق تحت أسماء تجارية عديدة منها أدكريت - كونبلاست - سيكامنت - ملمينت ٠٠٠ إلخ. والفرق بين النوعين A , F هو أن درجة تخفيض ماء الخلط بالنسبة للنوع A (الملدنات) تتراوح من ٦ إلى ١٢% عند ثبات قوام الخلطة الخرسانية. أما بالنسبة للنوع F (الملدنات الفائقة) فإن درجة تخفيضها للماء تزيد عن ١٢% وقد تصل إلى ٣٠% عند نفس قوام الخلطة الخرسانية.

□ وظيفتها □

- تحسين خواص الخرسانة الطرية ذلك بزيادة القابلية للتشغيل وزيادة السيولة مع ثبات نسبة (W\C) كما في الشكل (1).
- الحصول على خرسانة ذاتية الدمك.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة وذلك بتخفيض نسبة W\C في الخلطة مع ثبات درجة القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على خرسانة عالية المقاومة (شكل 2).
- الحصول على خرسانة ذات مقاومة مبكرة عالية (شكل 3).
- الحصول على خرسانة عالية الأداء قليلة النفاذية.
- الحصول على خرسانة بدون انفصال حبيبي أو نضح.

□ طبيعة الملدنات □

الملدنات (A) والملدنات الفائقة (F) عبارة عن مواد بوليمرية تأخذ تركيبات كيميائية متنوعة من أهمها:

- الأساس الكيميائي للنوع A

Ligno-Sulfonate	- لجنوسلفونيت
Hydroxycarboxylic Acids	- أحماض الهيدروإكسيكربوإكسك
Carbohydrates	- كربوهيدرات

- الأساس الكيميائي للنوع F


Modified Ligno-Sulfonate	- لجنوسلفونيت معدل
Melamine Formaldehyde	- ميلامين فورمالدهيد
Naphthaline Formaldehyde	- نفتالين فورمالدهيد
Phenol Formaldehyde	- فينول فورمالدهيد
Beta-naphthaline Sulfonate	- ناتج تكثيف بيتا نفتالين سلفونيت

ويمكن الحصول على النوع الأول (لجنوسلفونيت) كمنتج ثانوي من مصانع الورق. و تجدر الإشارة هنا إلى إمكانية مزج النفثالين والميلامين بكبريتات السيليلوز التي تعتبر أقل تكلفة من النفثالين والميلامين بالإضافة أن كمية السكر الموجودة في كبريتات السيليلوز في معظم الحالات تكون مبطنة للشك مما يعنى احتفاظ الخرسانة بتشغيليتها لفترة طويلة والتحكم بدرجة معينة في معدل فقد الهبوط Control of Slump Loss وهو مناسب للإستخدام في المناطق الحارة (Type D or G). وتجدر الإشارة أن تأثير الملدنات الفائقة على قوام الخرسانة لا يستمر إلا لمدة من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة من لحظة إضافته إلى الخرسانة ، و تقل هذه المدة بارتفاع درجة الحرارة حيث أن معدل فقد الهبوط في الخرسانة المحتوية على الملدنات الفائقة يزداد بازدياد درجة الحرارة.


□ أسس إختيار الملدنات والملدنات الفائقة □

ينبغي أن يكون إختيار نوع مادة الملدن على الأسس الآتية:

- ١ - معدل تخفيض ماء الخلط
- ٢ - معدل فقد قابلية التشغيل
- ٣ - التأثير على زمن التجمد
- ٤ - التوافق مع الأسمنت المستخدم
- ٥ - المقاومة الناتجة للخرسانة
- ٦ - الثمن و التكاليف.



شكل الوظائف الرئيسية للملدنات أو الملدنات الفائقة.



شكل (2) تأثير الملدنات الفائقة على كل من مقاومة الضغط ونسبة الماء إلى الأسمنت.

□ كيف تعمل الملدنات □


إن كيفية عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة في تسييل الخرسانة يأخذ واحداً أو أكثر من الصور الآتية:

- ١ - تشتيت حبيبات الأسمنت المتكتلة وإطلاق المياه المحبوسة بينها.
- ٢ - إحداث التناثر الكهروستاتيكي بين الجزيئات.
- ٣ - العمل على تласق وترطيب للطبقة الرقيقة بين حبيبات الأسمنت.
- ٤ - تأجيل عملية الإماهة السطحية لحبيبات الأسمنت مع ترك المزيد من المياه لتسييل الأسمنت.
- ٥ - تقليل الشد السطحي للمياه.
- ٦ - تغيير البنية التركيبية في منتجات تفاعلات الإماهة.


إن جزيئات الأسمنت البورتلاندى العادى تتميز بميلها الشديد للتكتل عندما تخلط مع الماء وهذا الميل هو حسيمة لتفاعلات داخلية متنوعه مثل التفاعلات الاكتر وستاتيكية بين الشحنات المتضادة وكذلك تفاعلات عملية الإماهة المتنوعه. إن عملية التكتل تقود إلى تشكيل شبكة من الجزيئات كما هو موضح فى الشكل (4-أ) حيث تقوم هذه الشبكة بحجز نسبة من الماء حيث يكون هذا مطلوباً لإتمام عملية الإماهة وكذلك توفير التشغيلية المطلوبة فى الخرسانة. ويترتب على ذلك حدوث زيادة فى اللزوجة الظاهرية للنظام الأسمنتى. ودور الملدنات أو الملدنات الفائقة هنا هو العمل على فصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها ومن ثم الحصول على توزيع متجانس للمياه واتصال مثالى بين المياه وحبيبات الأسمنت كما هو موضح بشكل (4-ب).

□ اختبار عملى □


يمكن الوصول إلى طبيعة عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة من حيث القيام بفصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها وذلك بإجراء تجربة ترسيب بسيطة حيث تؤخذ كمية ثابتة من الأسمنت وتخلط مع الماء خلطاً جيداً ويترك العالق فى مخبار مدرج وسنلاحظ أن جزيئات الأسمنت تكتلت وهبطت إلى القاع فى خلال وقت صغير نسبياً قد يصل إلى حوالى ٢٠ دقيقة فقط كما نلاحظ أن حجم هذه الحبيبات قد أصبح أكبر مما كان عليه ويتضح ذلك من الفارق فى الحجم المشغول فى المخبار المدرج بالأسمنت الجاف عند مقارنته بالأسمنت الرطب. بينما إذا استخدمنا نوع معين من الملدنات أو الملدنات الفائقة مع نفس كمية الأسمنت السابقة يلاحظ أنه بعد مضى نفس الزمن السابق أن جزيئات الأسمنت ما تزال معلقة فى الماء ولا يتم ترسيبها كلياً إلا بعد وقت يتراوح من ٢٤ ساعة إلى ٨ ساعة وفى هذه الحالة شكلت جزيئات الأسمنت طبقة كثيفة لها نفس حجم الأسمنت الجاف وهذه التجربة تشير بوضوح إلى أن الملدنات أو الملدنات الفائقة تكون فعالة جداً فى تفكيك جزيئات الأسمنت وتشتيتها ويمكن إستغلال هذه التجربة أيضاً فى تحديد نسبة الإضافة المطلوبة للأسمنت.



شكل (3) استخدام المددات الفائقة للحصول على مقاومة مبكرة عالية.



(ب) وجود مددات تشتت



(ا) بدون مددات تشتت

شكل (4) دور المددات أو المددات الفائقة في فصل وتشبث حبيبات الأسمنت المتكئة.

ثانياً: إضافات تأخير التجمد (المؤجلات) Retarders

ASTM C494 Type B

□ وظيفتها □

تؤخر تجمد الأسمنت أي تزيد زمن تجمد و تصلد الخرسانة وتقلل درجة حرارة الإماهة للأسمنت فيقل معدل زيادة المقاومة Rate of Strength Gain وقد تسبب المؤجلات زيادة الانكماش اللدن في الخرسانة ولكن ليس لها تأثير يذكر على الخواص الطبيعية والميكانيكية للخرسانة المتصلدة.

□ الهدف منها □

- عمل خرسانة في الأجواء الحارة حيث يحدث التجمد الابتدائي للأسمنت سريعاً جداً .
- إذا كانت ظروف صب الخرسانة صعبة ويلزم جعل المونة الأسمنتية لدنة أو سائلة لمدة -طويلة. إذا كانت هناك رسالة من الأسمنت ذات زمن تجمد صغير .
- الحصول على خرسانة ذات ركام بارز ظاهر بسطحها.

□ أهم المركبات المستخدمة □

المواد الكربوهيدراتية Carbohydrates والسكر Sugar
وألاح الزنك Zink والفوسفات Phosphates.

ثالثاً: إضافات تعجيل الشك (المعجلات) Accelerators

ASTM C494 Type C

□ وظيفتها □

تعجل أو تسرع متجمد الأسمنت أي تقلل زمن تجمد و تصلد الخرسانة وبالتالي يزداد معدل التصلد وكذلك تزداد الحرارة المنبعثة المبكرة.

□ الهدف منها □

- أ- تستعمل لغرض تعجيل تجمد الخرسانة كما في الحالات الآتية:
 - إزالة تأثير تأخير التجمد الناتج من درجات الحرارة المنخفضة.
 - إزالة تأثير تأخر التجمد الناتج من استخدام إضافة أخرى.
 - أعمال الطوارئ مثل وقف رشح المياه في الخزانات.
- ب- استخدام لغرض الحصول على خرسانة مبكرة المقاومة كما في حالة:
 - إزالة القوالب أو الفرغ مبكراً .
 - التعجيل بزمان استخدام المنشأ الخرساني.
 - تقليل المدة المطلوبة للمعالجة.
- ج- تستخدم لغرض الحصول على خرسانة تقاوم الصقيع نتيجة الحرارة المنبعثة المبك.

□ أهم المركبات المستخدمة □

المركبات المستخدمة كمعجلات للتجمد في الخرسانة هي الهيدروكسيدات القلوية وأملاح الكربونات الذائبة والسليكات ونترات الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم و هو الأكثر شهرة نظراً لرخص سعره و كفاءته العالية في رفع المقاومة المبكرة وتقليل زمن التجمد وأملاح الكربونات الذائبة وتستخدم بنسب ١ إلى ٢% وبحد أقصى ٤% من وزن الأسمنت. ولكن من عيوب استخدام كلوريد الكالسيوم في الخرسانة المسلحة هو إمكانية حدوث تآكل وصدأ في حديد التسليح نتيجة تواجد أيونات الكلور في وجود الرطوبة والأكسجين. لذلك يجب عدم استخدام كلوريد الكالسيوم في الخرسانة المحتوية على حديد تسليح. وتوجد مركبات أخرى بديلة ولكنها أقل كفاءة وأعلى ثمناً مثل نيتريت الكالسيوم وأملاح النترات والبروميدات والفلوريدات والكربونات والسليكات.

□ احتياطات □

- عدم زيادة نسبة هذه الإضافات عن الحد الأقصى وذلك مخافة حدوث التجمد الخاطف Flash Set.
- استخدامها في الأجواء الحارة بحساب وحذر لتلافي حدوث شقوق الانكماش.

2-Air Entraining Admixtures

إضافات الهواء المقصود أو المحبوس

□ الهدف منها □


تقليل وزن الخرسانة وزيادة المتانة Durability وخاصة المقاومة للصقيع Frost Resistance ويتم ذلك عن طريق إحداث فقاعات Bubbles هوائية دقيقة (غير متصلة) موزعة توزيعاً منتظماً خلال الكتلة الخرسانية وتبقى كذلك بعد تصلد الخرسانة كما في الشكل (5).

□ ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين □

١- إضافة مواد تحدث رغاوى Foaming وذلك أثناء خلط الخرسانة مثل بعض المركبات العضوية كالأصماغ الخشبية Resins والزيوت والمنظفات الصناعية.

٢- استخدام مواد صلبة تتفاعل مع الأسمنت وتنتج غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات دقيقة كثيرة مثل مسحوق بودرة الألمنيوم وبودرة الزنك والمغنسيوم.

وتستخدم هذه المواد بنسب تتراوح من ٠.٠١% إلى ٠.٠٣% من وزن الأسمنت وتحدث هواء محبوس يتراوح من ٥% إلى ١٥% من حجم الخرسانة. ولا تؤثر هذه الإضافات على زمن الشك للخرسانة بينما تؤدي إلى زيادة إكماش الجفاف وتقل المقاومة فقد وجد أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الهواء المحبوس في الخلطة ومقاومة الضغط للخرسانة ، حيث تقل المقاومة بمعدل حوالي ٥% تقريباً لكل نسبة هواء محبوس مقدارها ١%.



شكل (5) تأثير إضافات الهواء المحبوس في تحسين مقاومة الصقيع .

3-Permeability-Reducing Admixtures مضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة

□ الهدف منها □

تساعد على مقاومة نفاذ الماء إلى الخرسانة ولكنها لا تمنع نفاذ الماء تماماً. وللوصول إلى درجة عالية من مقاومة النفاذية ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية ثم العناية بعملية الدمك والمعالجة.

□ يمكن تحسين نفوذية الخرسانة من خلال المحاور الثلاثة الآتية □

اولاً: اضافات مائعة للماء Water Proofing Agents


وهي تعمل على منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر والمياه السطحية الملامسة ومن أمثلتها زيوت البترول والشمع Wax وتضاف بنسبة تتراوح من 0.1% إلى 0.4% من وزن الأسمنت. وتستخدم المواد البوليميرية أيضاً لهذا الغرض وذلك في صورة دهانات لأسطح الخرسانة لسد الفجوات الهوائية والشروخ الشعرية الموجودة بالسطح.

ثانياً: استعمال الملدنات الفائقة Superplasticizers

وهي تفيد هنا بطريقة غير مباشرة حيث أنها تعمل على تقليل ماء الخلط وبالتالي الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة بالخلطة ومن ثم تتحسن منفذية الخرسانة.

ثالثاً: استعمال مواد بوزولانية مائعة للفراغات Pozzolanic Materials (Filling Effect)

والمواد البوزولانية هي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات وألومينات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية ومن أمثلتها مادة غبار السيليكا Silica Fume وهي مادة تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالى أربعة إلى خمسة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (20000 سم²/كغم) وهي ناتج ثانوي Byproduct في صناعة سبائك السيليكون والغيروسليكون. وتتفاعل مادة غبار السيليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المتمينة والتي لا تذوب فتؤدي إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعرية كما هو موضح في شكل(6).



شكل (6) دور غبار السليكا في تحسين نفوذية الخرسانة.

4- Antiwashout Admixtures مضافات لمنع اجتراف الاسمنت بفعل الماء

عند صب الخرسانة تحت الماء يعمل الماء على اجتراف الاسمنت من الخرسانة وينتج عن ذلك نقص في مقاومتها وتعكر في المياه المحيطة بها. ولهذا السبب يستخدم هذا النوع من الإضافات التي تعتبر من أحدث أنواع الإضافات الموجودة في السوق حالياً. وتعمل هذه الإضافات على تكوين جل في الماء المحيط بحبيبات الاسمنت فتحميه من الاجتراف بفعل الماء كما تعمل على زيادة اللزوجة و التماسك بين جزيئات الخرسانة و تحسن من مقاومتها للإفصال. ويستخدم هذا النوع من الإضافات أيضاً في إنتاج الخرسانة عالية السيولة أو الخرسانة ذاتية الدمك حيث تقوم هذه الإضافات بمقاومة الإفصال الحبيبي وزيادة التماسك للخرسانة. وتتكون هذه الإضافات من بوليمرات أكريليكية أو مركبات سليولوزية على هيئة بودرة قابلة للذوبان في الماء وتضاف إلى الخلطة بنسبة تقريبية ١% من وزن الاسمنت.

ولتقييم كفاءة هذه الإضافات لمقاومة الخرسانة لإجتراف الاسمنت بفعل الماء يتم إجراء اختبار سقوط الخرسانة في الماء حيث يتم وضع كمية من الخرسانة حجمها ٣ لتر في سلة منقبة ثم يسمح بسقوطها ورفعها خمس مرات خلال الماء الموجود في وعاء قطره ٣٠ سم وارتفاعه ٥٠ سم. يتم قياس النقص في وزن الخرسانة نتيجة إجتراف الاسمنت و تقاس درجة تعكر الماء حيث ينبغي أن لا تزيد عن ٥٠ ملغم/لتر كما يقاس الأس الهيدروجيني pH للماء والذي يجب أن يقل عن ١٢,٥. كذلك تقاس مقاومة الانضغاط للخرسانة بعد إخراجها من الماء ، حيث يلزم أن تكون النسبة بين مقاومة انضغاط للخرسانة المصبوغة تحت الماء و مقاومة انضغاط للخرسانة المماثلة المصبوغة في الهواء أكبر من ٨٠%.

ويمكن تلخيص تأثير هذا النوع من الإضافات فيما يلي:

- ١- تتحسن قدرة الخرسانة على مقاومة انفصال مكوناتها.
- ٢- تتحسن مقاومة الخرسانة للتنظيف بدرجة كبيرة.
- ٣- الخرسانة المحتوية على هذه الإضافات يكون لها القدرة على الإسياب والتنسوية الذاتية.
- ٤- النوع السلبي لوزي من هذه الإضافات يعمل على تأخير الاتجماد الابتدائي والنهائي ، حيث قد يصل الاتجماد الابتدائي إلى أكثر من ١٨ ساعة بينما يزيد الاتجماد النهائي إلى ما يقرب من ٤٨ ساعة.
- ٥- تؤدي هذه الإضافات إلى نقص مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء بنسبة قد تصل إلى ٢٠% إذا ما قورنت بمقاومة الضغط للخرسانة المماثلة و المصبوبة في الهواء.

5- Coloring Admixtures

مضافات لتلوين الخرسانة

وهي عبارة عن أكاسيد معدنية **Metallic Oxide** وهي متوفرة في صورة مواد طبيعية أو صناعية ويشترط فيها أن تكون خاملة كيميائياً وأن لا تزيد نسبتها عن ١٠% من وزن الخرسانة. ومن أهم المواد المستخدمة في ذلك:

أكسيد الحديد الأسود و الكربون ⇨ اللون الرصاصي أو الأسود

ثاني أكسيد التيتانيوم ⇨ اللون الأبيض

أكسيد الكروم ⇨ اللون الأخضر

أكسيد الحديد الأحمر ⇨ اللون الأحمر

أكسيد الحديد الأصفر ⇨ لون ابيض مصفر

أكسيد الحديد البني ⇨ اللون البني

6- Miscellaneous Admixtures

مضافات اخرى متنوعة

يوجد العديد من المضافات الأخرى التي تُستخدم مع الخرسانة تُذكر منها الآتي:

- ١- إضافات حقن الخرسانة.
- ٢- إضافات للمساعدة في ضخ الخرسانة.
- ٣- إضافات لمنع تكون الرطوبة بالخرسانة.
- ٤- إضافات لمنع تكون الفطريات والبكتريا على الأسطح الخرسانية للمنشآت المائية.
- ٥- إضافات لمنع التآكل والصدأ في حديد التسليح.
- ٦- إضافات لتقليل التفاعل القلوي بين الركام والأسمنت.
- ٧- إضافات لتكوين الغازات داخل الخرسانة.
- ٨- إضافات لتحسين التماسك بين حديد التسليح والخرسانة.

الانواع المختلفة (الخاصة) من الخرسانة Special Types of Concrete

يوجد العديد من أنواع الخرسانة ويمكن تصنيف أهم هذه الخرسانات كما يلي:

Plain Concrete	١- أخرسانة العاوية
Reinforced Concrete	٢- أخرسانة المسلحة
Prestressed Concrete	٣- أخرسانة سابقة الإجهاد
Precast Concrete	٤- أخرسانة الجاهزة (سابقة الصب)
High Strength Concrete	٥- أخرسانة عالية المقاومة
Fibrous Concrete	٦- أخرسانة الليفيه
Self-Compacting Concrete	٧- أخرسانة ذاتية الدمك
Polymer Concrete	٨- أخرسانة البوليمرية
Shotcrete	٩- أخرسانة المقذوفة (خرسانة الرش)
Light-Weight Concrete	١٠- أخرسانة أخفيفة
Heavy-Weight Concrete	١١- أخرسانة الثقيلة
Mass Concrete	١٢- أخرسانة الكتلية
Prepacked Concrete	١٣- أخرسانة المعبأة
Gap Concrete	١٤- خرسانة الركام ناقص التدرج
Architectural Concrete	١٥- أخرسانة المعمارية
Nailing Concrete	١٦- خرسانة التسخير
Sulfur Concrete	١٧- أخرسانة الكبريتية

فيما يلي نبذة مختصرة عن أهم هذه الأنواع:


وهي خرسانة بدون أي حديد تسليح وتستخدم في أعمال الفراشات الخرسانية تحت الأساسات والأرصفة وعمل الكتل الخرسانية الغير معرضة لإجهادات شد وعمل الأرضيات والسدود. ومقاومتها تتراوح من ١٥٠ إلى ٢٥٠ كغم/سم^٢ حسب الغرض المستخدمة من أجله. ويمكن تحسين بعض الخواص فيها لكي تناسب غرض الاستخدام، مثلاً أن تكون مقاومة للكبريتات أو مقاومة لعوامل التعرية والتآكل كما في حالة المصدات البحرية.

الخرسانة المسلحة

2- Reinforced Concrete

وهي خرسانة عادية ويشترك معها حديد تسليح لمقاومة إجهادات الشد وهذا النوع من الخرسانة هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في العالم وذلك لسهولة تنفيذه ورخص تصنيعه. ويمكن أن يُصب في الموقع مباشرة أو يُصب في المصنع لعمل وحدات خرسانية جاهزة. وينبغي تحقيق الاتزان Equilibrium و التوافق Compatibility بين الإجهادات و الانفعالات في كل من الخرسانة والحديد.

ومعظم كودات التصميم تهمل تماماً مقاومة الخرسانة للشد وبالتالي فإن الحديد يتحمل كل قوى الشد المؤثرة، أما الخرسانة فتتحمل قوى الضغط. شكل (١) يوضح توزيع الإجهادات والانفعالات على قطاع مستطيل من الخرسانة المسلحة.



شكل (١) مخطط الاجهاد والانفعال لمقطع جسر مستطيل من الخرسانة المسلحة معرض لعزم انحناء .

وهي خرسانة عادية يتم إكسابها إجهادات ضغط قبل تحميلها وهذه الإجهادات تكون كفيّلة بتحمل إجهادات الشد الناتجة من تأثير الأحمال وبالتالي لا نحتاج إلى حديد تسليح حيث تكون المحصلة النهائية للإجهادات على طول القطاع الخرساني بعد التحميل (التشغيل) غالباً إجهادات ضغط وبالتالي تكون الخرسانة كفيّلة بتحملها. وبناتاً عليه يجب أن تكون الخرسانة ذات مقاومة عالية للضغط تتراوح من ٣٥٠ إلى ٦٠٠ كغم/سم^٢ وذلك حتى يمكنها تحمل إجهادات ضغط التصنيع وإجهادات ضغط التشغيل. وأسياخ الصلب المستخدمة في الخرسانة سابقة الإجهاد تسمى كبلات Tendons وهي عبارة عن أسلاك Wires أو حبال مجدولة من مجموعة أسلاك Strands أو قضبان من الصلب Bars. وتمتاز الخرسانة مسبقة الإجهاد بقلة الشقوق السطحية مع مقاومة عالية للأحمال. وهي مناسبة للاستخدام في الجسور والمستودعات المانية والوحدات الجاهزة مثل محطات السكك الحديدية وغيرها. وعموماً يوجد طريقتان لإكساب الخرسانة لإجهادات الضغط:



أ- طريقة الشد السابق Pre-tension

وفيها يتم شد كبلات الصلب قبل صب الخرسانة وقبل تصلدها. وتترك هذه الكبلات مشدودة (في حدود المرونة) حتى تتصلد الخرسانة وتكتسب مقاومتها القصوى ثم بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب الذي يحاول أن ينكمش داخل الخرسانة المتصلدة مما يؤدي إلى حدوث إجهادات ضغط في الخرسانة عن طريق قوى التماسك بين الحديد و الخرسانة كما في الشكل (٢). وتستخدم طريقة الشد السابق في إنتاج الوحدات سابقة الصب سابقة الإجهاد حيث تسمح المعالجة بالبخر واستخدام خرسانة عالية المقاومة المبكرة في الإزالة المبكرة لتلك الوحدات والاستغلال اليومي للقالب.


ب- طريقة الشد اللاحق Post-tension

وفيها يتم عمل انابيب مفرغة داخل الخرسانة وتوضع كبلات الصلب حرة الحركة بداخلها بدون شد حتى تتصلد الخرسانة تماماً شكل (٣). يتم شد الكبلات بعد تصلد الخرسانة حيث لا يكون هناك أي قوى تماسك بين الصلب و الخرسانة. بعد ذلك يتم رفع وإزالة قوى الشد من الصلب حيث يسبب إجهادات ضغط على ألواح الصلب المثبتة في طرفي العنصر الخرساني والتي تنتقل بدورها إلى الخرسانة بالتحميل. بعد ذلك تملأ الفراغات بين كبلات الصلب والانابيب بمونة خاصة التي تتصلد وتقلل من فرصه صدأ صلب الكبلات.

هذا وتحدد الكودات المعتمدة لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة سابقة الاجهاد كافة الاعتبارات الخاصة بالمواد المستخدمة في هذه الخرسانة وتصميم قطعاتها ونظم التحليل الإنشائي لها و التفيتيش وضبط الجودة الخاص بهذه الخرسانة.



شكل (٢) توضيح لطريقة الشد السابق.



شكل (٣) توضيح لطريقة الشد اللاحق.


4- Precast Concrete

الخرسانة الجاهزة (مسبقة الصب)

تصب الخرسانة وتعالج حتى تمام تصلدها في المصنع ثم بعد ذلك تنقل إلى المنشأ ويمكن أن تكون خرسانة عادية أو مسلحة أو سابقة الإجهاد وتشمل البلاطات والأعمدة والجدران والبلوكات الخرسانية والسقوف ووحدات الأسوار والسلالم. وفيها يتم التحكم في عملية جودة الخرسانة والتصنيع مثل:

- ١- استخدام ركام جيد متدرج
- ٢- تقليل الماء
- ٣- إجراء الدمك والخلط ميكانيكياً
- ٤- معالجة البخار
- ٥- استخدام إضافات للتلوين
- ٦- استخدام المواد العازلة المطلوبة

وتوضح الأشكال (٤)، (٥)، بعض التطبيقات التي تستخدم فيها الخرسانة سابقة الصب بنجاح. وعند تصنيع العناصر المختلفة من الخرسانة الجاهزة فيجب الأخذ في الاعتبار كافة الأحمال الخارجية المؤثرة على العنصر في مراحل التصنيع والتخزين والنقل والتركيب والتنفيذ والاستخدام.



حائط خرساني ذو شكل معماري مميز



حائط خرساني بثلاث ادوار بارتفاع 9,8 متر

شكل (٤) بعض الحوائط من الخرسانة سابقة الصب.



سور من الخرسانة مسبقة الصب



حلقات خرسانية ذات تجويف بقطر ٨,٣٥ متر



مجارى خرسانية لتصريف مياه الأمطار



سلالم خرسانية مسبقة الصب

شكل (٥) بعض التطبيقات المختلفة للخرسانة سابقة الصب .

وهي خرسانة ذات مقاومة تزيد عن ٦٠٠ كغم/سم^٢ وقد تصل أو تزيد عن ١٤٠٠ كغم/سم^٢ ويمكن الحصول عليها باستخدام المواد المحلية المتاحة والتي تستخدم في صناعة الخرسانة التقليدية (٢٥٠ كغم/سم^٢) من ركام وأسمنت وماء إلا أن الخرسانة عالية المقاومة تحتوي على مادة إضافية أخرى وهي الملدنات Superplasticizers وذلك حتى يمكننا تقليل ماء الخلط إلى أقصى درجة مع الحصول على نفس القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على المقاومة العالية اما المواد البوزولونية مثل مادة غبار السيليكا Silica fume فمن الممكن تواجدها في كلا النوعين من الخرسانة. إن أهم شيء يجب أخذه في الاعتبار عند إنتاج خرسانة عالية المقاومة هو اختيار مجموعة المواد التي تتجانس مع بعضها لتعطي خرسانة جيدة لها المقاومة و المتانة وكذلك القابلية للتشغيل المطلوبة

١-٥ الخصائص المطلوب توافرها في المكونات:

- أ- الركام الكبير يجب أن يكون قوى ومتين لأنه يعمل كعامل يحدد مقاومة الخرسانة القصوى حيث أن الشقوق في حالة الخرسانة عالية المقاومة تمر خلال حبيبات الركام الكبيرة وليس حولها كما في حالة الخرسانة التقليدية. وقد وجد أن الخرسانة المصنوعة من الصخر (مثل الجرانيت أو الدولوميت) تعطي مقاومة أكبر بحوالي ١٠ إلى ٢٠% من تلك المصنوعة من الحصى.
- ب- الركام الصغير أو الرمل يجب أن يكون خشن نوعاً ما حيث يكون معايير النعومة له من ٢,٨ إلى ٣,٠ وذلك لأن الخلطة تكون غنية بالمواد الناعمة مثل الأسمنت وغبار السيليكا إن وجدت.
- ج- الأسمنت يجب أن يكون عالي الجودة وأن يكون متوافق مع أي إضافات مستخدمة. ولقد وجد أن النسبة المثلى التي تعطي أكبر مقاومة للخرسانة تقع بين ٤٥٠ إلى ٥٠٠ كغم/م^٣. ويعتمد ذلك على خصائص وكميات ونسب باقي المكونات وعمماً إذا كانت الخلطة تحتوي على مادة غبار السيليكا أم لا.
- د- غبار السيليكا Silica fume وهي مادة بوزولونية تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية وبالتالي زيادة المقاومة وتحسين النفاذية. وعموماً فإن الزيادة في مقاومة الضغط بتأثير مادة غبار السيليكا قد لا تتجاوز ٢٠%. وتجدر الإشارة أن النسبة المثلى من غبار السيليكا تتراوح من ١٠ إلى ١٥% من وزن الأسمنت.

هـ- الملدنات Superplasticizers وهي أهم مكون للحصول على خرسانة عالية المقاومة حيث بواسطتها نستطيع خفض نسبة ماء الخلط إلى ٠,٢٥ من وزن الأسمنت فقط وبالتالي يمكننا الحصول على أعلى مقاومة. ويجب عمل تحقيق وتأكيد من مدى توافق هذه المادة مع الأسمنت المستخدم.

ظل استخدام الخرسانة عالية المقاومة فترة طويلة محصوراً في عدة تطبيقات تقليدية Classical Applications هدفها الأوحدهو استغلال قيمة المقاومة العالية في الحصول على أقل مساحة قطاع وأقل حجم للمنشأ وكذلك أقل وزن للمنشأ. ولذلك كانت هذه التطبيقات محددة في ثلاثة أشياء رئيسية هي:

High Rise Buildings	* المباني عالية الارتفاع
Bridges	* الجسور
Offshore Structures	* المنشآت البحرية

وحديثاً تم استخدام الخرسانة عالية المقاومة في تطبيقات أخرى متنوعة شكل (٦) للاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مميزات العديدة. وهذه التطبيقات قد تأخذ اسم "تطبيقات غير تقليدية" Non-Classical Applications ومن هذه التطبيقات:

High Early Strength	* الحصول على مقاومة مبكرة عالية
Arch Girder	* إعادة إحياء العناصر الإنشائية القديمة مثل الأقواس
Improving Stiffness	* استخدامها مع قطاعات الحديد لزيادة جساءة المنشأ
Screwing Piles	* عمل ركائز لولبية لتنفيذها بدون اهتزازات أو ضوضاء
Nuclear Power Plants	* محطات الطاقة النووية
Underground Concrete Pipes	* الأنابيب الخرسانية تحت الأرض
Pavements	* الأرصفة والطرق

ملحوظة :

ينبغي أن نفرق بين الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والخرسانة عالية الأداء High Performance Concrete فالخرسانة عالية الأداء هي الخرسانة التي لها صفات وخصائص معينة تسمح لها بالعمل في وسط محدد وفي ظروف معينة. والخصائص التي تميز الخرسانة عالية الأداء عن الخرسانات الأخرى قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة الطازجة مثل القابلية للتشغيل أو القوام أو قد تتضمن بعض خصائص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى والخدش أو المقاومة للصق أو المقاومة للانكماش. وهذه الخصائص قد تكون منفصلة أو مجتمعة بحيث تعطي خرسانة لها أداء مختلف عن أداء الخرسانة التقليدية المعتادة. والخرسانة عالية الأداء لا يشترط فيها أن تكون عالية المقاومة.




Arch Girder الأقباس



أنابيب المياه تحت الأرض



الأنابيب المعدنية المملوءة بالخرسانة



محطات الطاقة النووية



المنشآت المركبة

شكل (٦) بعضاً من التطبيقات غير التقليدية للخرسانة عالية المقاومة.

3-5 المميزات العامة للخرسانة عالية المقاومة:


- ١- مقاومة الضغط فيها من ٦٠٠ إلى ١٤٠٠ كغم/سم^٢ (٧-٥) مرات مقاومة الخرسانة التقليدية.
- ٢- معايير المرونة يساوي تقريبا مرتين إلى مرتين ونصف معايير المرونة للخرسانة التقليدية مما يساعد في تقليل التشوه Deflection والتشكل Deformation.
- ٣- تمتاز بمتانة عالية Durability ومقاومة للاحتكاك ومقاومة للكيمائيات.
- ٤- الفوائد الناتجة منها مثل تقليل القطاعات وزيادة الفضاءات وتقليل الوزن أكثر من الزيادة في تكاليف إنتاجها.
- ٥- تعطى مقاومة عالية بالنسبة لوحدته الثمن - وبالنسبة لوحدته الحجم - وبالنسبة لوحدته الوزن Strength / unit Cost - Strength / unit volume - Strength / unit weight

ومن عيوب الخرسانة عالية المقاومة أنها أكثر قسافة Brittleness من الخرسانة التقليدية والانهيار بها مفاجئ حيث يكون الكسر فيها خلال الركام الكبير وليس حوله كما في الخرسانة التقليدية ويمكن التغلب على هذه المشكلة بطرق عديدة منها استخدام الألياف مع الخرسانة. كذلك

فإن استخدام الخرسانة عالية المقاومة يتطلب درجة عالية من ضبط الجودة والتحكم فيها

وهي الخرسانة المصنوعة من الأسمنت والركام و المحتوية على ألياف غير مستمرة و موزعة توزيعاً عشوائياً في جميع الاتجاهات خلال الكتلة الخرسانية وتنقسم الألياف إلى قسمين رئيسيين من حيث النوع:


- ألياف الصلب وهي قطع من الصلب بطول ٣ إلى ٨ سم وقطر من ٠,٥ إلى ٠,٨ مم كما في الشكل (7).
- والألياف الصناعية مثل ألياف البولي بروبيلين والبوليستر والبوليثيلين والأكريلك وتأخذ نفس شكل ألياف الصلب ولكنها مصنعة من مواد صناعية.




شكل (7) ألياف صلب غير مستقيمة الأطراف.

والألياف لها القدرة على تحسين مقاومة الخرسانة في القص والشد والانحناء والصدم والانكماش. كما أنها تعمل على تقليل اتساع الشقوق وإعادة توزيعها كما يتضح ذلك من الرسم في الشكل (8) ولكن الألياف لا تؤثر بدرجة كبيرة على مقاومة الضغط. وأهم وظيفة للألياف أنها تزيد من قيمة معايير المتانة للمادة زيادة كبيرة جداً. شكل (9) يوضح منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية ومدى زيادة المتانة Toughness في الخرسانة الليفية. وبالتالي فهي تحول ميكانيكية الكسر في الخرسانة من كسر قصف مفاجئ وخطر Dangerous Sudden Failure إلى كسر غير قصف وتدرجي Ductile Failure. الشكل (10) يوضح مقارنة بين عتبتين متشابهتين من الخرسانة المسححة (بدون اترية) أحدهما بدون ألياف والأخرى تحتوي على ألياف. ويتضح التأثير الكبير والفعال للألياف في مقاومة قوى القص وزيادة معايير المتانة Toughness. وتستخدم الخرسانة الليفية على نطاق واسع في الطرق والمطارات والمنشآت العسكرية وقواعد المكنان. كما تستخدم في الأسقف الغشيرية ومناطق

الاتصال بين العتبة والعمود في الإطارات. وتستخدم الألياف أيضاً في الانابيب الخرسانية والوحدات سابقة الصب و في العناصر الخرسانية المعرضة لقوى القص والصدم. وبالرغم من أن الألياف تزيد من مقاومة قوى الشد في الاتحشاء إلا أن هذه الزيادة غير جديرة بالاعتبار وبالتالي فإنه ليس من الحكمة أن تستخدم الألياف كبديل كلي أو عوض لاشياش التسليح.



شكل(8) دور الاليف في تحديد اتساع الشقوق واعداء توزيعها.



شكل(9) منحنى الحمل والتشكل للخرسانة الليفية.



شكل (10) تأثير الألياف الفعال في مقاومة قوى القص وزيادة المتانة.

٧-١ تعريف:

الخرسانة ذاتية الدمك هي الخرسانة التي لها درجة عالية من السيولة والإتسياب **Deformability** كما أن لها مقاومة عالية للانفصال الحبيبي **Stability** ويمكن صبها بنجاح في المقاطعات الضيقة والمزدحمة بحديد التسليح **Filling Capacity** وذلك بدون لإستعانة بأى وسيلة دمك خارجية .

وتعتبر الخرسانة ذاتية الدمك نتاج التقدم التكنولوجي في مجال إضافات الخرسانة حيث تعتبر كل من إضافات تحسين اللزوجة وإضافات تقليل ماء الخلط (الملدنات الفائقة) هما العنصرين الأساسيين اللازمين لإنتاج هذه الخرسانة. ويعتبر اليابانيون هم رواد صناعة هذه الخرسانة حيث قاموا في السنوات العشر الأخيرة باستخدامها في منشآت وتطبيقات عديدة ومفيدة. بعد ذلك تم إنتاج هذه الخرسانة في العديد من الدول مثل تركيا وأمريكا.

٧-٢ الخواص المطلوب تحقيقها في الخرسانة ذاتية الدمك:

أولاً: درجة إتسياب وسيولة عالية **High Deformability**

ويتحقق ذلك بالآتي:

١- زيادة سيولة العجينة --- باستخدام الملدنات الفائقة و/أو استخدام نسبة عالية من ماء

الخلط.

٢- تقليل الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات --- بتقليل نسبة الركام الكبير في الخلطة و/أو

استخدام نسبة من البودرة الناعمة المتردجة.

ثانياً: درجة مقاومة عالية للانفصال الحبيبي Good Stability

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- تقليل الانفصال بين المواد الصلبة في الخلطة عن طريق --- تقليل المقاس الإعتباري الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام و/أو استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- تقليل النضح (الماء الحر) إلى أقل درجة ممكنة عن طريق --- استخدام نسبة أقل من ماء الخلط و/أو استخدام بودرة ذات مساحة سطحية عالية و/أو زيادة نسبة إضافات تحسين اللزوجة.

ثالثاً: لها قدرة عالية على الصب والملاء في القطاعات الضيقة أو المزدحمة بحديد التسليح وذلك

تحت تأثير وزنها وبدون حدوث انسداد أو توقف للخرسانة Blockage

ويتحقق ذلك بالآتي:

- 1- أن يكون لها مقاومة عالية للانفصال الحبيبي أثناء صب وتدقيق الخرسانة عن طريق --- استخدام إضافات تحسين اللزوجة و/أو تقليل نسبة ماء الخلط.
- 2- التوافق بين مقاس العتبات والمسافة بين التسليح من ناحية ومقاس الركام الكبير ونسبته في الخلطة من ناحية أخرى وذلك عن طريق --- تقليل المقاس الإعتباري الأكبر للركام و/أو تقليل نسبة الركام في الخلطة.

٣-٧ مميزات الخرسانة ذاتية الدمك:

- 1- سهولة الصب في العتبات المزدحمة بحديد التسليح والعتبات الضيقة.
- 2- القدرة على صب كمية كبيرة من الخرسانة في فترة زمنية قصيرة.
- 3- تحتاج عمالة أقل.
- 4- لا يوجد بها انفصال حبيبي.
- 5- لا تحتاج إلى استخدام هزازات في الموقع مما يؤدي إلى سهولة الصب والتغلب على مشكلة الضوضاء الناتجة عن الهزازات.
- 6- لها شكل ومظهر أفضل كما أنها لا تحتاج إلى تسوية سطحها بعد صبها.
- 7- لا تعطى فرصة للتدخل في الموقع لإضافة ماء للخلطة نظراً لسيولتها.
- 8- أكثر معمارياً من الخرسانة التقليدية.

٧-٤ الاختبارات المطلوبة والغرض منها:

وتجدر الإشارة أنه بالنسبة للخرسانة ذاتية الدمك فإن تحقيق متطلبات وخواص الخرسانة الطرية يكون له الأولوية إذا قورن بمتطلبات وخواص الخرسانة المتصلدة حيث تعتبر المرحلة الطرية هنا هي الغاية المنشودة ومن ثم توجد اختبارات خاصة لقياس خواص المرحلة الطرية من الخرسانة ذاتية الدمك وفيما يلي نبذة مختصرة وسريعة عن بعض هذه الاختبارات:

١- إختبار الإنسياب الحر Slump Flow

وذلك لقياس الإنسياب الحر في حالة عدم وجود عوائق في طريق الخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز مخروط الهبوط التقليدي . ويلزم أن يكون قطر الإنسياب في حدود من ٦٠ إلى ٧٠سم.

٢- إختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test


ويقيس قدرة الخرسانة على تغيير مسارها والانتشار خلال منطقة ضيقة بدون حدوث إنسداد أو توقف. ويستخدم لذلك الجهاز الموضح بشكل (11) حيث يتم قياس زمن مرور الخرسانة بالكامل في القمع ، وهذا الزمن يجب أن لا يتجاوز عشر ثوان.

٢- إختبار القدرة على الصب والملاء Filling Capacity


وذلك لقياس قدرة الخرسانة على الصب والتدفق في وجود منطقة مزدحمة بحديد التسليح دون حدوث توقف أو إنسداد للخرسانة. ويستخدم في ذلك جهاز خاص كما هو مبين في الشكل (12) حيث يتم قياس النسبة المئوية للخرسانة التي تملء الصندوق والتي ينبغي أن لاتقل عن ٨٠%.

٤- رصد الهبوط في سطح الخرسانة Surface Settlement

وذلك لقياس الثبات في الخرسانة بعد الصب وحتى حدوث التصلب. حيث ينبغي بقاء الركام معلق في العجينة دون حدوث هبوط. وتستخدم أجهزة القياس الميكانيكية للتحكم في رصد الحركة النسبية لسطح الخرسانة.



شكل (11) الجهاز المستخدم في اختبار إنسياب الخرسانة في القمع V-Funnel Test



شكل (12) الجهاز المستخدم في اختبار القدرة على الصب والملء Filling Capacity Test

هي خرسانة (أو مونة) تغذف بضغط الهواء من فوهة القاذف بسرعة عالية إلى السطح المراد تغطيته بالخرسانة. وتستخدم غالباً في أعمال الإصلاحات والترميم Repair وتبطين الأنفاق Tunnels وتبطين الترع وفي كثير من الأحوال التي يصعب فيها استخدام الطرق التقليدية في الصب فمثلاً عندما يكون مطلوب صب طبقات غير سميكة أو متغيرة السمك أو عندما يصعب الوصول إلى منطقة العمل أو عندما يكون استخدام السكالات (السقالات) صعباً أو مكلفاً. كما تستخدم الخرسانة المقذوفة في إصلاح الخرسانة المتضررة في الجسور والسدود والمنشآت المواجهة للمياه وكذلك مباني الطابوق المتآكلة. كما تستخدم في تبطين الأفران بكافة أنواعها.


ويوجد نوعين رئيسيين لطريقة تنفيذ الخلطة ، أسلوب الخلط الجاف وأسلوب الخلط المبتل. ففي الطريقة الجافة يتم خلط الركام و الأسمنت وأي مكونات أخرى على الجاف أولاً وتدفع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف ثم يضاف الماء عند فوهة القاذف ويدفع الجميع إلى السطح المراد صبه. أما في الطريقة الرطبة فيتم خلط جميع المكونات بما فيها الماء خلطاً جيداً أولاً (ماعدا معجلات التجمد إن وجدت) ويدفع الجميع باستخدام ضغط الهواء خلال القاذف إلى السطح المراد قذفه. وفي جميع الأحوال يلزم إعداد السطح المقذوف عليه الخرسانة لضمان جودة ترابطها معه. ويمكن القول أن خواص وسلوك الخرسانة المقذوفة يعتمد كثيراً على صفات المعدات المستخدمة وعلى مهارة القائمين بها كما يعتمد على الظروف التي يتم بها الصب.

و تتميز خلطة الخرسانة المقذوفة باحتوائها على محتوى أسمنت أعلى لتعويض نسبة الفقد منه عند الإرتداد من السطح. كذلك فإن ركامها يتميز بصغر المقاس و يفضل أن لايزيد عن ١٢ ملم. كما أنها قد تحتوي على إضافات معينة (ماعدا المؤجلات Retarders) لتحسين بعض الخواص المرغوبة وغالباً فإن الخرسانة المقذوفة تحتوي على المعجلات Accelerators وذلك لتسريع عملية التجمد للخرسانة المقذوفة. ويفضل أن تكون فوهة القاذف عمودية على السطح المقذوف ولا تتعدى زاوية ميل القاذف على السطح ٤٥ درجة وذلك لضمان التوزيع المنتظم للخرسانة ولتجنب حدوث تكور و درجة للخرسانة على السطح مما يؤدي إلى سطح متعرج غير منتظم. كما يفضل أن تكون المسافة بين فوهة القاذف والسطح في حدود ٠,٦ إلى ١,٨ متر. شكل (13) و الشكل (14) يوضحان استخدام الخرسانة المقذوفة و التحكم في القاذف.

ويجب هذه الخرسانة تعرضها للإكماش بقيمة كبيرة نتيجة لكثرة كمية الماء بها وكذلك زيادة محتوى الأسمنت مع نقص الركام الكبير. كما يعيب هذه الخرسانة أيضاً احتمال عدم الإلتصاق والتماسك التام بمادة السطح الذي ترش فوقه وللتغلب على مشكلة الإكماش يمكن استخدام الألياف مع هذه الخرسانة والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في الوقت الحالي.



شكل (13) صورة توضح إستخدام الخرسانة المقذوفة في أحد الأنفاق.



حركة دورانية خفيفة في فوهة الدفع لإنتاج خرسانة مقذوفة جيدة

شكل (14) يوضح طريقة قذف الخرسانة والتحكم في فوهة الدفع.

البوليمر أو الراتنج هو اسم لمادة عضوية تتكون من العديد من الجزيئات المتشابهة ذات الوزن الجزيئي المرتفع والجزئ الواحد من هذه الجزيئات يسمى مونومر.

أما الخرسانة الراتنجية فهي خرسانة خاصة يتم الحصول عليها بمعاملة الخرسانة العادية بمواد البوليمر التي تعمل كمادة لاحمة أو مالئة للفراغات بين حبيبات الركام. وتمثل المواد البوليمرية حوالي ٦ إلى ١٥% من وزن الخرسانة ومن أمثلتها مواد أو مركبات البوليستر Polyester و الأيبوكسي Epoxy وقد تصل تكاليف خرسانة البوليمرز حوالي من ٢ - ٣ مرات تكاليف الخرسانة العادية وتمتاز بالآتي:

- مقاومة عالية للعوامل الخارجية مثل مقاومة التآكل ونفاذ الماء والمقاومة للكبريتات.
- مقاومة عالية جداً للإكماش.
- مقاومة انضغاط عالية قد تصل إلى ١٢٠٠ كغم/سم^٢
- مقاومة شد تصل إلى ١٠٠ كغم/سم^٢

وعموماً يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من الخرسانة المحتوية على راتنجات:

- ١- الخرسانة البلاستيكية (PC) Plastic Concrete
- ٢- الخرسانة البوليمرية الأسمنتية (PCC) Polymer Cement Concrete
- ٣- الخرسانة الأسمنتية المحقونة بالبوليمرات (PIC) Polymer Impregnated Concrete

9-1 PC الخرسانة البلاستيكية


وفيها تحل الراتنجات محل الأسمنت كمادة رابطته لجزيئات الركام. أي أنها عبارة عن ركام متماسك مع بعضه بواسطة مادة رابطة من البوليمرات. والخرسانة البلاستيكية لها خواص ميكانيكية عالية وزمن معالجتها قصير ولها إنكماش متناهي في الصغر ومقاومة عالية للكيمائيات وتتوقف الخواص على نوع الراتنج المستخدم وكميته في الخلطة ومن أهم الأنواع المستخدمة:

- الأيبوكسي
- البولي إستر
- الفينول فورمالدهيد
- فورفورال أستيون

وهذه الخرسانة لها مقاومة تزيد بدرجة كبيرة عن الخرسانة الأسمنتية وتتوقف الزيادة على نوع الراتنج المستخدم وكميته في الخلطة (أنظر شكل 15).

أهم تطبيقات الخرسانة البلاستيكية

- 1- طبقة حماية سطحية لأسطح الجسور والمصانع وأماكن الخدمات والسلالم والخرسانة المسلحة و سابقة الإجهاد.
- 2- ترميم الخرسانات التي حدثت بها شقوق نتيجة الحرارة أو الإنكماش أو الأهتزازات.
- 3- لصق الخرسانة الحديثة والقديمة أو الوحدات سابقة الصب .
- 4- لصق الخرسانة على المعادن بطريقة للتقوية والتسلح الخارجي.



شكل (15) مقاومة الضغط لبعض الأنواع من الخرسانة البلاستيكية .

9-2 PCC الخرسانة البوليسرية الاسمنتية

وهي التي تصنع بخلط الأسمنت والركام ويضاف إليها ماء الخلط المضاف إليه الراتنج. أي أنها خرسانة تقليدية مع إحلال جزء من ماء الخلط بواسطة مواد راتنجية. والراتنج المضاف يكون في عبوتين: إحداهما تحتوي على المونومر والأخرى تحتوي على المصلد اللازم للتفاعل الكيميائي وإتمام عملية البلمرة (اتحاد الجزيئات) وتتم عملية البلمرة أثناء عملية التصدق للخرسانة. ومن ثم تتكون شبكة مستمرة من البوليمرات تملأ أغلب فراغات الخرسانة. ويجب لذلك الحذر بأن لا تعطل عملية البلمرة طور الإماهة للأسمنت. ومن أهم المونومرات الشائعة الاستخدام كإضافة للخرسانة:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1- فينيل أسيتات | 2- الإكريلات |
| 3- فينيل كلوريد | 4- مستحلبات البيتومين |
| 5- المطاط | 6- الإيبوكسيات |

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس قد توصلوا إلى خرسانة أسمنتية بوليمرية ذات خواص عالية وذلك بإدماج فورفريل الكحول "Furfryl Alcohol" وهيدروكلوريد الإيثيلين في خليط الخرسانة مما نتج عنه خرسانة كثيفة ومعدومة الإنكماش تقريبا وذات مقاومة عالية للصدأ وذات مسامية منخفضة ومقاومة للإهتزازات. وعموما فإن النتائج التي تم الحصول عليها نتيجة استخدام المونومرات كإضافات للخرسانة العادية أثناء الخلط قد أعطت تأثيرا محدودا على خواصها الميكانيكية وإن كان التأثير أكثر وضوحا على القوام والقابلية للتشغيل.

9-3 PIC الخرسانة الاسمنتية المحقونة بالبوليمرات

وهي الخرسانة الأسمنتية المتصلدة والتي سبق صبها ويتم حقنها أو غلغلتها بواسطة مونومرات ذات لزوجة منخفضة ثم تتم البلمرة لهذه المونومرات بعد ذلك وهي داخل الخرسانة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

أ - الخرسانة المغلظة كليا :

وتستخدم لمقاومة درجات الحرارة العالية أو عند التعرض إلى المياه المالحة. وفيها يتم بدء تنشيط عملية البلمرة وذلك أما بالإشعاع Radiation أو بالحرارة Thermal method وأهم المونومرات التي تستخدم في هذه الطريقة هي:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| Methyl methacrylate | - الميثيل ميثا كريلات |
| Styrene | - الستيرين |
| Chlorostyrene | - الكلوروستيرين |

وقد أوضحت التجارب أن الخرسانة المغلطة بللمثيل ميثاكريلات والتي تتم بلمرتها بالإشعاع لها مقاومة ضغط تصل إلى حوالي ٣٠٠ % عند درجة تشبع بالبوليميرات مقدارها ٦,٦ % . وأوضحت النتائج أيضا أن هناك زيادة وتحسينات مناظرة لكل من مقاومة الشد ومعايير المرونة ومقاومة التجمد والذوبان ومقاومة البرى والنفاذية ومقاومة الكيماويات.

ب - الخرسانة المغلطة جزئيا:

وقد تم عمل هذه الخرسانة كأسلوب لتبسيط عملية الغلطة وتقليل التكاليف وذلك لإستيفاء التطبيقات التى تتطلب المتانة أكثر من القوة وأهم المواد المستخدمة فى هذه الطريقة هى البولى إسترسترين و الميثيل ميثاكريلات وتتأثر خواص الخرسانة الناتجة بدرجة كبيرة بعمق الغلطة بالبوليمر وبالتالي مقدار التشبع به. وبصفة عامة فإن الخرسانة المغلطة جزئيا تعطى نتائج عالية جدا وإن كانت أقل نسبيا من الخرسانة المغلطة كليا.

ج - الخرسانة المغلطة سطحيا:

وهي شبيهة بالخرسانة المغلطة جزئيا وإن كانت المونومرات المستخدمة فى هذه الطريقة لها لزوجة منخفضة وبالتالي فهي أكثر تطاير ولها معدلات بطينة فى الإختراق داخل الخرسانة وهذه الطريقة من الغلطة مناسبة للجسور الطرق السريعة.

تطبيقات الخرسانة المغلطة بالبوليمر

- ١ - خرسانة محطات تنقية المياه المالحة (مقاومة الحرارة + المواد الكيماوية)
- ٢ - أرضيات كالجسو سابقة اللاجهاد
- ٣ - الدعامات الخرسانية لأسقف مناجم الفحم
- ٤ - الأنفاق والمنشآت تحت الماء
- ٥ - قواعد المضخات والمنشآت البحرية والخرسانات الخفيفة
- ٦ - انابيب المجارى والضغط

من أهم عيوب الخرسانة التقليدية (٢٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ كغم/م^٣) كمادة إنشائية بالمقارنة مع الخشب والحديد أن الخرسانة التقليدية ثقيلة الوزن نسبياً حيث تكون نسبة الوزن الذاتي لأجزاء المبنى Own weight بالمقارنة مع الأحمال المؤثرة هي نسبة عالية في جميع الأحوال. ولذلك تم التفكير في إنتاج واستخدام خرسانة خفيفة وزنها أقل من ٢٠٠٠ كغم/م^٣. ولذلك فقد أمكن تصنيع خرسانة إنشائية تزن ١٤٠٠ إلى ١٩٠٠ كغم/م^٣ بزيادة بسيطة في التكاليف وكذلك إنتاج خرسانة نصف إنشائية للبلوكات الداخليه تزن ٩٠٠ كغم/م^٣ وتستعمل بكفاءة كحوائط داخلية. وعموماً فإن الخرسانة الخفيفة هي تلك التي يقل وزنها عن ٢٠٠٠ كغم/م^٣. والغرض من استخدامها هو تقليل وزن المنشأ وبالتالي تقليل تكاليف الأساسات وكذلك لأغراض العزل الحرارى والصوتى.

أنواع الخرسانة الخفيفة

يمكننا تخفيض وزن الخرسانة عن طريق واحد أو أكثر من الطرق الآتية:

- ١- إيجاد فراغات بين حبيبات الركام (خرسانة خالية من المواد لناعمة) Finless Concrete
- ٢- إيجاد فراغات داخل الركام (خرسانة ذات ركام خفيف) Lightweight Aggregate Concrete
- ٣- إيجاد فراغات داخل العجينة الأسمنتية (الخرسانة المهوأة أو الخلوية) Cellular Concrete

خرسانة خالية من المواد الناعمة 10-1 Finless

تتكون من الأسمنت والركام الكبير فقط وأحياناً يستخدم فيها الهواء عن طريق إضافة مواد رغوية أو باستعمال تدرجات خاصه من الركام. والركام الكبير يمكن أن يكون حصى أو أحجار مكسرة أو ركام خفيف. وينحصر تدرج الركام بين ١٠ ملم ، ٢٠ ملم ولا تتعدى نسبة المار من المنخل الصغير عن ٥% وهذا النوع من الخرسانة ذو كثافة تتراوح من ٣/٢ إلى ٤/٣ كثافته الخرسانة التقليدية المصنوعة من نفس الركام. وهذا النوع يحتاج إلى تصميم دقيق وخصوصاً بالنسبة لمحتوى الماء.

10-2 Lightweight Aggregate Concrete خرسانة الركام الخفيف

خرسانية الركام خفيف الوزن هي أكثر أنواع الخرسانات الخفيفة شيوعاً وإستخداماً إذ يمكن إستعمالها كخرسانية إنشائية. والركام المستخدم في الخرسانة الإنشائية الخفيفة هو في أغلب الأحوال ركام صناعي. وصناعة الركام تعتبر أحد أجزاء التصنيع للخرسانية الخفيفة ومن أمثلة الركام الخفيف:

- الطين الممد (الليكا) - الغيرموكليت - الفوم (بوليسترين)

شكل(16) يوضح بعض أنواع الركام خفيف الوزن.

الصفات الواجب توافرها في الركام الخفيف

- ١- يجب أن تكون حبيبات الركام متجانسة من حيث التركيب والصفات.
- ٢- " " " " " " ذات وزن نوعي منخفض.
- ٣- " " " " " " ذات مقاومة مناسبة (عامل مؤثر على مقاومة الخرسانة).
- ٤- " " " " " " ذات قدرة على التماسك مع حبيبات الأسمنت.
- ٥- " " " " " " ذات مقاومة جيدة للعوامل الجوية.
- ٦- يجب أن تحتوي الحبيبات على أكبر عدد ممكن من الفراغات الداخلية الصغيرة المنفصلة وعلى أقل عدد ممكن من الفراغات الكبيرة المتصلة.

10-3 Cellular Concrete (ذات الخلايا) الخرسانة المهواة

وفي هذا النوع تتكون فقاعات من الغازات والهواء في وسط الخرسانة وهي في الحالة الطرية ويظل التركيب مسامى بعد أن تتجمد الخرسانة. والطريقتين الرئيسيتين لإنتاج هذا النوع هما:

أ - إنتاج غازات في الخلطة بتفاعلات كيميائية

ب- إضافة مواد رغوية للخلطة.

ومن المواد الشائعة المولدة للغازات المسحوق الناعم من بودرة الألمونيوم أو بودرة الزنك (٢,٠% من وزن الأسمنت) وعند خلطها بالأسمنت تتكون فقاعات من الهيدروجين فتنتفخ الكتلة مكونة عند تصلدها مادة ذات تركيب خلوي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة طردية بين وزن الخرسانة ومقاومتها للضغط.



شكل (16) بعض انواع الركام خفيف الوزن

وهي خاصة بالوقاية من الإشعاع الذري والنووي حيث تتناسب قدرة الخرسانة لإمتصاص هذه الإشعاعات مع وزنها أو كثافتها وبالتالي تكون جدران وبلاطات الأرضيات والسقوف من الخرسانة الثقيلة . وتصنع الخرسانة الثقيلة من ركام من مواد ثقيلة من خامات الحديد أو خام الرصاص. وتجدر الإشارة أن خام الحديد يعطى خرسانة وزنها من ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ كغم/م^٣ ، وقد تستخدم قطع من الحديد كركام وتصل كثافة خرسانته الى ٥٦٠٠ كغم/م^٣. ومن الممكن أيضاً استخدام النواتج الثانوية للفرن العالي . ويستخدم في بعض الأحيان ركام من صخر سليكات الماغسيوم وبصفة عامة فلا بد لركام الخرسانة ثقيلة الوزن أن يوفى بمتطلبات الكثافة والتركيب وذلك للوقاية من الإشعاع . ويستخدم الأسمنت البورتلاندى العادى ولكن يفضل الأسمنت منخفض الحرارة في حالة الخرسانة الكتلية ثقيلة الوزن كما لا يستخدم الأسمنت سريع التصلد. أيضاً لا تستخدم إضافات المعجلات أو إضافات الهواء المحبوس وإنما يمكن استخدام الملدنات و المؤجلات.

الخرسانة الكتلية

12- Mass Concrete

وهي خرسانة ذات كتل كبيرة مثل خرسانة السدود والخزانات الأرضية أو أي خرسانة يكون حجمها من الكبر بحيث يتطلب ذلك أخذ الاحتياطات من تولد الحرارة الناتجة من إماهة الأسمنت وما يتبع ذلك من إنكماش وتشريح للخرسانة. ويستخدم في الخرسانة الكتلية ركام كبير قد يصل مقاسه حوالي ١٥ سم. ونظرا لوجود حرارة تفاعل عالية من الأسمنت فإنه ينبغي أخذ بعض الاحتياطات الضرورية مثل:

- استخدام أسمنت من النوع منخفض الحرارة **Low heat**.
- استخدام محتوى قليل من الأسمنت خلطة فقيرة **Lean mix**.
- إحلال نسبة من ١٠ إلى ٢٠% من الأسمنت بمادة بوزولاجية مثل غبار السلسكا أو الرماد المتطاير.
- استخدام الثلج المجروش بدلا من جزء من ماء الخلط وتسمى هذه العملية بالتبريد السابق.
- وجود انابيب رفيعة من الصلب رقيق الجدران داخل الكتلة الخرسانية تمر خلالها دورات من الماء البارد لخفض الحرارة وتسمى هذه العملية بالتبريد اللاحق.
- الصب على طبقات قليلة الارتفاع بحد أقصى واحد متر.
- العزل السطحي للخرسانة برقائق من البوليسترين أو اليوريثان وذلك بغرض تنظيم معدل هبوط الحرارة (وليس خفض الحرارة) بحيث يقل فرق الإجهاد الناتج من الهبوط السريع لدرجة الحرارة عند سطح الخرسانة وداخلها.

تصميم الخلطات الخرسانية Concrete Mix Design

١- المقدمة

تصميم الخلطات الخرسانية يعنى تحديد القيم النسبية لمكوناتها Proportioning بما يتفق مع المتطلبات المطلوبة لعمل معين. ويكون ذلك باستخدام نسب ثبتت فاعليتها من الخبرة وتسمى بالنسبة الوضعية Empirical Proportioning وقد يكون بطرق حسابية مبنية على أساس فنى تتضمن خواص المواد المستخدمة والخواص المطلوبة فى الخرسانة المتصلدة (مثل مدى مقاومتها للأحمال أو المقاومة البرى) بالإضافة لمتطلبات صناعة الخرسانة مثل السهولة المناسبة للمناولة أو الصب Placing والتسوية النهائية (الانتهاء Finishing) لسطح الخرسانة. وذلك مع مراعاة التكاليف الإقتصادية حسب نوع العمل الإنشائى المطلوب. وهذه الطرق الحسابية تهدف الى استخدام المواد الموجودة Available Materials لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة فى الحالتين الرطبة أو الطازجة والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف Required Qualities at Minimum Cost ويمكن إعتبار أن مقاومة الخرسانة للضغط تبين مدى جودة Quality الخرسانة المتصلدة كما تعبر قيمة الهبوط Slump عن مدى جودة الخرسانة الطازجة.

ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التى تؤثر على جودة الخرسانة وعلى إقتصاديات المشروع. فمن الممكن الحصول على خرسانات متباينة فى جودتها وثمنها بالرغم أن جميعها تتكون من نفس المواد. ويعتمد الإقتصاد النسبى للخلطات الخرسانية على أثمان مكوناتها وعلى أجور العمال وتكاليف النقل لتلك المكونات. ويعتبر الأسمنت أحد المكونات الأساسية للخرسانة الذى يؤثر نسبة وجوده فى الخلطة تأثيراً كبيراً على تكاليفها نظراً لغلوه ثمنه بالنسبة لباقي المكونات.

٢- كيفية بيان نسب مكونات الخرسانة Expressing Proportions

□ تبيّن مكونات الخرسانة من المواد الحبيبية Granular Materials وهي الأسمنت والركام الناعم أو الصغير والركام الخشن أو الكبير على هيئة نسب Ratios وزنية أو حجمية فمثلاً عندما يقال خلطة ١ : ٢ : ٤ معناها:

الأسمنت	الرمل	الحصى
١	٢	٤

أى تحتوى على جزء من الأسمنت وجزئين من الركام الناعم وأربعة أجزاء من الركام الخشن. وتفضل أن تكون تلك النسب بالوزن لعدم إمكان التحديد الدقيق لكمية الأسمنت بالحجم وأيضا الركام نتيجة تغير الكمية التى يستوعبها حجم معين بتغيير مدى الدمك Compaction المستخدم. كما أن الركام الناعم قد يتغير حجمه بآثير ظاهرة زيادة الحجم Bulking بالرطوبة.

□ وقد تُبين المواد الحبيبية كنسبة بين الأسمنت والركام الخليط Cement/Aggregates Ratio فمثلا خلطة ١ : ٦ أى جزء واحد أسمنت وستة أجزاء ركام بالوزن وتبين هذه النسبة مدى غنى او افتقار الخرسانة Rich or Lean Mix فالخلطة ١ : ٤ تعتبر خلطة غنية أما الخلطة ١ : ٨ فتعتبر خلطة فقيرة.

□ وقد تُبين نسب المواد الحبيبية بما يحويه المتر المكعب للخرسانة الطازجة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير على أن يبين الأسمنت بالوزن والركام بالحجم تسهيلا لتحضير الكميات عند الخلط فمثلا بخلطة .

أسمنت	رمل	حصى
٣٠٠ كيلو غرام	٠,٤ متر مكعب	٠,٨ متر مكعب

ومجموع هذه الكميات يعطى تقريبا بعد خلطها بالماء حوالى متر مكعب من الخرسانة الطرية او الطازجة.

□ كما يمكن ان يُعبر عن الأسمنت بعدد الاكياس للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة وهذا العدد يسمى معامل الأسمنت Cement Factor فمثلا خلطة يحتوى المتر المكعب منها على ٦ اكياس أسمنت (الكيس بزن ٥٠ كيلو غرام) وخلطة أخرى غنية يحتوى المتر المكعب منها على ٨ اكياس أو خلطة فقيرة يحتوى المتر المكعب منها على ٤ اكياس:

أسمنت	رمل	حصى
٦ اكياس	٠,٤ م ^٣	٠,٨ م ^٣

□ وتبين كمية الماء اللازمة للخلطة على هيئة نسبة من الأسمنت بالوزن فمثلا خلطة بها نسبة الماء الى الأسمنت = ٠,٥ بالوزن ، فاذا علم وزن الأسمنت فى المتر المكعب للخرسانة الطازجة أمكن تعيين وزن الماء اللازم له لإجراء الخلط وبالتالي يمكن تعيين حجم ذلك الماء بالتر. وأحيانا قد تُبين كمية ماء الخلط اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة مباشرة فمثلا خلطة:

أسمنت	رمل	حصى	ماء
٣٠٠ كغم	٠,٤ م ^٣	٠,٨ م ^٣	١٥٠ لتر

أى أن المتر المكعب من الخرسانة الطازجة لهذه الخلطة يلزم له ٣٠٠ كغم أسمنت (٦ اكياس) و ١٥٠ لتر ماء. وتحسب الكميات المطلوبة من المواد لأي خلطة تبعا لعدد الأمتار المكعبة الكلية من الخرسانة الطازجة.

□ وتبين كمية الإضافات -إن وجدت- على أساس أنها نسبة مئوية من وزن الأسمنت المستخدم بالخلطة فمثلا خلطة:

أسمنت	رمل	حصى	ماء
٣٠٠ كج	٢٠٠,٤ م ^٣	٢٠٠,٨ م ^٣	١٥٠ لتر


بها ٢ % ملدنات تعنى أن وزن الملدنات المستخدم = ٦ = $٣٠٠ \times ٠,٠٢$ كيلو غرام للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة.

٣-العلاقة بين الركام والعجينة الاسمنتية Aggregate-Paste Relationship


تتركب الخرسانة من عجينة أسمنتية (نشطة) وركام (خامل) وتعتمد مقاومة الخرسانة على مقاومة العجينة حيث أن مقاومة الركام كبيرة جداً بالنسبة لمقاومة العجينة. ولذلك فإن انهيار الخرسانة التقليدية يكون دائماً في العجينة وتمر الشقوق حول الركام. فإذا أمكننا إنتاج عجينة ذات مقاومة عالية جداً تقترب من مقاومة الركام فإننا نحصل على خرسانة عالية المقاومة **High Strength Concrete** والتي يكون الانهيار فيها مفاجئاً حيث تمر الشقوق بالركام (وليس حوله) وبشطره كما في شكل (١).

ومن الجدير بالذكر ان قابلية تشغيل الخرسانة تنتج من تأثير احاطة وتخلخل وتلاصق العجينة للركام وتتأثر بمقدار سيولة العجينة. كما تعتمد نفاذية الخرسانة للسوائل على وجود واستمرار العجينة الأسمنتية. وبالإضافة الى ذلك فإن إنكماش الكتلة الخرسانية الدائم يكون ناتج من العجينة الأسمنتية وليس الركام.


والعجينة الأسمنتية تكون عبارة عن معلق **Suspension** للأسمنت في الماء شكل (٢). وكلما خفة درجة تركيز المعلق كلما زادت المسافة بين حبيبات الأسمنت وبالنتيجة تضعف بنية العجينة. وهذا يوضح أن مقاومة الانضغاط للخرسانة دالة عكسية مع نسبة الماء إلى الأسمنت م/س. وعندما تبدأ عملية الإماهة للأسمنت فيتكون الجل من الماء ومن مادة سطح حبيبات الأسمنت والذي قد يصل حجمه الى ضعف حجم الأسمنت الناتج منه. وهكذا مع استمرار الإماهة يستمر تكون الجل حول كل حبيبة حتى يتصل الجل ببعضه مكوناً بنية العجينة.




شكل (١) الكسر في الخرسانة عالية المقاومة يمر خلال الركام وليس حوله.



تكبير الجزء ص



تكبير الجزء س



شكل (٢) علاقة العجينة الأسمنتية بالركام.

أولاً : الطريقة الوضعية Empirical Method

تحدد هذه الطريقة نسباً لمكونات الخرسانة نتيجة الخبرة Experience السابقة للإستعمال بنجاح. وقد أثبتت، هذه الطريقة ملائمتها وصلاحياتها للعمليات الصغيرة Small Jobs نظراً لسهولة عملها حيث تعطى المواد الصلبة (الأسمنت ، الرمل ، الحصى) على هيئة نسب بالوزن أو الحجم وقد تحدد كمية الماء اللازم أو تترك لمراعاتها أثناء الخلط بحيث نحصل على خلطة لدنة Plastic سهلة التشغيل Workable. ونسب مكونات الخرسانة بالأوزان المستخدمة عادة في المنشآت طبقاً لنوع الخرسانة أو طبقاً لمقاومة الخرسانة للانضغاط هي كما يلي :

الركام	الأسمنت	الحصى أى	الرمل	الأسمنت	
٣	١	٢	١	١	خلطة غنية ذات مقاومة عالية
٦	١	٤	٢	١	خلطة متوسطة
٨	١	٥	٣	١	خلطة فقيرة ذات مقاومة منخفضة

وذلك على أساس أن الركام مناسب والماء أقل ما يمكن لجعل الخلطة ذات قوام Consistency مناسب لتكون لدنة. والنسب الوضعية المستخدمة

أسمنت	رمل	حصى
س كغم	٢ م٠,٤	٢ م٠,٨

مع كمية الماء المناسبة والمعقولة وتتراوح قيمة الماء كنسبة من الأسمنت (W/C) من ٠,٤ إلى ٠,٧ بالوزن ويحدد كميتها طبيعة العمل. أما كمية الأسمنت "س" فيحددها نوع العمل والخلطة اللازمة له هل هي غنية أو فقيرة حيث تتراوح "س" من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ كغم أى من ٤ إلى ٨ اكياس للمتر المكعب من الخرسانة. ويحدد كمية الأسمنت وكمية الماء المهندس المسئول عن مواصفات العملية تبعاً لطبيعتها .

□ وعيوب هذه الطريقة تتلخص في النقاط الآتية:

- ١- نسبة الماء / الأسمنت (م/س) غير محددة ومتروكة لظروف العمل.
- ٢- النسبة المداورة لا تعطى متراً مكعباً في جميع الحالات وقد يصل الحجم أحياناً إلى ١,٢ م^٣.
- ٣- نسبة الرمل / الحصى شبه ثابتة وهي ١ : ٢ مع ملاحظة إهمال نوع الركام وتدرجه والمقاس الإعتبارى الأكبر له وكذلك إهمال معايير النعومة للرمل.
- ٤- لا يمكن الحصول على بيانات صحيحة لخواص الخرسانة الناتجة وكذلك لا يمكن توقع قيمة دقيقة لمقاومة الانضغاط لهذه الخرسانة.

ثانياً : طريقة المحاولة Trial Method

تعتمد هذه الطريقة على معرفة نسبة W\C في الخلطة الخرسانية ويلزم عمل اختبارات مقارنة بين المواد المختلفة والخلطات المتباينة. وتتطلب هذه الطريقة وجود عينات من الأسمنت والحصى والرمل كما يجب تحديد نسبة W\C وكذلك المقاومة المطلوبة.

□ وفيما يلي ملخص لخطوات تصميم خلطة خرسانية بطريقة المحاولة:

- تؤخذ كمية من الأسمنت في حدود ٢,٥ كغم .
- تحدد نسبة (م/س) من الخبرة أو من المنحنيات البيانية أو من الجداول.
- يخلط الأسمنت والماء لتكوين عجينة الأسمنت المكونة من أ ، ب.
- تحضر كمية من الرمل والحصى ويفضل استخدام الركام المشبع والسطح جاف كما يراعى ألا يزيد المقاس الإعتباري الأكبر عن ٥/١ البعد الأصغر للمقطع وأن لا يزيد عن ٤/٣ المسافة بين أشياش حديد التسليح (أيهما أصغر).
- تضاف تدريجياً كميات من الرمل والحصى وتخلط الخلطة جيداً ثم يحدد قوام الخرسانة إلى أن تصل إلى الخلطة التي تعطى القوام المطلوب.
- توزن بعد ذلك الكميات المتبقية وضمنها تحسب الأوزان المستعملة.
- تحسب الكميات بالوزن والحجم المطلوبة لعمل خلطة الخرسانة المعتمدة لموقع العمل.

ثالثاً: طريقة الحجم المطلق Absolute Volume Method

تفترض هذه الطريقة أن الحجم المطلق للخرسانة هو مجموع الحجوم المطلقة للمواد المكونة للخرسانة Concrete Ingredients أي الحجم المطلق للأسمنت والرمل والزلط والماء كما يلي:

$$\text{Absolute Volume} = \frac{C}{G_c} + \frac{S}{G_s} + \frac{G}{G_g} + \frac{W}{1.0} = 1000 \text{ Liters}$$

حيث :

C = وزن الأسمنت بالكيلو غرام اللازم للمتر المكعب من الخرسانة .

S = وزن الرمل

G = وزن الحصى

W = وزن الماء

G_c, G_s, G_g = الوزن النوعي للأسمنت والرمل والحصى على التوالي

علماً بأن حجم واحد متر مكعب من الخرسانة = ١٠٠٠ لتر من الماء.

وفي هذه الطريقة يجب تحديد كلاً من متطلبات مقاومة الخرسانة المتصلدة Strength وقابلية التشغيل Workability الخرسانة الطرية:

- ١- كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٢- نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن (م/س) أو كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٣- نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير في الركام المستخدم.
- ٤- الوزن النوعي للأسمنت والركام الكبير والركام الصغير.

وتحدد البيانات اعلاه من واقع الخبرة Experience ومن النتائج العملية Practice ومن الإختبارات المخبرية Laboratory Tests أى أننا نحدد قيمة G/S ، W/C ، C وكذلك نحدد الأوزان النوعية G_c ، G_s ، G_g ثم نطبق المعادلة السابقة الذكر لتعيين وزن كل من الرمل والحصى. وإذا أريد بيان النسب بين مكونات الخرسانة بالوزن للأسمنت وبالبحجم للركام يلزم معرفة الوزن الحجمي لكل من الرمل والحصى (أى وزن المتر المكعب) وذلك من واقع الخبرة والتجارب.

□ وتوضح تلك الطريقة فى المثال التالى :

المطلوب تصميم خلطة خرسانية بحيث تكون الخرسانة الطرية لدنة القوام Plastic وبحيث تكون الخرسانة المتصلدة ذات مقاومة انضغاط بعد ٢٨ يوم تساوى ٢٤٠ كغم/سم^٢. مع مراعاة أن ركام الخليط المستخدم يمر منه نسبة ٤٠% من المنخل القياسى ١٦/٣ مع العلم بأن :

الوزن النوعي للأسمنت = ٣,١٥ كغم/سم^٣.
الوزن النوعي للركام الرمل أو الحصى = ٢,٦٥ كغم/سم^٣.
الوزن الحجمي للركام الرمل أو الحصى = ١٧٠٠ كغم/سم^٣.

أكل

أ - نعين نسبة الركام الصغير (الرمل) إلى الركام الكبير (الحصى) باعتبار المار من المنخل القياسى (4.75) ١٦/٣ هو الرمل والمحتجز عليه هو الحصى . إنن يتبين أن النسبة المنوية للرمل فى الخليط تساوى ٤٠% وبالتالي الحصى يساوى ٦٠%.

ملاحظة: هذه النسبة قد تفرض طبقاً للخبرة والسوابق العملية - والنسبة الشائعة الإستخدام قد تفرض مباشرة على أساس ٣٣% للركام أى نسبة الرمل إلى الحصى تساوى ١ : ٢ .
ب - تفرض أمية الأسمنت اللازجة للمتر المكعب من الخرسانة على أساس مقاومة الخرسانة المتصلدة بعد ٢٨ يوم أو على أساس أى متطلبات أخرى خاصة بمتانة الخرسانة أو الظروف التى تعمل فيها.

ومن الخبرة العملية يمكن إستخدام هذه العلاقة:

كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = مقاومة الانضغاط بعد ٢٨ يوم كغم/سم^٢ + ٥٠ إلى ١٠٠

إذن كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = ٦٠ + ٢٤٠ = ٣٠٠ كغم/م^٣.
 ج - تُعين كمية الماء اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة طبقاً لمحتوى الأسمنت في الخلطة والمقاس الإعتباري للركام المستخدم وكذلك درجة قابلية التشغيل المطلوبة. وهذه الكمية قد تفرض مباشرة طبقاً للخبرة أو بالاستعانة بالجدول (١).

في هذا المثال نفرض أن (م/س) = ٠,٥
 إذن كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة = ١٥٠ لتر.

جدول (١) العلاقة بين كمية ماء الخلط ومحتوى الأسمنت.

قيمة W/C لمحتوى أسمنت كغم لكل متر مكعب خرسانة					المقاس الإعتباري الأكبر للركام (مم)
٤٠٠	٣٥٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٠٠	
٠,٤٠	٠,٤٧٥	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٧٠	١٠
٠,٣٨٥	٠,٤٢٥	٠,٤٥	٠,٥٥	٠,٦٥	٢٠
٠,٣٧	٠,٣٨٥	٠,٤٢٥	٠,٤٨	٠,٦١	٤٠

د- بحسب تصميم الخلطة الخرسانية كما يلي :
 وزن الحصى = (٤٠ / ٦٠) من وزن الرمل = ١,٥ وزن الرمل

$$\text{Absolute Volume} = \frac{300}{3.15} + \frac{S}{2.65} + \frac{1.5S}{2.65} + \frac{150}{1.0} = 1000 \text{ litres}$$

وزن الرمل = ٨٠٠ كغم

وزن الحصى = ١٢٠٠ كغم

□ نسب الخلطة الخرسانية بالوزن :

ماء	حصى	رمل	أسمنت
١٥٠ كغم	١٢٠٠ كغم	٨٠٠ كغم	٣٠٠ كغم
٠,٥	٤	٢,٦٧	١


□ نسبة الخلطة الخرسانية بالحجم :

ماء	حصى	رمل	أسمنت
١٥٠ لتر	١٢٠٠ م ^٣	٨٠٠ م ^٣	٣٠٠ م ^٣
	١٧٠٠	١٧٠٠	٥٠
١٥٠ لتر	٠,٧١ م ^٣	٠,٤٧ م ^٣	٦ اكياس

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين نسبة الركام الصغير (الرمل) إلى الركام الكبير (الحصى) يمكن أن يتم على أسس أخرى هامة منها :

أ- طريقة الكثافة القصوى Optimum Unit Weight Method

وفيها يتم عمل خلطات من الركام الجاف فقط تحتوى على نسباً مختلفة من الرمل إلى الركام الخليط فمثلاً : صفر ، ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ ، ٥٠ ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٨٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ مع تعيين وحدة الوزن لكل منها ثم نرسم القراءات على منحنى ويمكن من هذا المنحنى إيجاد نسبة الرمل التي ستكون عندها وحدة الوزن نهاية قصوى أى الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة . ويتضح ذلك من شكل (٣) الذى يبين أن نسبة الرمل ٣٦% تعطى أقصى وحدة وزن لركام الخليط.



شكل (٣) الكثافة القصوى للركام الخليط

ب- طريقة المساحة السطحية للركام Surface Area Method

الأساس العلمى فى هذه الطريقة هو الربط بين كمية عجينة الأسمنت فى الخلطة الخرسانية والمساحة السطحية للركام الذى تغلف أسطحه لإتمام عملية الإلتصاق بين جزيئاته ومعنى ذلك بأنه فى الخلطات الخرسانية ذات الركام الصغير المقاس فإنه يحتاج لزيادة كمية الأسمنت بسبب زيادة المساحة السطحية لهذا الركام. وإحدى طرق التعبير المذكورة هى استخدام المساحة السطحية لركام الخليط ومقاومة الانضغاط للخرسانة وذلك بمعرفة مقاومة الانضغاط المطلوبة للخرسانة أو قد نفرض المساحة السطحية للركام الخليط بقيمة تتراوح من ٢٤ إلى ٢٦ سم^٢/غم التى تعطى غالباً أكبر قيمة للمقاومة. وبالتالي نحدد التدرج المطلوب أو نسبة الرمل فى الركام الشامل.

الخلطات الخرسانية عالية المقاومة تتميز بوجود عدد كبير من المواد التي ينبغي إختيار الكميات والنسب المثلى منها للوصول إلى خرسانة ذات خواص مرغوبة خاصة من ناحية القابلية للتشغيل والمقاومة والمعمرية (المتانة). وتصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة يعتمد على نوعية وجودة المواد بدرجة أكبر من إعماده على نسب الخلطة. ولقد سبق أن تناولنا الخصائص المطلوب توافرها في مكونات الخرسانة عالية المقاومة وذلك في باب الخرسانات الخاصة. وفيما يلي شرح موجز لخطوات تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة

١- يتم تقرير استخدام مادة غبار السليكا في الحالات الآتية:

- إذا كانت المقاومة المطلوبة للخرسانة أكبر من ٨٠٠ كغم/سم^٢.
- عندما تكون الخرسانة قليلة النفاذية ضرورية ومرغوبة.
- في حالة خرسانة الضخ حتى لا يحدث انفصال حبيبي . عندما
- تكون الخرسانة معرضة لمواد كيميائية خاصة الكلوريدات.

٢- يمكن فرض محتوى غبار السليكا طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة كما هو موضح بالجدول

الآتي:

مقاومة الخرسانة للانضغاط كغ/متر ²	نسبة غبار السليكا المضافة كنسبة من وزن السمنت
٧٠٠ إلى ٨٠٠	٥ إلى ١٠%
٨٠٠ إلى ٩٠٠	١٠ إلى ١٥%
٩٠٠ إلى ١٠٠٠	١٥ إلى ٢٠%
أكبر من ١٠٠٠	٢٠ إلى ٢٥%

ملحوظة: يفضل أخذ الحد الأعلى لنسبة غبار السليكا عندما يكون الحصى هو المستخدم في الخلطة أما في حالة استخدام الدولوميت أو الجرانيت فيفضل أخذ الحد الأدنى لنسبة غبار السليكا.

٣- يتم تحديد نوع الأسمنت المستخدم طبقاً لتقرير التربة الخاص بالموقع

للمنشأ وعادة ما يستخدم أسمنت بورتلاندي عادي أو أسمنت بورتلاندي فانق النوعية أو أسمنت مقاوم للكبريتات. وبصفة عامة فإن كفاءة مادة غبار السليكا تكون أكبر في حالة استخدام الأسمنت البورتلاندي العادي بالمقارنة بباقي أنواع الأسمنت. ولا يتصح باستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات إلا في حالة وجود نسبة عالية من أملاح الكبريتات في التربة أو في المياه الجوفية. أمافي الأحوال العادية أو الأحوال التي تكون فيها مقاومة الكلوريدات أهم من مقاومة الكبريتات فينصح باستخدام الأسمنت البورتلاندي العادي.

٤ - يحدد محتوى الأسمنت في المتر المكعب خرسانة طبقاً لمحتوى غبار السليكا المستخدم كما يلي:

محتوى الأسمنت كغم/م ^٣	نسبة غبار السليكا المضاف كنسبة من وزن الأسمنت
٤٥٠	١٥ إلى ٢٠%
٤٧٥	٥ إلى ١٥%
٥٠٠	عدم وجود غبار السليكا

٥ - يتم اختيار نوع الملدنات (Superplasticizers) بحيث يكون من النوع المطابق للمواصفات

الأمريكية ASTM C494 Type E، وفي حالة الحرارة الشديدة أو في حالة طول مدة صب وصناعة الخرسانة فيفضل نوع الملدنات المطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494 Type G.

٦- يمكن فرض نسبة الملدنات (Superplasticizers) طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة وذلك بعد

عمل إختبار تأكيدي على خلطة تجريبية صغيرة للتأكد من توافق المادة مع الأسمنت المستخدم والحصول على المقاومة والقابلية للتشغيل المطلوبتين.

مقاومة الانضغاط للخرسانة كغم/سم ^٢	نسبة الملدنات كنسبة من وزن الأسمنت + غبار السليكا
٤٠٠ إلى ٥٠٠	١٠ إلى ١٠,٥%
٥٠٠ إلى ٦٠٠	١,٥ إلى ٢,٠%
٦٠٠ إلى ٧٠٠	٢,٠ إلى ٢,٥%
أكبر من ٧٠٠	٢,٥ إلى ٣,٥%

٧- يتم استخدام الحصى كركام كبير في الخلطة الخرسانية إذا كانت مقاومه الضغط المطلوبة لا تتجاوز ٧٥٠ أو ٨٠٠ كغم/سم^٢ وفي حالة خرسانة ذات مقاومه أكبر من ذلك فمن

الضروري استخدام كسر حجر قوى (دولوميت أو جرانيت).

٨- يفضل أن لا يزيد المقاس الإعتباري الأكبر للركام الكبير عن ٢٠ مم. والركام مقاس ١٤ مم

أو حتى ١٠ مم يعطى مقاومة أفضل بشرط أن يكون الركام مندرج وسليم وقوى. وتفرض النسبة بين الركام الكبير والرمل وفقاً لأي طريقة كما في حالة الخرسانة التقليدية (عادية المقاومة).

٩- تفرض نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية (أسمنت + غبار سليكا) من المعادلة التجريبية الآتية

مع مراعاة أن لا يقل وزن الماء عن ٠,٢٢ من وزن المواد الأسمنتية. علماً بأن هذه المعادلة مستنتجة على أساس خرسانة تحتوى على ملدنات وتعطى خلطة لدنة القوام (هبوط = ٨

(إلى ١٢ سم). وقد تم إستنتاج هذه المعادلة بتحليل نتائج أكثر من ١٥٠ خلطة خرسانية ذات مقاومة تتراوح من ٥٠٠ إلى ١١٠٠ كغم/سم^٢.

$$w/c = \frac{\log \left\{ \frac{\alpha (1000 - C - SF)}{f_c} \right\}}{3.0 * \log (\beta)}$$

حيث:

w/c النسبة بين وزن الماء ووزن المواد الأسمنتية (الأسمنت + غبار السليكا)

f_c هي مقاومة الخرسانة كغم/سم^٢
 C هي وزن الأسمنت في المتر المكعب من الخرسانة - كغم

SF هي وزن غبار السليكا في المتر المكعب من الخرسانة - كغم
 α عامل يتوقف على نوع الركام الكبير المستخدم ويساوي ١٣ ، ١٤ ، ١٥ للحصى والجرانيت والدلوميت والترتيب.

β عامل يتوقف على نوع الأسمنت ويساوي ١٣,٠ ، ١٢ ، ١٠,٥ للأسمنت البورتلاندى العادى والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت فائق النعومة على الترتيب.

والجدول الآتى يعطى بعض القيم لنسبة الماء إلى المواد الأسمنتية W/C وذلك لتحقيق مقاومة ضغط بعمر ٢٨ يوم = ١٠٠٠ كغم/سم^٢ باستخدام محتوى أسمنت = ٤٧٥ كغم/م^٣.

غبار السليكا كنسبة مئوية من وزن الأسمنت					المقاومة المطلوبة = 1000 كغم/سم ^٢ محتوى الأسمنت = 475 كغم/م ^٣	
%٥	%١٠	%١٥	%٢٠	%٢٥		
٠,٢٤٤	٠,٢٣٧	٠,٢٣١	٠,٢٢٤	٠,٢١٦	حصى	- أسمنت بورتلاندى عادى
٠,٢٥١	٠,٢٤٥	٠,٢٣٨	٠,٢٣١	٠,٢٢٣	حصى	- أسمنت مقاوم للكبريتات
٠,٢٦٦	٠,٢٥٩	٠,٢٥١	٠,٢٤٤	٠,٢٣٦	حصى	- أسمنت فائق النعومة
٠,٢٦٢	٠,٢٥٦	٠,٢٤٩	٠,٢٤٢	٠,٢٣٥	دلوميت	- أسمنت بورتلاندى عادى
٠,٢٧١	٠,٢٦٤	٠,٢٥٧	٠,٢٥٠	٠,٢٤٢	دلوميت	- أسمنت مقاوم للكبريتات
٠,٢٨٦	٠,٢٧٩	٠,٢٧٢	٠,٢٦٤	٠,٢٥٦	دلوميت	- أسمنت فائق النعومة

١٠- يتم تطبيق معادلة الحجم المطلق بنفس الطريقة المتبعة سابقاً في حالة الخرسانة عادية المقاومة وذلك لحساب أوزان المكونات المختلفة في المتر المكعب من الخرسانة مع مراعاة فرض قيم الأوزان النوعية للمواد المختلفة إذا لم تتوافر بيانات عنها كما يلى:

الأسمنت = ٣,١٥ غبار السليكا = ٢,١٥ الملدنات = ١,١٥
الزلط والرمل = ٢,٦٥ الدولوميت = ٢,٧ الجرانيت = ٢,٧

مثال:

المطلوب تصميم خلطة خرسانية عالية المقاومة وتحديد الكميات اللازمة لعمل واحد متر مكعب من الخرسانة إذا علم أن:

- مقاومة الانضغاط المطلوبة = ٨٠٠ كغرام^٢
- الهبوط باستخدام المخروط القياسي = ١٠ سم
- نوع الأسمنت المستخدم مقاوم للكبريتات
- الركام المستخدم عبارة عن رمل طبيعي و دولوميت مقاس ١٤ ملم ، والتدرج الحبيبي لكل من الرمل و الدولوميت كما يلي:

فتحة المنخل - مم	٢٠	١٠	٤,٧٥	٢,٣٦	١,١٨	٠,٦	٠,٣	٠,١٥
دولوميت	١٠٠	٨٥	٦	-	-	-	-	-
رمل	-	١٠٠	٩٤	٨٠	٦٥	٥٠	١٠	صفر

تصميم الخلطة

١- نسبة غبار السليكا المناظر لمقاومة 800 كغ/سم^٢ مع استخدام الدولوميت = ١٠% من وزن الأسمنت.

٢- محتوى الأسمنت المناظر لنسبة ١٠% من غبار السليكا = ٤٧٥ كغ/م^٣.
∴ وزن غبار السليكا = ٤٧,٥ = ١٠% × ٤٧٥ كغ/م^٣.

٣- نسبة الملدنات المطلوبة = ٣% من وزن المواد الأسمنتية وتكون من النوع ASTM-Type G

∴ وزن الملدنات في المتر المكعب = ٠,٠٣ × (٤٧٥ + ٤٧,٥) = ١٥,٦٧٥ كغم

٤- بتطبيق معادلة β/α مع مراعاة أن قيمة $\alpha = ١٥$ وقيمة $\beta = ١٢$ نحصل على نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية = ٠,٢٩٤

∴ وزن الماء في المتر المكعب = ٠,٢٩٤ × (٤٧٥ + ٤٧,٥) = ١٥٣,٦ كغم

٥- يتم خلط الركام الكبير مع الركام الصغير بحيث يحقق أن ٣٠% من وزن الركام الخليط يمر خلال المنخل رقم ٤,٧٥. إن استخدام النتائج في جدول التدرج نجد أن:

٠,٩٤ وزن الرمل + ٠,٠٦ وزن الدولوميت = ٠,٣٠ (وزن الرمل + وزن الدولوميت)

∴ وزن الرمل = ٠,٣٧٥ وزن الدولوميت.

٦- بتطبيق معادلة الحجم المطلق:

$$\frac{475}{3.15} + \frac{47.5}{2.15} + \frac{0.375 W}{2.65} + \frac{W}{2.7} + \frac{15.675}{1.15} + \frac{153.6}{1.0} = 1000$$

حيث W هي وزن الدولوميت.

بحل المعادلة نحصل على وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كغم

$$\therefore \text{وزن الرمل} = 0.375 \times 1289 = 483 \text{ كغم}$$

٧- ويكون وزن المكونات المختلفة اللازمة لعمل واحد متر مكعب خرسانة هي:

- وزن الأسمنت المقاوم للكبريتات = ٤٧٥ كغم

- وزن غبار السليكا = ٤٧,٥ كغم

- وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كغم

- وزن الرمل = ٤٨٣ كغم

- وزن الملدنات ASTM C494 Type G = ١٥,٦٧٥ كغم

- وزن الماء = ١٥٣,٦ كغم

٦ - بعض الخلطات الخرسانية ذات المتطلبات الخاصة Concrete Mixes With Special Requirements

قد يكون مطلوباً في بعض الأحيان تصميم خلطة خرسانية لها خواص معينة أو تحقق شروطاً معينة تكون ضرورية من الناحية التصميمية أو التنفيذية فمثلاً قد يطلب أن تكون الخلطة ذات مقاومة عالية أو أن يكون لها قوام إنسيابي أو أن تحتفظ الخلطة بقوامها اللدن لمدة طويلة (قد تصل إلى ساعتين). والأمثلة الآتية هي نتائج مخبرية لبعض الخلطات التي تم تنفيذها في مختبرات كلية الهندسة.

الخلطة رقم ١

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٤٠٠ كغ/سم^٢.
- يشترط عدم استخدام أية إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كغ/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٤٣ (٢١٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (وحصى مقاس ١٦ مم).

النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٣٢٢ كغ/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٤٠٥ كغ/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٤٢٧ كغ/سم^٢.

الخلطة رقم ٢

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٤٠٠ كغم/سم^٢ .
- يمكن استخدام إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كغم/م^٣ .
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٦ (١١٧ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (وحصى مقاس ١٦ مم) .
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G .

النتائج:

- الهبوط الأولي = ١٤ سم
- الهبوط بعد ساعة = ١٠ سم.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٣٧٥ كغم/سم^٢ .
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٤٤٥ كغم/سم^٢ .
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٤٩٠ كغم/سم^٢ .

الخلطة رقم ٣

المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٦٠٠ كج/سم^٢ .
- الهبوط في حدود ٨ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م^٣ .
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٠ (١٥٠ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الدولوميت = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش ودولوميت مقاس ١٦ مم).
- استخدام ٤% ملدنات ASTM type G .

النتائج:

- الهبوط الأولي = ١٢ سم
- الهبوط بعد ساعة = ٩ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٥٥٠ كج/سم^٢ .
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٧٠٠ كج/سم^٢ .

- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٧٤٧ كج/سم^٢.

الخلطة رقم ٤

المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٥٠٠ كج/سم^٢.
- الهبوط في حدود ٨ سم.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كج/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت (١:٤) = ٠,٣٢ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وحصى مقياس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط = ٨ سم.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٤٦٠ كج/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٥٥٠ كج/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٥٧٥ كج/سم^٢.

الخلطة رقم ٥

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٨٠٠ كج/سم^٢.
- الهبوط في حدود ٥ سم.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م^٣.
- غبار السليكا ١٥% من وزن الأسمنت (٧٥ كج في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٥ (١٢٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقياس ١٠ مم = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقياس ١٦ مم = ٥٠% من الركام الشامل.
- استخدام ٣,٥% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط = ٥ سم.

- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٧١٠ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٨٥٠ كغم/سم^٢.

الخلطة رقم ٦

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٢٠٠ كغم/سم^٢.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

الخلطة المقترحة الأولى بدون إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٧٠ كغم/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٧٠ (١٨٩ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (حصى مقاس ١٦ سم).

النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ١٢٥ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٢٢٠ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٢٣٠ كغم/سم^٢.

الخلطة المقترحة الثانية باستخدام إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٠٠ كغم/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٥٩ (١١٨ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (حصى مقاس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط = ١٠,٥ سم
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ١٥٥ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٢٠٥ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٢٢٠ كغم/سم^٢.

خواص واختبارات الخرسانة الطرية

Properties and Testing of Fresh Concrete

١- المقدمة

تمر الخرسانة لحظة إضافة الماء لها وحتى إنتهاء عمرها الإفتراضى بالمراحل الثلاثة الآتية:

أ-الخرسانة الطرية

وهي الخرسانة التى تبدأ من لحظة إضافة الماء إلى مكونات الخرسانة الجافة وحتى لحظة حدوث زمن التجمد الإبتدائى. وتمتاز هذه المرحلة بالقدرة على الخلط والنقل والصب.

ب- الخرسانة الخضراء

وهي الخرسانة المتكونة فى الفترة من بداية التجمد الأسمنت وحتى بداية تصلد الخرسانة أى فى حدود ٢٤ ساعة. وفى هذه المرحلة لا يسمح للخرسانة بالخلط والنقل والصب لأنها تكون قد تجمدة وإنها لا تقوى على تحمل أى نوع من الإجهادات .

ج - الخرسانة المتصلدة

وهي تبدأ بتصلد الخرسانة (أى عند عمر ٢٤ ساعة) وحتى نهاية عمرها الإفتراضى وتمتاز هذه المرحلة بأنها بداية زيادة المقاومة الرئيسية للخرسانة (مقاومة الانضغاط) وقدرتها على مقاومة الأحمال بمرور الزمن .

وتتوقف خواص الخرسانة على التركيب البنائى لها والذى بدوره يتوقف على نوع

المواد المكونة للخرسانة وكميتها كذلك النسب بينها وأيضاً مدى تجانس هذه المواد وتوزيعها وكيفية تماسكها مع بعضها وكذلك تتوقف خواص الخرسانة أيضاً على الظروف التى تتم فيها

عملية تصلد الخرسانة. كما تتوقف جودة الخرسانة أيضاً على بعض خواص الخلطة الخرسانية التى جعلها قابلة للتشغيل والتشكيل والصب والدمك بأقل جهد ممكن وبصفة عامة فإن خواص الخرسانة وهي فى حالتها الطرية والمتصلدة يجب أن تحقق المواصفات والشروط الخاصة لكل نوع من الخرسانة على حده.

٢ - اخذ عينات الفحص للخرسانة الطرية

يجب أن تكون العينة الكلية المأخوذة من الخرسانة الطرية ممثلة تماماً للخلطة كما يجب أن لا يقل حجمها عن ٣٠ لتر (٠,٠٣ متر مكعب) وتتكون هذه العينة من كميات مأخوذة من أماكن متفرقة من الخلطة. وتحضر العينة من الخلطة المجهزة في موقع العمل Job site بالخلط اليدوي أو من الخلطة المجهزة بالخلط الميكانيكي - وفي الحالة الأولى تجمع أجزاء العينة الكلية من أماكن متفرقة موزعة توزيعاً منتظماً في الخلطة مع تجنب جرف الخلطة حيث يحتمل تواجد الانفصال الحبيبي للخرسانة Segregation. أما في حالة الخرسانة المخلوطة خطأ ميكانيكياً فيفرغ الخلاط على دفعات متساوية تقريباً وتحضر أجزاء العينة من ثلاث كميات على الأقل تؤخذ أثناء تفريغ الخلاطة.

وتنقل العينة بعد ذلك إلى مكان الإختبار وتخلط خلطاً تاماً على سطح غير منفذ للماء بمجرفه أو ما يماثله لضمان تجانسها وبذلك تكون العينة معدة للإختبار مباشرة. و يجب مراعاة حماية عينة الإختبار من التأثيرات الجوية مثل الشمس والرياح والأمطار والأتربة وذلك في الفترة بين تحضير العينة وإجراء الإختبارات التي يجب أن لا تزيد عن ١٥ دقيقة وبراعى أن تسجل مع كل عينة البيانات التالية:

- تاريخ ووقت أخذ عينة الإختبار.
- الطريقة المستخدمة في خلط الخرسانة.
- نسب مكونات المواد المكونة لخلطة الخرسانة.
- مكان الخلط.
- درجة الحرارة والظروف الجوية.

ويلاحظ أن خواص الخرسانة الطرية المطلوبة لمنشأ خرساني معين تحدد طبقاً لطبيعة المنشأ وكذلك أبعاد القطاعات الخرسانية وكثافة التسليح وتكنولوجيا تصنيع الخرسانة من حيث طريقة الخلط والنقل والصب والرص والمعالجة.

٣ - الخواص الرئيسية للخرسانة الطرية

للخرسانة الطرية أربعة خواص رئيسية هي:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| Consistency | ١- قوام الخلطة الخرسانية |
| Workability | ٢- قابلية التشغيل |
| Segregation | ٣- الانفصال الحبيبي |
| Bleeding | ٤- النزيف (الضخ) |

١- القوام Consistency

□ تعريف القوام:







- يعبر قوام الخرسانة الطرية عن درجة بلل الخرسانة Degree of Wetness فمثلا يقال خرسانة جافة القوام Dry أو صلابة القوام Stiff أو لدنة القوام Plastic أو مبتلة القوام Wet أو رخوة القوام Sloppy.
- ويمكن القول بأن قوام الخرسانة يعبر عن السيولة النسبية للخرسانة Relative Fluidity أى أنه يبين النسبة بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافة بالخرسانة.

□ الغرض من تحديد القوام:

هو ضمان الحصول على خرسانة ذات درجة سيولة أو لدونة تتناسب مع مختلف الأعمال الإنشائية. كما أنه من أهم وأبسط الخواص التي تساعد على التأكد من إنتظامية خلطات الخرسانة الطازجة وتجانسها وضبط جودتها وذلك قبل الصب مباشرة.

□ العوامل التى تؤثر على القوام:

- نسبة مكونات الخرسانة: من ماء ورمل وحصى وأسمنت حيث يزداد الهبوط بزيادة محتوى الماء فى الخلطة. أو بزيادة نسبة الأسمنت. أو لصغر نسبة الرمل إلى الحصى أنظر شكل ١.
- نعومة الأسمنت (المساحة السطحية للأسمنت) حيث يزداد الهبوط بزيادة المساحة السطحية للأسمنت وحتى حوالى ٢٠٠٠ سم^٢/غم ثم تقل بعد ذلك بشرط ثبوت جميع العوامل الأخرى فى الخلطة الخرسانية كما هو مبين بالمنحنى شكل ١.
- المقاس الإعتباري الأكبر للركام حيث يزداد الهبوط بزيادة ذلك المقاس ويقل كلما صغر حجم الحبيبات.
- الزمن بين الإنتهاء من خلط الخرسانة وبين إجراء اختبار الهبوط حيث يقل الهبوط بزيادة ذلك الزمن كما فى الشكل ١.
- حرارة الجو: حيث يقل الهبوط كلما زادت حرارة الجو نتيجة تبخر جزء من ماء الخلط.
- الإضافات: تعمل الإضافات على تحسين قوام الخرسانة بدرجات متفاوتة وأهم هذه الإضافات الملدنات Superplasticizers وهى مواد سائلة تضاف إلى الخلطة بنسبة ١ - ٣% من وزن الأسمنت.



شكل (١) العوامل التي تؤثر على قوام الخرسانة.

□ طرق تعيين القوام:

يوجد ثلاثة طرق رئيسية لتعيين قوام الخرسانة وهي:

- * هطول او هبوط الخرسانة بعد إزالة قالب التشغيل Slump Test.
- * إنسياب الخرسانة الطرية بعد تعرضها لإهتزازات ترددية Flow Test.
- * اختراق جسم معدني للخرسانة تحت تأثير وزنة Ball Penetration Test.

أولاً: اختبار الهبوط Slump Test

- الغرض من الاختبار: تحديد قوام الخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها على هيئة مخروط ناقص وذلك إما في المعمل أو في موقع التنفيذ. وذلك للتأكد من نسب مكونات الخلطة الخرسانية حيث أن أي تغيير في نسبة الأسمنت أو كمية الماء والركام يؤثر على قيمة الهبوط. ويعتبر هذا الاختبار من أبسط وأفضل الوسائل لضبط الجودة في معاملة الخلط وفي مواقع التنفيذ.
- قالب الاختبار: عبارة عن مخروط ناقص ومصنوع من معدن متين بسمك ١,٥ ملم على الأقل مفتوح من الأعلى ومن الأسفل، قطر فمحه العليا ١٠سم والسفلى ٢٠سم وإرتفاعه ٣٠سم كما بشكل (٢).
- قضيب الدمك: وهو سيخ من الصلب بقطر ١٥ملم وطول ٦٠سم.



شكل (٢) قالب اختبار الهبوط وقضيب الدمك.

- طريقة إجراء الاختبار:

- ينصف السطح الداخلي للقالب بحيث لا توجد به أى مياه عالقة أو آثار خرسانية.
- يوضع القالب على سطح أفقى أملس غير مُنفذ للماء على أن يثبت جيداً
- يملأ القالب على ثلاث طبقات ارتفاع كل منها يساوى ثلث ارتفاع القالب تقريباً على أن تدمك كل طبقة بواسطة قضيب الدمك ٢٥ مرة موزعه تقريباً على السطح وبشرط أن ينفذ القضيب إلى الطبقة التى تحتها.
- بعد الانتهاء من دمك الطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب.
- يرفع القالب بعد ملئه مباشرة فى إتجاه رأسى ويبطء وعناية كما بشكل (٣).
- يقاس مقدار الهبوط Stump بعد رفع القالب مباشرة وهو الفرق بين ارتفاع القالب وارتفاع رأس عينة الخرسانة الطرية كما بشكل (4) يتم توصيف القوام إما جاف أو صلب أو لدن أو مبتل أو رخو وذلك طبقاً لقيمة الهبوط كما موضح بجدول (1) .
- أما الجدول (2) فيوضح قيم استرشاديه للقوام ودرجة الدمك فى بعض الإنشاءات المختلفة.

ملاحظات:


- يجب أن لا يزيد المقياس الإعتبارى الأكبر للركام المستخدم عن ٤٠ ملم.
- يجب أن لا تزيد الفترة بين إنتهاء الخلط وبداية إجراء الإختبار عن دقيقتين.
- تحدث ثلاثة أشكال مختلفة لحالة الهبوط فقد يكون هبوطاً حقيقياً True Slump أو هبوط قص Shear Slump أو انهيار Collapse وكمافى الشكل (٥) و (٦) .
- يراعى إعادة الإختبار على عينة أخرى فى حالة حدوث إنزلاق جانب Slipping فى العينة أو انهيار Collapse. إذا تكرر ذلك فى حالة إعادة الإختبار فيُقاس الهبوط وتُسجل ذلك مع النتيجة.

جدول (١) قيم الهبوط المناظرة لدرجات قوام الخرسانة المختلفة.


١٠٠-٢٠٠	١٨٠-٢٢٠	٣٠-١٢٠	١٠-٤٠	صفر-٢٠	الهبوط ملم
رخو	مبتل	لدن	صلب	جاف	قوام الخلطة الخرسانية
Sloppy	Wet	Plastic	Stiff	Dry	Consistency




شكل (٣) رفع القالب بعد ملئه في إتجاه رأسى.



شكل (٤) قياس الهطول لتحديد قوام الخرسانة الطرية .



شكل (٥) أشكال الهبوط المختلفة.



شكل (٦) نموذج للهبوط الحقيقي.

جدول (٢) القوام ومحتوى الأسمنت ومقاس الركام المناسب لأنواع المختلفة من الإنشاءات.

الهبوط ملم	درجة الدمك	نوع العنصر الإنشائي
٢٥ - صفر	دمك ميكانيكي	خرسانة كتلية.
٥٠ : ٢٥	دمك ميكانيكي	القواعد الخرسانية خفيفة التسليح متوسطة التسليح. صبات خرسانية خفيفة التسليح.
١٠٠ : ٥٠	دمك ميكانيكي دمك يدوي	صبات خرسانية متوسطة وعالية التسليح. صبات خرسانية خفيفة التسليح.
١٢٥ : ١٠٠	دمك خفيف	صبات خرسانية كثيفة التسليح.
٢٠٠ : ١٢٥	دمك خفيف	أساسات صلبة وخرسانة قابلة للصلح مع استخدام إضافات كيميائية دائمة (معدنات أو ملدنات دائمة)


و تجدر الإشارة أنه في حالة الخرسانة ذات درجة السيولة العالية أو التي يزيد فيها الهبوط عن ٢٢ سم مثل الخرسانة ذاتية الدمك فإنه يتم قياس انسياب الهبوط وهو القطر المتوسط للخرسانة المناسبة بعد رفع مخروط الهبوط . وفي الخرسانة ذاتية الدمك فيشترط أن لا يقل انسياب الهبوط عن ٧٠ : ٦٠ سم كما في الشكل (٧).



شكل (٧) انسياب المهبوط في الخرسانة ذاتية الدمك.

ثانياً اختبار الانسياب Flow Test

يختص هذا الاختبار بتعيين النسبة المنوية لانسياب الخرسانة والتي تُعبر عن حالة القوام وذلك بإجراء إهتزاز ترددي لمخروط ناقص من الخرسانة موضوع على لوح معدني وتسجيل مدى إنتشار أو انسياب الخرسانة كنسبة منوية من القطر الألي لقاعدة المخروط.



شكل (٧) جهاز الإنسياب لتحديد القوام.

الأجهزة :

- قالب الاختبار : وهو عبارة عن قالب معدني على شكل مخروط ناقص ويكون هذا القالب مفتوحاً من أعلى ومن أسفل بمستويين عموديين على محور المخروط.
- قرص الإنسياب (Flow Table) ويثبت القرص على قاعدة ثابتة بارتفاع من ٤٠.٥٠ سم بوزن ١٥ كغم على الأقل.

طريقة إجراء الإختبار:

- ١- ينظف القرص جيداً بالماء ثم يجفف بعناية حيث لا يبقى به أثر لماء التنظيف.
- ٢- يوضع القالب مثبتاً في وسط القرص وذلك بالضغط على مقبضه باليد.
- ٣- يملئ القالب على طبقتين إرتفاع كل منهما يساوي نصف الإرتفاع تقريباً على أن ترص كل طبقة بواسطة قضيب الرص القياسي ٢٥ مرة موزعة تقريباً بالتساوي على سطح المقطع المستعرض للقالب بشرط أن يتغذ الفضيبي إلى الطبقة التي تليها براعى أن يكون نصف عدد ضربات الدمك في إتجاه مائل إلى الخارج والنصف الثاني في إتجاه رأسى.

- ٤- بعد الانتهاء من دمك الخرسانة للطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب بالمسطره مع مراعاة ملء القالب تماماً.
- ٥- تُزال الخرسانة الزائدة التي سقطت على قرص الإختبار عند تسوية السطح ثم ينظف جيداً حول قالب الإختبار.
- ٦- يُرفع القالب المعدنى بعد ملئه مباشرة من الخرسانة بانتظام فى إتجاه رأسى.
- ٧- يرفع القرص ويخفض بمعدل منتظم لمسافة ١٢,٥ ملم (٢/١ إنج) وذلك ١٥ مرة فى مدى حوالى ١٥ ثانية.
- ٨- تقاس قاعدة الخرسانة المتساية نتيجة الرفع والخفض المذكورة ويكون القياس لقطر القاعدة فى ٦ إتجاهات مختلفة ثم يؤخذ متوسط هذه القراءات ليمثل قطر الإنسياب لقاعدة المخروط الخرسانى بعد إنسياب الخرسانة.
- ٩- تحسب النسبة المئوية لإنسياب الخرسانة (لأقرب ٥ ملم) بإعتبارها النسبة المئوية لزيادة قطر الإنسياب عن قطر القاعدة الأصلية وكما يلي:

$$\text{النسبة المئوية للإنسياب} = \frac{\text{قطر الإنسياب (سم)} - ٢٥}{٢٥} \times ١٠٠$$

حيث أن قطر القاعدة الأصلي للمخروط الخرسانى يساوى ٢٥ سم

ويعتبر اختيار الإنسياب اختياراً معملياً فى معظم الحالات نظراً لعدم سهولة تواجدها فى موقع العمل. ويمثل الجدول الأتى النسب المئوية للإنسياب عند درجات القوام المختلفة.

جدول (٣) العلاقة بين قوام الخلطة والإنسياب.

النسبة المئوية للإنسياب	صفر-٢٠%	١٥-٦٠%	٥٠-١٠٠%	١٢٠-٩٠%	١١٠-١٥٠%
قوام الخلطة الخرسانية	جاف	صلب	لدن	مبتل	رخو
Consistency	Dry	Stiff	Plastic	Wet	Sloppy

ثالثاً: اختبار كرة الإختراق (كيلي) Ball Penetration Test

وهذه الطريقة يحدد بها قوام الخرسانة ببسر ودقة عاليين وهو اختبار مشابه للهابط إلا أنه أسهل منه وأسرع . ويتكون الجهاز أساساً من ثقل على شكل نصف كرة نصف قطرها ١٥ سم ووزنها ١٣,٦ كغم يتصل بها يد عليها مقياس مدرج والكل ينزلق من فتحة داخل إطار كما في شكل (٩) ويمكن وضع هذا الإطار على سطح الخرسانة المراد قياس قوامها كما أن هذا الإطار يصلح في نفس الوقت لإستخدامه كمستوى ثابت للمقارنة وقت الاختبار ويلاحظ أن جميع أجزاء الجهاز تصنع الصلب أو أي معدن مشابه.

طريقة إجراء الاختبار:

يمكن وضع الخرسانة في وعاء أو يمكن إجراء الاختبار والخرسانة في مكانها داخل القرم (الغالب) بعد صبها مباشرة ، وفي الحالتين يجب ألا يقل سمك الخرسانة عن ١٥ سم وأن يكون لها سطحاً مستوياً بأقل بعد يساوي ٣٠ سم. ويجب جعل سطح الخرسانة مستوياً وناعماً.

يوضع الجهاز بعناية فوق سطح الخرسانة مع رفع اليد إلى أعلى وجعل الإطار يرتكز برفق فوق السطح ثم تترك اليد لتتزلق داخل الإطار. تُقرأ مسافة إختراق الثقل داخل الخرسانة مباشرة على اليد المدرجة لأقرب ٥ ملم . يؤخذ متوسط عدة قراءات في أماكن متفرقة. وتفيد هذه الطريقة في بيان ومقارنة قوام الخرسانة عند صبها مباشرة داخل القالب.



شكل (٩) جهاز كرة كيلبي لقياس القوام.

٢- القابلية للتشغيل Workability

تعريف :

القابلية للتشغيل هي خاصية الخرسانة الطرية التي تبين السهولة التي يمكن بها صب ومناولة الخلطة الخرسانية كما تبين درجة تجانسها ومقاومتها للانفصال الحبيبي.


العوامل التي تؤثر على القابلية للتشغيل للخرسانة:

١- الركام:

- مقياس الركام: زيادة نسبة الرمل او الركام الناعم تزيد من الاحتكاك وبالتالي تزيد صلاحية الخلطة كما في الشكل (١٠) .
- شكل حبيبات الركام: الحبيبات المدورة أكثر قابلية للتشغيل بينما الحبيبات الزاوية والمقلطحة والغير منتظمة صعبة التشغيل.
- حالة السطح: نقل درجة التشغيل بسبب خشونة السطح مثل حالة الأحجار المكسرة.
- المسامية : تقلل زيادة المسامية من حركة الحبيبات وتزيد من الاحتكاك الداخلي بينها ونقل قابلية التشغيل .
- المقياس الإعتباري الأكبر : إزدیاد حجم الحبيبات يقلل من القابلية للتشغيل ويمكن ذلك يكون معتمداً على كيفية صب الخرسانة وطبيعة المنشأ. (أفضل مقياس للخرسانات المسلحة هو ١٥ إلى ٣٠ ملم و في حالة خرسانة الطرق ٥٠ إلى ٧٠ ملم).

٢- الأسمنت:

- نوعه: حيث تؤثر طرق صناعة الأسمنت على التشغيلية نتيجة تغير نسب المركبات وتفاعلها مع الماء في كل نوع.
- نوعته: زيادة نعومة الأسمنت يزيد من درجة تشغيل الخرسانة ولكن تكاليف طحن وتنعيم الأسمنت مكلفة جداً بحيث لا توازي المكسب في زيادة درجة التشغيل.
- خواص العجينة: نسبة الركام إلى الأسمنت حيث تؤثر هذه النسبة على القابلية للتشغيل بدرجات متفاوتة تعتمد على عدة عوامل مختلفة مثل المساحة السطحية ونصف قطر الركام والحجم.



شكل (١٠) تأثير نسبة الركام الصغير في الركام الشامل على القابلية للتشغيل.

٣- الماء:

في الخلطات الفقيرة بالأسمنت فإن زيادة الماء لا يؤثر تأثيراً كبيراً على القابلية للتشغيل أما في الخلطات الغنية فإن زيادة الماء لها تأثير كبيراً وحساس على القابلية للتشغيل.

٤- نسبة الماء/ الأسمنت:

صغر نسبة W/C تعطى خرسانة جافة وزيادة هذه النسبة لدرجة معينة ينتج عنها خرسانة لها درجة تشغيل أفضل ولكن الزيادة الكبيرة في نسبة الماء ينتج عنها خرسانة ذات تشغيلية رديئة نظراً لسيولتها كما في الشكل (١١).



٥- الإضافات:

تعمل الإضافات على تحسين درجة التشغيل للخرسانة بدرجات متفاوتة وأهم هذه الإضافات هي: الملدنات Superplasticizers وهي مواد سائلة تضاف إلى الخلطة بنسب ١ : ٣% من وزن الأسمنت.

- مواد مسحوقة ناعما وتعمل على تحسين الخلطة مثل بودرة الحجر الجيري.
- مواد جيلاينية تضاف إلى الخلطة.

٦- السموات المحبوس:

يعمل الهواء المحبوس في الخرسانة على تحسين القابلية للتشغيل وذلك إذا كانت نسبته تتراوح من ٣% إلى ٧%.



شكل (١١) تأثير الإضافات ونسبة الماء في الخلطة على القابلية للتشغيل.

□ طرق تعيين القابلية للتشغيل:

توجد عدة طرق لتعيين قابلية الخرسانة للتشغيل ومن أهم هذه الطرق:

اختبار عامل الدمك Compacting Factor Test

طريقة في بي Vebe (VB) Test*

أولاً: اختبار عامل الدمك Compacting Factor Test

يجرى هذا الاختبار لتحديد درجة قابلية تشغيل الخرسانة الطرية وهذا الاختبار مبني على أساس أن الجهد اللازم لدمك الخرسانة يعبر عن مدى القابلية للتشغيل. ويبين الشكل الموضح الجهاز المستخدم في هذا الاختبار.

طريقته اجراء الاختبار:

- توضع الخلطة الخرسانية في المخروط العلوي بواسطة المجرفة ويسوى سطحها مع حافة المخروط.
- يفتح الباب الموجود في أسفل المخروط العلوي بحيث يسمح بهبوط الخرسانة تحت تأثير وزنها فقط إلى المخروط السفلي.
- تكرر نفس الخطوات بالنسبة للمخروط السفلي فتمر الخرسانة إلى الإسطوانة.
- بعد الإنتهاء من ملء الإسطوانة يسوى سطحها وتنظف جوانبها وحوافها الخارجيه ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المألنة للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكة جزئياً = و.
- يعاد ملء الإسطوانة من نفس الخلطة الخرسانية على طبقات على أن ترص كل طبقة يدويا أو ميكانيكياً حتى تملأ تماماً بالخرسانة ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المألنة للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكة ألياً = ك.

$$\text{عامل الدمك} = \frac{\text{وزن الخرسانة المدموكة جزئياً (نتيجة هبوطها)}}{\text{وزن الخرسانة المدموكة كلياً (نتيجة دمكها)}} = \frac{و}{ك}$$

وبمعرفة عامل الدمك يمكن تحدي درجة القابلية للتشغيل كما في جدول (٤). ويعتبر اختبار عامل الدمك اختباراً معملياً وغير مناسب لموقع العمل إلا في المنشآت الكبيرة. وتستخدم هذه الطريقة لقياس قابلية التشغيل لجميع الخلطات الخرسانية باستثناء الخلطات منخفضة القابلية للتشغيل والخلطات الخشنة لتعذر الحصول على نتائج دقيقة لهذه الخلطات.



شكل (١٢) جهاز عامل الدمك.

جدول (٤) القابلية للتشغيل معبراً عنها بعامل الدمك.

الإستعمال المناسب للخرسانة.	الهبوط (سم)	عامل الدمك	درجة التشغيلية
الطرق المستخدم فيها الهز بالماكنات العادية أو اليدوية	٢,٥	٠,٧٨ صفر	منخفضة جداً
الطرق المستخدم فيها الهز بالماكنات اليدوية أو الهز اليدوي إذا كان الركام مستديراً أو زاوياً. الخرسانة الكتلية في الأساسات بدون اهتزازات أو الخرسانة المسلحة التي بها تسليح خفيف بواسطة الدمك	٢,٥-٥	٠,٨٥	منخفضة
بالهز الأسقف المدموكة باليد أو الخرسانة المسنحة ذات التسليح الثقيل و المدموكة باليد أو بالهزازات.	٥-١٠	٠,٩٢	متوسطة
للصبات ذات التسليح الكثيف جداً غير المناسب للهز.	١٠-١٧,٥	٠,٩٥	عالية

ثانياً : طريقة في بي Vebe (VB) Test

وهذا الاختبار تعديل لاختبار إعادة التشكيل بحيث أُلغيت الإسطوانة الداخليه به وتم الدمك بالهز بدلاً من الرج والشكل (١٤) يوضح رسماً لهذا الجهاز. ويفترض أن إعادة التشكل قد اكملت عندما يغطي اللوح الزجاجي الخرسانة تماماً وعندما تتلاشى كل الفراغات في الخرسانة ويحدد هذا بالنظر الذي يعتبر أحد عيوب إجراء الإختبار. ويتم الدمك بواسطة منضدة اهتزاز بها حمل غير متمركز ويدور بسرعة ٣٠٠٠ لفة في الدقيقة ويتعجيل قدره ٣ ج إلى ٤ ج حيث ج هو تعجيل الجاذبية الأرضية. ويفرض أن كمية الطاقة اللازمة لتمام الدمك تمثل الدرجة التشغيلية للخليط معبراً عنها بالزمن اللازم بالثانية لإعادة التشكل الكامل. وفي بعض الأحيان يعمل تصحيح قدره $V2/V1$ حيث $V2$ هو حجم الخرسانة بعد الاهتزاز و $V1$ هو حجمها قبل الاهتزاز. وهذا الجهاز أميز من جهاز عامل الدمك حيث قد تلتصق بعض الخرسانة الجافة في القوالب الفحص وهو مناسب جداً في حالة إختبار الخرسانة الجافة أو الخرسانة التي بها ألياف. وقد يستخدم أيضاً للتعبير عن القوام.



شكل (١٤) جهاز في بي.

٢ - الانفصال الحبيبي Segregation

الانفصال الحبيبي هو انفصال مكونات أي خليط غير متجانس (مثل الخرسانة) بحيث يصبح توزيع هذه المكونات غير منتظم. ويوجد نوعان من الانفصال الحبيبي للخرسانة:

- ١ - انفصال الحبيبات الكبير من الركام نتيجة لكونها أكثر ترسباً . وذلك يكون في الخلطات الجافة جداً وخاصة الفقيرة في الأسمنت.
- ٢ - انفصال الأسمنت يحدث ذلك في الخلطات المبتلة جداً.

□ أسباب حدوث الانفصال الحبيبي:

- ١ - الخلط: عند زيادة زمن الخلط عن الزمن اللازم والمناسب فقد يحدث انفصال نتيجة قوة الطرد المركزية حوض الخلاط والذي ينتج عنه أن الركام الصغير يلتصق بالجدار والكبير يهبط الى أسفل. ولتلافي ذلك يجب عدم زيادة زمن الخلط عن الزمن المحدد لذلك. كذلك يجب عند تفريغ الخلاط أن لا تزيد مسافة التفريغ عن ١.٠ متر.
- ٢ - النقل : عند نقل الخرسانة إلى موضع الصب يمكن حدوث انفصال نتيجة الرج و التآرج لعربات النقل وخاصة في الخلطات المبتلة.
- ٣ - الصب : يجب مراعاة عدم الصب من ارتفاعات عالية.
- ٤ - الدمك : الدمك الزائد قد يسبب انفصلاً حبيبياً.

□ لتجنب الانفصال الحبيبي :

- ١ - ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية وضبط مكوناتها عن طريق زياده المواد الناعمة مثل الأسمنت والركام الصغير وكذلك تقليل نسبة م/س مما يؤدي إلى تماسك اكبر للخلطة الخرسانية.
- ٢ - استخدام إضافات تقليل ماء الخلط Superplasticizers.
- ٣ - مراعاة عمليات الصناعة من خلط و نقل و صب.
- ٤ - استخدام إضافات تحسين اللزوجة Viscosity Enhancing Admixtures.

٤- النضج Bleeding

النضج هو تكون طبقة من الماء على سطح الخرسانة المصبوبة حديثاً بعد دمكها و تسويتها.

□ أسباب حدوث النضج :

كثر الدمك والرص الذي يؤدي إلى هبوط المكونات الثقيلة (الركام) إلى أسفل وصعود العجينة الأسمنتية إلى أعلا وكذلك زياده ماء الخلط. وأضرار النضج تتلخص في الآتى:

- 1- إحتواء الطبقة العليا على نسبة عالية من الماء مما يسبب وجود فراغات في تلك الطبقة نتيجة تبخر الماء وبالتالي ضعف مقاومه الخرسانة.
- 2- عند صعود الماء إلى أعلا قد يحمل معه جزيئات ناعمة من الأسمنت تكون طبقة هشه على السطح بعد تبخر الماء وجفافه ولذلك يلزم إزالة هذه الطبقة قبل الإستمرار في الصب.
- 3- تراكم طبقة رقيقة من الماء تحت سطوح الركام الكبير والحديد مما يؤدي إلى فراغات وضعف قوة التماسك بين الخرسانة و حديد التسليح.

□ لمعالجه ظاهرة النضج :

يجب إستعمال كميته ماء خلط مناسبة و عدم إستعمال خلطات رطبه جداً أو بها نسبة قليلة من المواد الناعمة مثل الأسمنت والرمل. كما إن إستخدام نسبة من الملدنات في الخلطة يؤدي إلى تحسين خواص الخرسانة ويعمل على تقليل ماء الخلط وتلاشي ظاهرة النضج.

خواص و اختبارات الخرسانة المتصلدة

Properties and Testing of Hardened Concrete

Compressive Strength

١- مقاومة الانضغاط


إن مقاومة الضغط هي أهم خواص الخرسانة المتصلدة على الإطلاق وهي تعبر عن درجة جودتها وصلابتها ، ومقاومة الضغط هي المقاومة الأم للخرسانة حيث أن معظم الخواص والمقاومات الأخرى مثل الشد و الانحناء والقص والتماسك مع حديد التسليح تتحسن وتزيد بزيادة مقاومة الضغط والعكس صحيح. لذلك يجرى اختبار الضغط بغرض التحكم في جودة إنتاج الخرسانة في موقع المشروع كما يستخدم هذا الاختبار في أغراض التصميم الإنشائي لتحديد المقاومة المميزة Characteristic Strength وإجهاد التشغيل Working Stress للخرسانة في الضغط الذي يؤخذ كنسبة من المقاومة القصوى للضغط كما يفيد اختبار الضغط في تحديد صلاحية الركام وماء الخلط للتعرف على تأثير الشوائب التي قد توجد بهما على مقاومة الضغط للخرسانة. والواقع حالياً أن مقاومة الضغط لخرسانة المنشآت التقليدية تتراوح بين ٢٥٠ - ٣٥٠ كغم /سم^٢ أما بالنسبة للمنشآت الخاصة والوحدات سابقة التجهيز فمقاومة الضغط تزيد عن ذلك وتصل إلى ٤٠٠ - ٥٠٠ كغم /سم^٢ والوحدات الخرسانية سابقة الإجهاد يجب أن تكون ذات مقاومة للضغط تزيد عن ٤٠٠ كغم /سم^٢ وقد تصل إلى ٦٠٠ كغم /سم^٢. وقد سبق الإشارة في الفصول السابقة عن إمكانية صناعة الخرسانة عالية المقاومة (مقاومة الضغط أكبر من ٨٠٠ كغم/سم^٢) والتي نأمل أن تأخذ طريقها إلى الواقع العملي في بلدنا.

١-١ العوامل المؤثرة على مقاومة الضغط

تتأثر مقاومة الضغط بعوامل عديدة ومتنوعة تتلخص بالرسم البياني شكل رقم (١) في أربعة مجموعات رئيسية هي:

- المواد المكونة ونسب الخلط.
- طرق صناعة الخرسانة من خلط ونقل وصب ودمك.
- ظروف المعالجة.
- العمر وظروف الاختبار.



وفيما يلي شرح بإيجاز لبعض هذه العوامل.



شكل (١) العوامل التي تؤثر على المقاومة.

أولاً: تأثير الأسمنت


الأسمنت هو المكون الرئيسي الفعال الذي تتوقف عليه مقاومة الخرسانة وأهم العوامل المؤثرة في الأسمنت هي كميته ونعومته وتركيبه الكيميائي. فنجد أن مقاومة الخرسانة تزيد بزيادة محتوى الأسمنت وذلك حتى محتوى معين يقل عنده معدل الزيادة في المقاومة ثم تتوقف الزيادة في المقاومة بعد ذلك وربما تقل. وهذا المحتوى يختلف باختلاف نسب مكونات الخلطة وكذلك يتوقف على وجود أو عدم وجود إضافات كيميائية أو معدنية. وعموماً فقد وجد أن المحتوى الأقصى للأسمنت الذي يعطي أعلى مقاومة انضغاط للخرسانة بين ٤٥٠ و ٥٥٠ كغم/م^٣ (شكل رقم 2). أما بالنسبة لنعومة الأسمنت فهي تؤثر تأثيراً كبيراً على مقاومة الخرسانة وخاصة في الأعمار المبكرة حتى ٢٨ يوم. بعد ذلك يقل معدل الزيادة في المقاومة تدريجياً بتقدم عمر الخرسانة حتى يكاد ينعدم عند الأعمار المتأخرة جداً كما هو موضح في الشكل (٣).



شكل رقم (2) تأثير محتوى الاسمنت شكل رقم (3) تأثير نعومة الاسمنت

أما بالنسبة لتأثير التركيب الكيميائي للأسمنت فيعتمد ذلك بصورة كبيرة على نسب المكونات الرئيسية الأربعة للأسمنت وهي سيليكات ثنائي الكالسيوم C_2S وسيليكات ثلاثي الكالسيوم C_3S وثالث ألومينات الكالسيوم C_3A ورابع ألومينات حديد الكالسيوم C_4AF . أما العنصرين الأولين C_2S و C_3S فهما الذين يتحكمان في المقاومة ويتراوح مجموع نسبتهما حوالي 75%. وعموماً فإن الأسمنت الذي يحتوي على نسبة عالية من C_3S يكتسب مقاومة أسرع من الأسمنت المحتوي على نسبة عالية من C_2S حيث أن C_3S هو المركب المسئول عن المقاومة المبكرة للأسمنت. أما العنصر الثالث في الأسمنت وهو ثالث


ألومينات الكالسيوم فهو المسئول عن انبعث حرارة عالية أثناء الخلط وهو المتسبب في وجود الخواص غير المرغوبة في الأسمنت مثل حدوث التغيرات الحجمية و التشققات و التدهور عند التعرض للكبريتات. إلا أن هذا العنصر موجود في الأسمنت بحكم تواجده في المواد الخام. أما العنصر الرابع وهو رابع ألومينات حديد الكالسيوم فهو عنصر هامل تقريباً ويحل محل العناصر النشطة في الأسمنت وبالتالي فلا يرغب في تواجده بنسبة عالية. وبالتحكم في نسبة المكونات الرئيسية للأسمنت وكذلك نوعيته يمكننا صناعة الأنواع المختلفة من الأسمنت مثل الأسمنت سريع التصلد والأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت فائق النعومة والأسمنت المقاوم للكبريتات إلخ. والشكل رقم (4) يوضح تأثير نوع الأسمنت حيث نجد أن الأسمنت السريع التصلد يظهر مقاومة مبكرة عالية ولكن بعد ثلاثة شهور تقريباً تكون المقاومة مساوية لتلك التي نحصل عليها من الأسمنت البورتلاندي العادي. جدول (1) وشكل (5) يوضحان المكونات الكيميائية لأنواع الأسمنت المختلفة وكذلك تأثيرها على خواص الأسمنت.



شكل (4) تأثير نوع الاسمنت على مقاومة الانضغاط

جدول (1) خواص الأنواع المختلفة للأسمنت


نوع الأسمنت	معدل زيادة المقاومة	الحرارة المنبثقة	الانكماش بالجفاف	مقاومة التشقق	مقاومة الكبريتات أحماض
بورتلاندي عادي	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	منخفض
بورتلاندي سريع التصلد	عالي	عالي	متوسط	منخفض	منخفض
بورتلاندي منخفض الحرارة	منخفض	منخفض	فوق المتوسط	عالي	متوسط
مقاوم للكبريتات	منخفض/متوسط	منخفض/متوسط	متوسط	متوسط	عالي
بورتلاندي حديدي	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	فوق المتوسط




شكل (5) التركيب الكيميائي لأنواع المختلفة من الأسمنت

ثانياً: تأثير الركام

الركام هو المادة المألنة بالخرسانة والتي يفترض أنها خاملة كيميائياً. وعموماً فإن مقاومة الخرسانة تتوقف على التماسك بين العجينة الأسمنتية والركام المستخدم حيث ينبغي أن تغلف العجينة الأسمنتية بكفاءة أسطح الركام المستخدم ومن ثم نجد أن نوع الركام وشكله ونعومته ومساحته السطحية وطبيعة سطحه من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مقاومة الخرسانة. شكل (٦) يوضح تأثير نوع الركام على مقاومة الضغط حيث نجد أن الحجر الجيري أو الدولوميت يعطي مقاومة أكبر من الركام. كذلك يبين الشكل (٧) أن مقاومة الضغط تزيد بزيادة قيمة معايير النعومة للركام الشامل. أما المساحة السطحية للركام فتؤثر تأثيراً كبيراً على مقاومة الضغط حيث نجد أنه عند مساحة سطحية حوالى ٢٥ سم^٢/غم فإننا نحصل على المقاومة القصوى التي تقل تدريجياً إذا زادت المساحة السطحية أو قلت عن ذلك كما هو موضح بالشكل (٨). ومساحة الركام السطحية تعتمد على نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير وكذلك على نعومة أو خشونة الركام المستخدم.




شكل (7) تأثير معيار نعومة الركام




شكل (6) تأثير نوع الركام

ثالثاً: تأثير ماء الخلط و الدمك

إن تأثير نسبة الماء إلى الأسمنت (م/س) هو بلا شك من أهم العوامل التي تؤثر ليس فقط على مقاومة Strength الخرسانة بل أيضاً على متانتها Durability. وعموماً فإن تقليل الماء في الخلطة إلى درجة معينة هو أساس الحصول على الخرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete أو الخرسانة عالية الأداء High Performance Concrete وقد سبق الحديث في الفصل الخرسانة من المحافظة الأولى عن تأثير نسبة (م/س) على الخرسانة وكذلك كيفية التحكم في نسبة الماء في الخرسانة باستخدام الإضافات الكيميائية (الملدنات). وقد وجد أنه عند درجة دمك محددة للخرسانة الطازجة فإن هناك نسبة معينة من م/س تكون عندها مقاومة الخرسانة نهاية عظمى. وعموماً فإن مقاومة الخرسانة تتأثر تأثيراً كبيراً بدرجة دمكها كما هو موضح في الشكل رقم (٩) حيث أن الدمك الغير جيد يؤدي إلى وجود فراغات هوائية في الخرسانة تعمل على تقليل المقاومة وتدهور الخرسانة.



شكل (9) تأثير الدمك



شكل (8) تأثير المساحة السطحية للركام


رابعاً: تأثير العمر والمعالجة

إن زيادة مقاومة الخرسانة مع الزمن Strength Gain يتوقف بدرجة كبيرة على الظروف المحيطة بها وكذلك على ظروف المعالجة من حيث مدتها ودرجاتي الرطوبة والحرارة. فكلما زادت فترة معالجة الخرسانة في الرطوبة كلما زادت مقاومتها. كما أن الخرسانة المعالجة في الهواء تظهر مقاومة أقل كثيراً من الخرسانة المعالجة تحت الماء. إن الخرسانة المعالجة في الهواء مع تعرضها لدورات الجفاف يعيد عملية الإماهة وربما يوقفها ومن ثم تتوقف الزيادة في المقاومة. ولقد أوضحت الاختبارات طويلة المدى على الخرسانة المعالجة في الماء تحت درجة الحرارة العادية أن عملية الإماهة مستمرة حتى أعمار تصل سنوات عديدة ولكن بمعدل متناقص. ويتضح من الشكل (١٠) أن الخرسانة المعالجة في الماء تظهر مقاومة أعلى بمقدار مرتين أو أكثر من مقاومة الخرسانة الغير معالجة. ولقد أوضحت الاختبارات أيضاً أن العينات الخرسانية المعالجة في الهواء ومختبرة في جو جاف تظهر مقاومة أكبر من العينات المناظرة التي عُرضت للهواء نفس المدة ولكنها شيعت بالرطوبة قبل الاختبار مباشرة. وعموماً فإن المعدل الذي تتحسن به المقاومة Rate of Strength Gain يكون كبيراً في الأعمار المبكرة خاصة في الأسابيع الأربعة الأولى ويقف تدريجياً مع تقدم العمر. ولذلك تم اعتبار المقاومة بعد ٢٨ يوم هي المقاومة القياسية للخرسانة.

ولقد أجريت اختبارات عديدة على أنواع مختلفة من الخرسانة لدراسة مقاومة الضغط عند أعمار مختلفة وإيجاد العلاقة بينها. والواقع أن هناك علاقات كثيرة تربط مقاومة الخرسانة في الأعمار المختلفة بمقاومتها عند ٢٨ يوم إلا أن جميع هذه العلاقات تقريبية وتعطي قيم استرشادية فقط. وفي جميع الأحوال ينبغي اختبار الخرسانة بعد ٢٨ يوم حتى نتأكد تماماً من قيمة مقاومة الخرسانة الفعلية. وتجدر الإشارة أن اختبار الضغط بعد ٢٨ يوم لا يعطي قناعة تامة عن حقيقة مقاومة الضغط لبعض أنواع الخرسانة وخاصة تلك المحتوية على إضافات كيميائية مثل معجلات أو مؤخرات الشك أو التحمد وكذلك تلك المحتوية على مواد بوزولانية مثل غبار السيليكا وفي هذه الحالة ينبغي قياس المقاومة بعد ٥٦ يوم أو ٩٠ يوم على الأقل وذلك حتى تعطى صورة حقيقية عن المقاومة. وعموماً فإن بعض الكودات قد أعطت بعض القيم الاسترشادية (جدول ٢) للعلاقة بين مقاومة الضغط في الأعمار المختلفة ومقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم وذلك في حالة الخرسانة المصنوعة في الظروف العادية والغير محتوية على إضافات.

جدول (٢) قيم استرشادية لنسبة مقاومة الضغط في أعمار مختلفة.

٣٦٥	٩٠	٢٨	٧	٣	عمر الخرسانة (يوم)
١,٣٣	١,١٨	١	٣/٢	٠,٤	أسمنت بورتلاندى عادى
١,١٨	١,١١	١	٦/٥	٠,٥٥	أسمنت بورتلاندى سريع التصلد



شكل (١٠) معدل زيادة مقاومة الخرسانة مع الزمن في ظروف معالجة مختلفة.

خامساً: تأثير شكل العينات على مقاومة الضغط

هناك ثلاثة أشكال شائعة للعينات الخرسانية التي تستخدم في اختبار الانضغاط وهي : المكعبة والاسطوانية و المنشورية كما في الشكل (١١) وقد لوحظ معملياً أن المقاومة المقاسة لخلطة معينة من الخرسانة تختلف باختلاف شكل العينات المختبرة. كما دلت التجارب على أنه لنفس الشكل من العينات تختلف المقاومة المقاسة معملياً باختلاف مقياس العينات المختبرة.

ولقد أجريت عدة أبحاث معملية بغرض الوصول إلى شكل ومقياس موحد ومناسب للعينات الممكن استخدامها في اختبار الضغط إلا أنه لا توجد حتى الآن طريقة نظرية أو رياضية لإعطاء حل جازم لهذه المشكلة. وبذلك ظلت المواصفات الدولية مختلفة فيما بينها في اختيار الشكل والمقياس المناسب لعينات اختبار الضغط فتجد أن المواصفات القياسية البريطانية تنص على استخدام العينات المكعبة مقياس $15,8 \times 15,8 \times 15,8$ سم بينما تنص المواصفات القياسية الأمريكية على استخدام العينات الاسطوانية مقياس 30×15 سم ومن ناحية أخرى تنص المواصفات القياسية السويسرية على استخدام العينات المنشورية مقياس $30 \times 15 \times 15$ سم في حين أن بعض دول وسط أوروبا تشترط اختبار مجموعة عينات مكعبة بالإضافة إلى عينات منشورية من نفس الخلطة الخرسانية. ونظراً للاختلاف الواضح بين المواصفات القياسية الدولية بشأن شكل ومقياس عينات اختبار الضغط فإن الأبحاث العلمية أولت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً لمحاولة ربط المقاومة المستنتجة من أحد الأشكال بالمقاومة المستنتجة من الأشكال الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه نظراً لتزايد استخدام الخرسانة عالية المقاومة في وقتنا الحاضر فقد ظهر الميل لاستخدام عينات صغيرة مثل المكعب $10 \times 10 \times 10$ سم والاسطوانة 20×10 سم وذلك حتى تناسب ساعات ماكينات الضغط المتاحة.



شكل (١١) الأشكال المختلفة من العينات الخرسانية المستخدمة في الضغط.

ولقد بينت الاختبارات أن العلاقة بين مقاومة الانضغاط للمكعب ومقاومة الانضغاط للاسطوانة غير ثابتة لأنها تتغير نتيجة اختلاف مقاومة الخرسانة ومقاس الركام الكبير وعوامل أخرى. ويعتبر تولد قوى الاحتكاك بين سطحي عينة الاختبار ورأس ماكينة الضغط من العوامل المؤثرة على تغير العلاقة بين مقاومة الضغط للعينة المكعبة و الاسطوانية و المنشورية حيث تؤثر قوى الاحتكاك على المقاومة الظاهرية للعينات المكعبة. بينما يحدث الانهيار في العينات الاسطوانية و المنشورية دون تأثير واضح لقوى الاحتكاك وبالتالي نجد دائماً أن مقاومة الضغط للعينة المكعبة أكبر من مقاومة الضغط للعينة الاسطوانية أو المنشورية. وسوف نتضح طبيعة تأثير هذا الاحتكاك على نتائج اختبارات الضغط فيما بعد. وتمتاز العينات الاسطوانية الشكل بأن توزيع الإجهادات على سطحها يكون منتظماً وبذلك تعطى انعكاساً واضحاً لخواص الخرسانة. وإذا أخذنا المكعب القياسي (10×10×10) كأساس للمقارنة فإن الاختلاف في نتائج اختبار العينات المكعبة و الاسطوانية و المنشورية يكون كما هو موضح بالجدول (3). غير أن النسبة الموضحة للمقاومة في الجدول (3) تختلف باختلاف عمر الخرسانة عند اختبارها كما تختلف أيضاً باختلاف مقاومة الخلطة المختبرة وكذلك تتوقف على طبيعة المواد المكونة للخرسانة فنجد مثلاً أن نسبة مقاومة المنشور إلى مقاومة المكعب تزيد كلما كانت الخرسانة المختبرة بها نسبة أكبر من الرمل والمواد الناعمة.

جدول (3) قيم استرشادية لمعامل التصحيح لناتج مقاومة الضغط -



معامل التصحيح	الأبعاد (سم)	شكل القالب
0,97	10×10×10	مكعب
1,00	10,8×10,8×10,8 أو 10×10×10	مكعب
1,05	20×20×20	مكعب
1,12	30×30×30	مكعب
1,20	20×10	اسطوانة
1,25	30×10	اسطوانة
1,30	50×25	اسطوانة
1,25	31,6×10,8×10,8 أو 30×10×10	منشور
1,30	47,4×10,8×10,8 أو 40×10×10	منشور
1,32	60×10×10	منشور

سادساً تأثير المقاس على مقاومة العينات

وجد أن مقاومة الخرسانة للضغط تختلف بالنسبة للعينات المتشابهة في الشكل والمختلفة في الأبعاد ، فكلما زادت الأبعاد تقل مقاومة الضغط المقاسة معملياً كما في الشكل (١٢) . ولقد أدت هذه الظاهرة بالباحثين إلى محاولة عمل توحيد قياسي على أبعاد عينات اختبار الضغط سواء كانت مكعبة أو اسطوانية أو منشورية الشكل. وبالنسبة للعينات الاسطوانية الشكل نجد أن المقاومة المقاسة تتغير تبعاً لتغير مقياس الاسطوانة كما أنها تتغير أيضاً تبعاً لاختلاف نسبة ارتفاع الاسطوانة إلى قطرها (ع/ق) ، ويوضح جدول (٤) عامل التصحيح لمقاومة الضغط الذي يضرب في المقاومة التي يحصل عليها من العينات الاسطوانية غير القياسية وذلك بغرض حساب المقاومة المطلوب الحصول عليها من العينات القياسية المأخوذة من نفس الخلطة والتي يعادل ارتفاعها ضعف قطرها. ويتضح من جدول (٤) أن المقاومة التي نحصل عليها من العينات التي لها (ع/ق) أقل من ٢ تكون أكبر من المقاومة القياسية مما يستدعي ضربها بعامل تصحيح يقل بقيمته عن الواحد الصحيح تبعاً لنسبة (ع/ق).

جدول (٤) عامل تصحيح المقاومة المناظر لنسب (ع/ق) المختلفة للاسطوانة (ASTM C 457)


٠,٥٠	٠,٧٥	١,٠٠	١,١٠	١,٢٥	١,٥٠	١,٧٥	٢,٠٠	نسبة الارتفاع إلى القطر (ع/ق)
٠,٣٠	٠,٧٠	٠,٨٥	٠,٩٠	٠,٩٤	٠,٩٦	٠,٩٨	١,٠٠	عامل تصحيح المقاومة



شكل (١٢) تأثير مقاومة الخرسانة بتغير مقياس العينة.

سابعا: نوع قالب الصب

هناك عدة أنواع من القوالب يمكن إستخدامها لصب عينات إختبار الضغط سواء للعينات المكعبة أو الإسطوانية أو المنشورية الشكل. إلا أن أكثر هذه الأنواع شيوعاً هي القوالب المعدنية ثم تأتي قوالب البلاستيك والكرتون وقوالب ورق الشمع البرافيني. ويؤثر نوع مادة القالب المستخدم على مقاومة الضغط المقاسة معملياً تبعاً لقابلية القالب لإمتصاص الماء وقابليته لتسريب الماء الأسمنتي من خلال الجدران أو إحتمال حدوث تغير في شكل القالب Deformation خلال زمن تصلد الخرسانة. ومع أن القوالب المعدنية تُعتبر أفضل الأنواع لتجهيز عينات الإختبار إلا أن النوعين الآخرين يمتازان بقلّة التكاليف وسهولة الإستعمال في موقع العمل. وتُظهر العينات المصبوبة في قوالب من البلاستيك مقاومة أقل من تلك التي تُظهرها مثيلاتها المصبوبة في القوالب المعدنية. وجدير بالذكر أن المواصفات القياسية تنص على إستخدام القوالب المعدنية لتجهيز عينات إختبار الضغط إلا أنه قد يلزم في بعض الظروف إستخدام أنواع أخرى من القوالب وفي هذه الحالة تصحح المقاومة المقاسة بضربها بعامل التصحيح المناسب. شكل (١٨) يبين الشكل القالب المكعب المعدني أثناء تربيط جوانبه بينما يبين شكل (١٤) القالب المناظر من البلاستيك أثناء تفرغ العينة الخرسانية منه بضبط الهوا.



شكل (١٤) قالب مكعب بلاستيك.



شكل (١٣) قالب مكعب معدني.

ثامناً: ظروف التحميل


تتأثر المقاومة المقاسة لعينات اختبار الضغط بظروف التحميل المؤثرة عليها مثل طبيعة نهايات كل من عينة الاختبار وماكينته الضغط وكذلك الاحتكاك الناشئ بين سطحي العينة وماكينته الاختبار. وفيما يلي توضيح موجز لتأثير هذه الظروف على نتائج اختبار الضغط.

١- طبيعة نهايات العينة

في بعض الأحيان يُغطى السطح السفلي والعلوي لعينة اختبار الضغط بواسطة وسائد لمحاولة التغلب على خشونة عدم استواء سطح التحميل وتختلف المقاومة المقاسة للعينات ذات الوسائد عن تلك المقاسة للعينات العادية بدون وسائد حيث وُجد أن العينات ذات الوسائد تُظهر مقاومة أعلى من مقاومة العينات العادية القياسية وذلك لأن الوسائد تعمل على توزيع الحمل بانتظام على كامل مقطع العينة المختبرة. ويعتمد اختلاف المقاومة المقاسة على نوع مادة الوسادة وعلى طريقة صبها فوق سطحي العينة. وتوصى بعض الدراسات باستعمال طبقة رقيقة من عجينة الأسمنت كوسائد لأسطح تحميل عينات الضغط حيث أنه كلما كانت الوسادة رقيقة كانت نتائج الاختبار ممثلة للواقع. ويلاحظ أن استواء سطحي التحميل أو سطحي وسادتي التحميل يؤثر تأثيراً واضحاً على المقاومة المقاسة لعينة الاختبار حيث أن أي نسبة من الانحناء الناشئ في هذين السطحين تسبب نقصاً كبيراً في المقاومة الظاهرية للعينة.

٢- طبيعة أطراف ماكينته الاختبار

توضع عينات الضغط عند اختبارها بين فكي ماكينته الضغط اللذين يشكلان لوح التحميل المعدنيين. ويجب أن تكون مساحة لوح التحميل المعدني مساوية على الأقل أو أكبر من مساحة سطح العينة المعرض للتحميل. ومن المعروف أنه كلما كانت العينة كبيرة أو ذات مقاومة عالية جداً فإنه يلزمها ألواح تحميل معدنية سميكة حتى لا تكون هذه الألواح مرنة بالنسبة للأحمال الكبيرة التي ستؤثر عليها مما قد يسبب تركيز الإجهادات على سطح العينة. أما إذا كانت عينة الاختبار صغيرة وألواح التحميل المعدنية سميكة نوعاً ما فإنه يمكن اعتبار هذه الألواح جاسنة تماماً بالنسبة للأحمال الصغيرة التي سوف تتعرض لها وبذلك تستطيع هذه الألواح أن تعطي أحمالاً موزعة بانتظام على سطح عينة الاختبار.



شكل (١٥) تأثير الإحتكاك بين العينة والماكينة.

٣- الاحتكاك بين سطحي العينة وماكينته إختبار الضغط

عند تحميل الأسطح الأفقية لعينة الإختبار تتضغط هذه العينة رأسياً أو تنكمش بسبب إجهادات الضغط الواقعة عليها بينما تحاول جوانب العينة أن تتمدد أفقياً إلا أن حركة التمدد الجانبي هذه سوف تقاوم بواسطة الإحتكاك الذي ينشأ في هذه اللحظة بين لوحى التحميل المعدنين والسطحين الأفقيين لعينة الإختبار. وتتولد قوى الإحتكاك هذه بقيمة قصوى عند أطراف سطحي العينة وتقل قيمتها تدريجياً كلما إتجهنا إلى الداخل حتى تتلاشى تماماً كما هو موضح بالشكل (١٥). ولقد وجد أن الإحتكاك الناشئ بين سطحي العينة وفكي ماكنة الإختبار يؤثر تأثيراً بالغاً على نتائج الإختبارات ويلعب دوراً كبيراً في الإختلاف الملحوظ في نتائج إختبارات العينات الخرسانية ذات الأشكال والمقاسات المختلفة ويرجع هذا إلى أن قوى الإحتكاك المتولدة تحاول أن تقاوم الإنفعال الجانبي للعينة وبذلك فهي - بطريقة غير مباشرة - تقاوم الإنفعال الرأسى الناتج عن التحميل وبذلك تكسب العينة مقاومة زائدة لأحمال الضغط مما يسبب تسجيل مقاومة أعلى للعينة على تدرج ماكنة الإختبار.

ويلاحظ أن تأثير قوى الإحتكاك المتولدة بين سطحي العينة وفكي الإختبار يظهر في العينات المكعبة بوضوح بالمقارنة مع العينات المنشورية حيث أنه تنعدم إجهادات الإحاطة على جوانب المنشور في المنطقة القريبة من منتصف الارتفاع بينما لا تنعدم هذه الإجهادات على جوانب المكعب تقريباً مما يسبب تقوية زائدة للمكعب. وتشبه إجهادات الإحاطة في حالة الإسطوانة مثلتها في حالة المنشور. وذلك يفسر ميل العينات المكعبة بصفة دائمة إلى إظهار مقاومة ضغط أعلى من المقاومة التى تظهرها عادة الإسطوانة أو المنشور. كذلك يزيد تأثير قوى الإحتكاك وإجهادات الإحاطة الناتجة عنها لنفس العينات المكعبة كلما صغر مفاص تلك العينة وبذلك تظهر العينات المكعبة صغيرة المفاص مقاومة أعلى من المقاومة التى تظهرها العينات المكعبة كبيرة المفاص.

عند اختبار عينات الضغط لوحظ أنه كلما أسرعنا من معدل التحميل فإن هذه العينات تُظهر مقاومة أعلى للضغط. ولذلك فإنه ينبغي أن تحمل العينات الخرسانية المكعبة بحمل ضغط بحيث لا ينتج عنه أي صدم على العينة ثم يزداد الحمل تدريجياً بمعدل ١٤٠ كغم/سم²/دقيقة حتى لحظة تسجيل العينة لأقصى حمل على ماكينة الاختبار. ولقد أظهرت بعض الدراسات المعملية أن زيادة فترة التحميل بحيث تصل إلى عدة أيام تسبب نقصاً كبيراً في المقاومة المقاسة بالإضافة إلى أن الإنفعالات المقاسة للعينة تكون أكبر بكثير من المعتاد. ولما كانت الإنفعالات المقاسة على العينة تتأثر أيضاً بمعدل التحميل حيث تقل كلما زاد معدل التحميل فإنه بناءً على ذلك يزداد معايير المرونة المقاس للعينة الخرسانية كلما زاد معدل التحميل.


ناسأاً إتجاه التحميل

عند اختبار العينات المكعبة فإن تحميلها في ماكينة الضغط يكون إما في اتجاه الصب أو في الاتجاه العمودي عليه ويؤثر اتجاه تحميل العينة بالنسبة لاتجاه الصب تأثيراً واضحاً على مقاومة العينة للضغط. ويلاحظ أنه بالنسبة للعينات الأسطوانية أو المنشورية الشكل فإن اتجاه التحميل يكون دائماً في اتجاه الصب بينما يكون اتجاه التحميل في العينات المكعبة عمودياً على اتجاه الصب وذلك بغرض جعل الأسطح المصقولة للمكعب ملامسة لرأس ماكينة الاختبار. ولقد أظهرت بعض الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن أن العينات التي تُختبر بحيث يكون اتجاه التحميل المؤثر عليها مطابقاً لاتجاه الصب تُظهر مقاومة أكبر بحوالي ٨% من المقاومة التي تُظهرها العينات التي تُختبر باتجاه تحميل عمودي على اتجاه الصب. بينما أظهرت دراسات أخرى أن الخرسانة إذا كانت غنية بالأسمنت ومخلوطة ومدموكة جيداً فإن تأثير اتجاه التحميل على مقاومة الضغط المقاسة يتلاشى تقريباً خصوصاً إذا كان التحميل مؤثراً بحيث يعطي إجهادات موزعة بانتظام على سطح العينة طوال فترة الاختبار.


وقد يرجع سبب ضعف المقاومة للمكعبات القياسية التي تُختبر في اتجاه عمودي على اتجاه الصب إلى أن مركز ثقل المكعب الخرساني في هذه الحالة يكون مزحزحاً عن محور التحميل بسبب ميل هذا المركز لأن يكون قريباً من الطبقات الأفقية السفلى أثناء عملية الصب مما يسبب لا مركزية في التحميل تضعف المقاومة المقاسة نظراً لتولد إجهادات الإنحناء.

٢-١ أشكال الانهيارات المحتملة للخرسانة تحت تأثير حمل الضغط

إن الانهيارات الحادثة في العينات على اختلاف أشكالها نتيجة إختبارات الضغط نادراً ما تكون بسبب إجهادات الضغط فقط وإنما هي في الغالب انهيار قص أو انهيارات شد ضلعي. هذا بالإضافة إلى أن الانهيارات التي تحدث في عينات الإختبار تختلف في أشكالها كلياً عن الانهيارات الممكن حدوثها في الأعضاء الخرسانية في المنشأ. ومن خلال الدراسات المعملية يمكن ملاحظة أن عينات إختبار الضغط القصيرة نسبياً مثل المكعبات والإسطوانات القياسية تتأثر بإجهادات الإحاطة الجانبية الواقعة عليها من احتكاك نهايتها مع رأس الماكينة فتتهيار على شكل مخروط ناقص كما هو موضح بالشكل (١٦). وهذا الشكل المخروطي ناتج عن تأثير إجهاد الضغط المحوري مضافاً عليه إجهادات الإحاطة الجانبية. بينما يلاحظ أنه لو حاولنا ملاءمة الإحتكاك الناسيء من نهايات العينة ورأس الماكينة بواسطة طبقة من الزيت تفصل بينها فإن إجهادات الإحاطة تقل وبالتالي تقل مركبة القوى الأفقية المؤثرة على العينة ويتحول شكل الانهيار الحادث إلى شكل إنغلاق Splitting. وقد تحدث بعض الأخطاء أثناء التأثير بالحمل نتيجة عدم مركزية الحمل أو عدم إستواء أوجه العينة أو أي أسباب أخرى مما يؤدي إلى حدوث الإتهيار بشكل غير طبيعي أو غير صحيح كما في الشكل (١٧) وغالباً تكون المقاومة الحقيقية لهذه العينات أكبر من القيمة التي نقرأها الماكينة بنسبة قد تصل إلى ٣٠% .



شكل (١٦) شكل انهيار صحيح لعينات إختبار في الضغط.



شكل (١٧) شكل إنهيار غير صحيح لعينات اختبار في الضغط.

٣-١ اختبار مقاومة الضغط Compressive Strength Test

يجرى اختبار تحديد مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة عادة بعد مرور ٢٨ يوماً على صب العينات وفي بعض الأحيان بعد ٧ أيام أو بعد فترة أخرى حسب الحاجة.

عينات الاختبار :


تكون عينة الاختبار بشكل مكعب طول ضلعه ١٥,٨ سم أي مساحة الوجه = ٢٥٠ سم^٢ أو مكعب طول ضلعه ١٥ سم أو إسطوانة قطرها ١٥ سم وارتفاعها ٣٠ سم.

طريقة إجراء الاختبار :

• توزن الكميات اللازمة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير (أو المقاسات المحجوزة على المناخل منفصلة) والماء ويراعى عند حساب الوزن أن تزيد كمية الخرسانة المخلوطة عن الخرسانة اللازمة لملاء القوالب بحوالي ١٥% وذلك لتعويض أي فقد أو هالك قد يحدث أثناء الاختبار.

- يُعد قالب الإختبار وتُغطى أوجه القالب الداخلية بطبقة رقيقة من الزيت الخفيف.
- تخلط مكونات الخرسانة إما ميكانيكياً أو يدوياً خلطاً جيداً حتى يصبح لونها متجانس.
- بمجرد الإنتهاء من الخلط تُجرى إختبارات القوام (الهبوط مثلاً) وأي إختبارات أخرى تكون مطلوبة مثل إختبارات القابلية للتشغيل (عامل الدمك أو فيبي) أو إختبار تحديد نسبة الهواء فى الخلطة.
- بعد إختبارات الخرسانة الطازجة يُمأ القالب مباشرة بالخرسانة على ٣ طبقات وتترك كل طبقة إما بمكنة الإهتزاز أو يدوياً حتى تدمك الخرسانة دمكاً تاماً دون حدوث انفصال حبيبي.
- تغطى القوالب بعد صبها مباشرة وتوضع فى مكان درجة حرارته ١٥ إلى ٢٠ درجة مئوية لفترة ٢٤ ساعة ويلاحظ أن لا تتعرض لأى إهتزازات.
- تُعلم العينات الخرسانية بعد ذلك ثم تفك من القوالب وتُغمر فى الحال فى ماء نقي درجة حرارته حوالى ١٥ - ٢٠ درجة مئوية وتترك حتى وقت الإختبار ويُفضل ترك مسافات بين المكعبات وبعضها فى أحواض المعالجة كما يُنصح بعدم وضع المكعبات فوق بعضها.
- تختبر العينة بوضعها بماكنة الإختبار حيث يكون محورها منطبقاً مع محور رأس الماكنة وفى حالة العينة المكعبة يلزم أن يكون وجهى العينة الملامسين لسطحي رأس الماكنة هما الوجهين المقابلين للسطح الداخلى للقالب المعدنى لضمان استوائهما وتوازيهما. أما فى حالة العينة الإسطوانية فيلزم عمل مخدة Capping لسطح كل من نهايتى الإسطوانة بطريقة تجعل سطح النهايتين مستويين ومتوازيين. شكل (١٨) يبين وضع المكعب والإسطوانة فى ماكنة الضغط. ولكل إختبار تختبر ثلاث عينات وتؤخذ القيمة المتوسطة للنتائج. أما الشكل (١٩) فيوضح شكل الكسر فى عينات خرسانية مكعبة بعد إجراء إختبار الضغط عليها.
- تعرض العينة لحمل ضغط محورى بمعدل حوالى ١٤٠ كغم/سم^٢ دقيقة حتى الكسر وتدون النتائج فى جدول كما يلي:

رقم العينة	التاريخ	عمر الخرسانة	وزن العينة	أبعاد العينة	مساحة الوجه	حمل الكسر	مقاومة الضغط كغم/سم ^٢
١	تاريخ الصب	٧ أيام					
٢	تاريخ الكسر						
٣							
٤	تاريخ الصب	٢٨ يوم					
٥	تاريخ الكسر						
٦							



شكل (١٨) وضع للعينات المكعبة والاسطوانية في ماكينة الضغط .



شكل (١٩) الكسر للعينات المكعبة في إختبار مقاومة الضغط .

٢-١ العلاقة بين مقاومتي الشد والضغط


تتحمل الخرسانة العادية المتصلدة مقاومة الضغط بدرجة كبيرة ولذلك يجرى تصميم الخرسانة باعتبارها تقاوم إجهادات الضغط أساساً أما بالنسبة لمقاومتها لقوى الشد (سواء المباشر أو غير المباشر) فإنها تعتبر ضعيفة المقاومة للشد إذا ما قورنت بمقاومتها للضغط ويرجع هذا لكونها مادة قصفة ومع ذلك إهتم الباحثون بمقاومة الشد في الخرسانة لأن حدوث معظم التشققات والشروخ فيها ناتج عن صغر مقاومتها للشد. ومقاومة الشد في الخرسانة تتراوح ما بين ٧% إلى ١٤% من مقاومتها للضغط أى بنسبة متوسطة قدرها ١٠% وتختلف هذه النسبة تبعاً لعمر الخرسانة كما في الشكل (٢٠) وكذلك تعتمد هذه النسبة على رتبة الخرسانة كما في الشكل (٢١) ويلاحظ أنه كلما زادت مقاومة الخرسانة للضغط كلما قلت الزيادة النسبية لمقاومة الشد إلى أن تصل مقاومة الضغط إلى حوالي ٨٠٠ كغم/سم^٢ عندها تصل مقاومة الشد إلى أقصى قيمة لها والتي تتراوح من ٦٠ إلى ٧٠ كغم/سم^٢. ويمكن استخدام المعادلتين التاليتين في حساب مقاومة الشد للخرسانة:

٢- للأعمار المتأخرة


$$\text{مقاومة الشد} = \frac{1}{20} = \frac{1}{20} \text{ مقاومة الضغط} = 5\%$$

١- للأعمار المبكرة

$$\text{مقاومة الشد} = \frac{1}{8} : \frac{1}{12} = \frac{1}{8} \text{ مقاومة الضغط} = 10\%$$



شكل (٢٠) اختلاف مقاومة الشد باختلاف عمر الخرسانة



شكل (٢١) إختلاف مقاومة الشد بإختلاف رتبة الخرسانة.


٢-٢ طرق إختبار مقاومة الشد للخرسانة

يمكن تعيين مقاومة الشد في الخرسانة بعد ٧ أيام أو ٢٨ يوم أو أى مدة أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة كما يلي:

أولاً: إختبار الشد المباشر Direct Tensile Strength

- تطورت أشكال العينات الخرسانية في إختبار الشد المباشر كما هو موضح في (٢٢).
- تحضر العينات للإختبار بإجراء عمليات الخلط والصب والدمك والمعالجة بنفس الطريقة السابق ذكرها في إختبار الضغط.
- يجرى الإختبار بمسك العينة عند نهايتها بماكينة الإختبار والتأثير بحمل الشد تدريجياً وببطء ويعين الحمل المسبب لكسر العينة حيث تنكسر معظمها في المنتصف وتحسب مقاومة الشد في هذه الحالة بقسمة الحمل الأقصى على مساحة مقطع العينة.

$$\text{مقاومة الشد المباشر} = \frac{\text{الحمل الأقصى}}{\text{مساحة المقطع}} = \frac{P_{max}}{A} \text{ كغم/سم}^2$$




شكل (٢٢) أشكال العينات الخرسانية في إختبار الشد المباشر.

ونظراً لصعوبة إجراء إختبار الشد المباشر نتيجة الصعوبة النسبية في صب و فك عينة الإختبار ونظراً لوجود إجهادات ضغط مركزة بين كلابات التثبيت وعينة الإختبار وكذلك إحتمال عدم مركزية حمل الشد فإنه يتم اللجوء إلى طرق غير مباشرة لقياس مقاومة الشد.

ثانياً إختبار الشد غير المباشر (الطريقة البرازيلية) Indirect Tensile Strength

عينة الإختبار القياسية عبارة عن إسطوانة خرسانية قطرها ١٥ سم وطولها ٣٠ سم حيث توضع هذه الإسطوانة بين رأسى ماكينة الإختبار في وضع أفقى وعلى جانبيها بين شريحتين من الخشب الأبلكاج أو المطاط بعرض ٢ سم ويعين حمل الضغط المسبب لكسر العينة وعند إنهيارها يسجل الحمل الأقصى.

$$\text{مقاومة الشد غير المباشر (البرازيلي)} = \frac{2 \times \text{الحمل الأقصى}}{\pi \times \text{الطول} \times \text{القطر}} \text{ كغم/سم}^2$$




$$\text{مقاومة الشد} = \frac{P}{\pi DL} \text{ كغم/سم}^2$$

حيث:

- P - الحمل الأقصى كغم
- D = قطر الإسطوانة سم
- L - طول الإسطوانة سم

شكل (٢٣) اسطوانة الشد.


ويكون المستوى الرأسى للإجهاد هو مستوى إجهادات الشد الرئيسية حيث تكون موزعة على ٨٠% من طوله وفي نفس الوقت توجد إجهادات ضغط تتراوح قيمتها من ١٦ إلى ١٨ مرة قدر إجهادات الشد وذلك في المنطقتين تحت تأثير الحمل مباشرة (في طرفي الإنهيار). ويتميز إختبار الشد غير المباشر بسهولة الإجراء وكذلك لوجود إجهادات الشد بقيمة ثابتة ومنتظمة على حوالى ٦٠% من طول مستوى الإنهيار كما في الشكل (٢٤). وعموماً تؤخذ مقاومة الشد للخرسانة مساوية لـ ٨٥% من قيمة مقاومة الشد البرازيلي.



شكل (٢٤) توزيع الإجهادات في عينة الشد البرازيلي.

ويمكن إجراء الإختبار على عينات بشكل منشور أو مكعب أو جزء من كمرة كما في الشكل (٢٥). وفي هذه الحالة يجب تصحيح قيمة المقاومة بضربها في عامل k يتوقف على تغير أبعاد العينة ويعين معملياً.

$$\text{مقاومة الشد البرازيلي} = k \frac{P}{\pi DL} \text{ كغم / سم}^2$$



شكل (٢٥) إمكانية إجراء إختبار الشد البرازيلي على عينات مختلفة.

وعموماً فإن الكود التصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية قد أعطى بعض القيم الإسترشادية جدول (٥) للعلاقة بين مقاومة الشد في الأعمار المختلفة ومقاومة الشد بعد ٢٨ يوم وذلك في حالة الخرسانة المصنوعة في الظروف العادية والغير محتوية على إضافات.

جدول (٥) قيم إسترشادية لنسبة مقاومة الشد في أعمار مختلفة.


٣٦٥	٩٠	٢٨	٧	٣	عمر الخرسانة (يوم)
١,٠٥	١,٠٥	١	٠,٧١	٠,٥	أسمنت بورتلاندى عادى
١,٠٥	١,٠٥	١	٦/٥	٣/٢	أسمنت بورتلاندى سريع التصلد

عندما تتعرض كمرة خرسانية للانحناء فإنه يمكن حساب مقاومة الانحناء (التي تعتبر أيضاً مقياساً لمقاومة الشد غير المباشر) وتسمى معيار الكسر في الانحناء **Modulus of Rupture** وتتراوح قيم إجهادات معيار الكسر في الانحناء بين ١٢% - ٢٠% من مقاومة الضغط. وبالتالي فإن مقاومة الانحناء تزيد عن مقاومة الشد للخرسانة بنسبة من ٦٠ إلى ١٠٠%. وعموماً تؤخذ مقاومة الشد للخرسانة مساوية لـ ٦٠% من قيمة مقاومة الانحناء. ومن ذلك يتضح أن مقاومة الانحناء تزيد عن مقاومة الشد البرازيلي بحوالي ٤٠%. ويجرى اختبار الانحناء لتعيين مقاومة الخرسانة المتصلدة للانحناء ودراسة سلوك الكمرات الخرسانية عند تعرضها لأحمال انحناء وكذلك شكل الكسر الناتج عن انهيار هذه الكمرات.

طريقة إجراء الاختبار :

توضع الخرسانة في قوالب على شكل كمرات أبعادها الداخلية $٧٠ \times ١٥ \times ١٥$ سم أو $٥٠ \times ١٠ \times ١٠$ سم وذلك للركام الذي لا يزيد مقاسه الإعتباري الأكبر عن ٢٠ مم. تخلط الخرسانة وتملأ القوالب وتدمك وتعالج بنفس الطريقة المتبعة في الضغط ويعمل من نفس الخلطة الخرسانية عينات ضغط لإعطاء فكرة عن العلاقة بين الضغط والانحناء.

توضع الكمرة في ماكينة الاختبار على ركيزتين كما هو مبين في الشكل (٢٨) ويراعى أن يكون كل من قضيب الإرتكاز والتحميل بطول أكبر من عرض الكمرة كما يكون التحميل تدريجياً وبمعدل منتظم يؤدي إلى الوصول بالقيمة النهائية للحمل في مدة حوالي ٥ دقائق.



شكل (٢٦) شكل الكمرة في اختبار الانحناء.

ويفضل إجراء اختبار الانحناء للخرسانة بتحميل عينة الإختبار في نقطتين **Two-Point Loading** لأن ذلك يجعل جزء الكمره الذي يحدث بداخله الكسر معرض إلى عزم خالص **Pure Bending** دون تواجد قص في ذلك الجزء الأمر الذي يجعل الكسر نتيجة مقاومة الإنحناء فقط وتعتبر نتائج الإختبار عن مدى تأثير الخرسانة بالإنحناء. ويمكن في بعض الأحيان - عند الضرورة - عمل إختبار الإنحناء بالتحميل في نقطة واحدة وهي منتصف الكمره المختبرة ولايعطى ذلك الإختبار إنحناء خالص بل إنحناء مصحوب بتأثير القص ويكون معيار الكسر له أقل من معيار الكسر في حالة التحميل في نقطتين.

يدون حمل الكسر P_{max} وتحسب مقاومة الإنحناء (معيار الكسر) من المعادلة:


$$f_b = \frac{M_{max} \cdot Y}{I}$$

M_{max} - Maximum bending moment - $P_{max} L / 6$ (حالة حملين مركزين)

$Y = h/2$,

I - Moment of inertia - $bh^3/12$


وبين الشكل (٢٨) الكسر في عتبة او كمره خرسانية معرضة لحملين مركزين.



شكل (٢٧) شكل الكسر لكمره في إختبار الانحناء.

لا يمكن تعيين مقاومة القص في حالة الخرسانة بقيمة صحيحة تماماً نظراً لأن قوى القص (المباشرة) قوتين متساويتين ومتوازيتين تؤثران على مستويين على مسافة صغيرة جداً من بعضهما (تكون دائماً مصحوبة بعزم إنحناء أي باجهادات شد وضغط لذلك فمن النادر إجراء اختبار مقاومة القص المباشر للخرسانة وخصوصاً أنه في استعمالات الخرسانة نادراً ما تتعرض للقص الخالص وإنما تتعرض للقص المصحوب بالإنحاء ويمكن إجراء اختبار تحديد مقاومة القص المباشر للخرسانة كما هو مبين في الشكل (٢٨) وهو اختبار غير دقيق النتائج. ويكون تعرض

عينات الخرسانة لتأثير القص الخالص أحياناً بإجراء اختبار الإلتواء Torsion على عينة خرسانية غالباً ما تكون إسطوانية وذلك لأن الإلتواء يعطي إجهادات قص خالصة. ولكن هذا الاختبار من الصعب إجراؤه بدقة كما أن كسر العنصر الخرساني يكون غالباً نتيجة تأثير الشد القطري Diagonal Tension وليس بتأثير القص نظراً لأن الخرسانة ضعيفة في الشد عنها في القص. ولقد وجد أن مقاومة القص في الخرسانة أكبر من مقاومتها للشد بحوالي ٢٠ إلى ٣٠% أي أنها حوالي ١٠ إلى ١٢% من مقاومة الضغط. أما إذا أجرى اختبار الإنحناء لبيان تأثير القص المصاحب لعزم الإنحناء وذلك بتقوية الكمره او العتبة المختبرة من جهة الشد بحديد تسليح لمنع الإنهيار بالشد الناتج من الإنحناء فإن القص المصاحب لعزم الإنحناء يظهر تأثيره بكسر العينة بواسطة إجهادات الشد القطري الناتج من القص وليس بتأثير القص المباشر كما في الشكل (٢٩). يتبين مما تقدم أن مقاومة الخرسانة للشد القطري تعبر عن مدى مقاومة الخرسانة للقص لذلك لا يجرى اختبار القص للخرسانة إكتفاءً بتعيين مقاومة الشد لها



شكل (٢٨) شكل عينة اختبار خرسانية في القص.




شكل (٢٩) انهيار قص (شد قطري) في كمرّة او عتبة من الخرسانة المسلحة بدون اتلاري.

مقاومة التماسك هي مقاومة الخرسانة لإنزلاق سيخ او شيش التسليح الملتصق بها والموجود بداخلها ويعتبر تماسك أسياخ او شيش الحديد مع الخرسانة هو أساس فكرة التصميم الإنشائي للأعضاء الإنشائية من الخرسانة المسلحة ويتم هذا التماسك بواسطة:

- الالتصاق مع الخرسانة Adhesion
- قوى الاحتكاك بين الشيش والخرسانة Friction
- التحميل على النتوءات البارزة في الشيش Bearing

وتعتمد مقاومة التماسك على كل من خواص الخرسانة وخواص الحديد وكذلك على مساحة التلامس بينهما. ومن البديهي أن تكون مقاومة التماسك أكبر في حالة الأسياخ ذات النتوءات عنها في حالة الأسياخ الملساء (شكل ٣٠). وتتراوح مقاومة التماسك من ٢٥ إلى ٤٥ كغم/سم^٢ وذلك في حالة الخرسانة ذات المقاومة العادية (٢٥٠ كغم/سم^٢) أما في حالة الخرسانة عالية المقاومة فإن مقاومة التماسك قد تصل إلى ٨٠ كغم/سم^٢ أو أكثر. ويجرى إختبار تعيين مقاومة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح وذلك بتحديد الحمل المسبب لإنهيار وإنزلاق سيخ حديد التسليح داخل الخرسانة. وتوجد إختبارات عديدة لتعيين مقاومة التماسك تختلف عن بعضها في كيفية تحميل سيخ او شيش حديد التسليح. وفيما يلي عرض سريع لبعض هذه الإختبارات.




شكل (٣٠) مقاومة التماسك بين الحديد والخرسانة.

أ - اختبار الانقلاع (الشد) Pull Out Test

- تُصَب عينة الإختبار من الخرسانة على هيئة إسطوانة أو منشور على أن يكون في محورها سيخ حديد تسليح بالقطر المعين المراد إختبار تماسكه.
- يُجرى معالجة العينة للمدة المناسبة المطلوبة وغالبا تكون ٢٨ يوما.
- تُوضع العينة بماكنة الإختبار بالطريقة التي تجعل الشيش او السيخ معرضا للشد من أحد طرفيه فقط وذلك لإقتلاعه من الخرسانة كما هو موضح بالشكل (٣١) وعلى ذلك يكون لشيش الحديد طرف محمل وطرف أخر حر.
- يُركب جهاز قياس التشكل على سيخ التسليح من ناحية الطرف المحمل أو الطرف الحر أو من الناحيتين معا وذلك لقياس الحركة النسبية بين الحديد والخرسانة.
- يُشد سيخ حديد التسليح من الطرف المحمل تدريجيا فيحدث إنزلاق Slip للطرف المحمل ويتبين ذلك بحركة نسبية بينه وبين الخرسانة بينها جهاز قياس التشكل وتسجل قراءات الحمل والإنزلاق للطرف الآخر المحمل.
- تلاحظ قراءات جهاز قياس التشكل عند الطرف الحر حيث لا يبين الجهاز أى قراءة إلا عند تمام انهيار تماسك السيخ مع الخرسانة وعندما يبدأ مؤشر الطرف الحر في التحرك أى عندما يحدث أول إنزلاق للطرف الحر Initial Slip يسجل الحمل المسبب لذلك.
- تحدد من قراءات الحمل والإنزلاق للطرف المحمل قيمة الحمل المسبب لإنزلاق قيمته ٠,٢٥ مم.
- يعتبر التماسك بين الحديد والخرسانة في حالة انهيار في إحدى الحالتين:
إما حدوث أول إنزلاق للطرف الحر أو حدوث إنزلاق قيمته ٠,٢٥ مم للطرف المحمل.
- وعلى ذلك تحسب مقاومة التماسك أنها الحمل المسبب للإنزلاق مقسوما على مساحة السيخ المتماسكة مع الخرسانة أى:

$$\text{مقاومة التماسك} = \frac{P}{\pi d L} \text{ كغم/سم}^2$$



شكل (٣١) قياس مقاومة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح

ب- اختبار الدفع (الضغط) Push Out Test

يجرى الاختبار بنفس الطريقة السابقة لاختبار الإقتلاع لكن يكون تحميل حديد التسليح بالضغط بدلاً من الشد كما في الشكل (٣٢). ولهذا الاختبار ميزة سهولة الإجراء إلا أنه يعطي مقاومة عالية للتماسك نظراً لأن كلا من الحديد والخرسانة في حالة ضغط.

ج- اختبار السبخ المدفون Embedded Rod Test

يجرى الاختبار بتعريض السبخ المدفون في عينة الاختبار والبارز من كل من نهايتها إلى حمل الشد من كل من طرفية ثم قياس الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة عند كل من نهايتي العينة باستخدام جهاز قياس التشكل (شكل ٣٣). ويعتبر الحمل المسبب لإتهيار التماسك هو الحمل الذي يحدث تغيير مفاجئ في قيمة الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة. وتحسب مقاومة التماسك من المعادلة المذكورة سابقاً وهذا الاختبار وإن كان يمثل الحالة الواقعية الفعلية لحديد التسليح داخل الخرسانة إلا أن من عيوبه صعوبة إمكان مقارنة نتائجه.


د- اختبار الالتواء للسبخ Torsion Test

يجرى هذا الاختبار بتعريض سبخ حديد التسليح الموجود في محور العينة المختبرة إلى عزم التواء (M_t) بعد تثبيت العينة في مكينة الاختبار وزيادة التحميل (شكل ٣٤). وتسجل قيمة زاوية الالتواء المصاحبة لكل عزم التواء لحديد التسليح بالنسبة للخرسانة الموجودة عند الطرف المحمل والطرف الحر لحديد التسليح ثم يبين عزم الالتواء الذي يحدث عنده الإنزلاق ثم تحسب مقاومة التماسك من المعادلة:

$$\text{مقاومة التماسك} = \frac{2 M_t}{\pi d^2 L}$$

حيث d - قطر السبخ
 M_t - عزم الالتواء عند الإنزلاق
 L - الطول المدفون من السبخ في الخرسانة.


وهذا الاختبار محدود جداً ونادر إجرائه.



شكل (٣٤) الالتواء.



شكل (٣٣) السبخ المدفون



شكل (٣٢) الدفع

هـ- اختبار الكمرة Beam Test

يجرى هذا الاختبار بتحميل كمرة خرسانية بها أسياخ تسليح فى ناحية الشد بحمل فى منتصفها أو بحمل فى نقطتين وزيادة التحميل تدريجياً كما فى شكل (٨-٣٥) فيحدث ذلك انهيار التماسك فى المنتصف عند حمل معين ويزحف ذلك الإهيار على طول السيخ على جانبية حتى طرفيه بزيادة التحميل وتُقاس الحركة النسبية بين حديد التسليح والخرسانة عند أى مقطع من مقاطع الكمرة ثم تحسب مقاومة التماسك عند أى مقطع على أساس الحمل المسبب لحدوث أول إنزلاق Slip بين الخرسانة وحديد التسليح عند هذا المقطع وذلك من المعادلة :


$$\frac{V}{Y_{ct} \sum \phi} = \text{مقاومة التماسك}$$

حيث V = قوة القص عند المقطع المستعرض

Y_{ct} = العمق الفعال للكمرة $= 0.87 d$

$\sum \phi$ = مجموع محيط أسياخ حديد التسليح

وهذا الاختبار يمثل تماماً حالة التماسك بين حديد التسليح والخرسانة ويمكن إستخدام نتائجه مباشرة فى التصميم إلا أنه أكثر تكلفة علاوة على صعوبة إجرائه. ويراعى تعرية الجزء الأوسط من أسفل للكمرة حتى يمكن قياس الإنزلاق بين الحديد والخرسانة.



شكل (٣٥) إختبار الكمرة لتعيين مقاومة التماسك بين الحديد والخرسانة.

٦- معيار المرونة


Modulus of Elasticity

١-٦ تعريف


معيار المرونة هو التغير في الإجهاد بالنسبة إلى التغير في الإنفعال المرن. وهو يعبر عن صلابة المادة أى مقاومتها للتشكل.

و معيار المرونة دالة فى مقاومة الخرسانة للضغط $E_c = \varphi (f_c)$ ونظراً لأن الخرسانة المتصلدة مادة ليست مرنة تماماً Elasto-plastic فإن العلاقة بين الإجهاد والإنفعال تكون غالباً منحنى ويقل هذا الإنحناء كلما أرتفعت رتبة الخرسانة أنظر شكل (٣٦) . ويمكن التعبير عن معيار المرونة بأحد الصور الأربعة الآتية والتي يوضحها الشكل (٣٧).

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ١- معيار التماس الأولى | Initial Tangent Modulus |
| ٢- معيار التماس | Tangent Modulus |
| ٣- معيار القاطع | Secant Modulus |
| ٤- معيار الوتر | Chord Modulus |



شكل (٣٧) الصور المختلفة لمعيار المرونة.



شكل (٣٦) العلاقة بين الإجهاد والانفعال.


٢-٦ اختبار معايير المرونة في الضغط Modulus of Elasticity Test

يهدف هذا الاختبار لتحديد معايير المرونة للخرسانة لغاثة ذلك في معرفة صلابة $Stiffness$ الخرسانة وكذلك لمعرفة قيمة معايير المرونة في حساب تشكل المنشآت الخرسانية $Deformation$ كما يفيد في تعيين نسبة معايير مرونة الحديد إلى الخرسانة لأهميتها في التصميم $n = E_s / E_c$. وفيما يلي شرح لكيفية تعيين معايير المرونة للخرسانة وذلك طبقاً لما جاء بالموصفات الإنجليزية B.S.S. 1881

□ طريقة التحصيل الإحصائية

- تُعمل خلطة خرسانية وفقاً للبيانات المطلوبة وتصب وتدمك هذه الخلطة في قوالب إما على شكل أسطوانات بقطر ١٥ سم وإرتفاع ٣٠ سم أو منشورات بحيث تكون النسبة بين الإرتفاع إلى العرض لا تقل عن ٢ وتصب من نفس الخلطة عينات للضغط بعد ٢٨ يوماً.

- بعد المعالجة لمدة ٢٨ يوماً أو المدة المحددة يثبت مقياسين للإنفعال على سطح العينة وفي مقابل بعضها وموازيين لمحور عينة الاختبار كما في الشكل (٣٨). تحمل العينة بماكنة الاختبار بمعدل ١٤٠ كغم/سم^٢ بدقة حتى يصل الإجهاد إلى (س + ٧) كغم/سم^٢ حيث س = ثلث متوسط مقاومة الضغط.



شكل (٣٨) قياس معايير المرونة للخرسانة.

- يستمر التحميل بهذا الإجهاد لمدة دقيقة على الأقل ثم يقلل تدريجياً إلى ١,٤ كغم/سم^٢ ثم تؤخذ قراءات مقياس الإنفعال ثم يعاد التحميل ثانياً وبنفس المعدل إلى أن يصل الإجهاد إلى (١,٤ + س) كغم/سم^٢ ويستمر التحميل عند هذه القيمة لحين أخذ قراءات الإنفعال ثم يقلل التحميل ثانياً وتدرجياً وتؤخذ القراءات ثانياً عند ١,٤ كغم/سم^٢.

- يعاد التحميل مرة ثالثة وتؤخذ ١٠ قراءات لمقياس الإنفعال عند ١٠ زيادات للإجهاد تكون متساوية تقريباً إلى أن يصل الإجهاد إلى (١,٤ + س) كغم/سم^٢. يتم مقارنة قيم الإنفعال الكلى الحادث في حالتى التحميل الثانية والثالثة فإذا كان هناك إختلاف أكثر من ٥% يتم عمل دورة تحميل رابعة وهكذا حتى يصل الفرق بين دورتى تحميل متتاليتين إلى ٥% أو أقل وبذلك يمكن تحديد العلاقة بين الإجهاد والإنفعال الناتج عنه من حالة التحميل الأخيرة ويتم قياس معايير المرونة كما فى الشكل.

- تدون النتائج فى جدول يوضح الزيادة فى الحمل ومقدار التشكل المناظر ثم تحسب قيم الإجهادات والإنفعالات المناظرة ومنها يمكن رسم بيانى يوضح العلاقة بين الإجهاد والإنفعال للخرسانة ثم يعين معايير المرونة للخرسانة والذى يساوى ميل هذا الخط البيانى.

الحمل كغم	قراءة أجهزة قياس الإنفعال			الإجهاد كغم/سم ^٢	الإنفعال ملم/ملم
	الجهاز الأيمن	الجهاز الأيسر	المتوسط		

□ تعيين معايير المرونة بالطريقة الديناميكية

يمكن تحديد معايير المرونة ديناميكياً وذلك بتعرض عينة الخرسانة إلى اهتزازات ترددية وتحديد عدد الدورات فى الثانية الذى يحدث عندما تكون اهتزازات الخرسانة فى حالة رنين ثم حساب معايير المرونة من معادلة معينة ترفق مع جهاز الاختبار.

٣-٦ تعيين معايير المرونة في الإنحناء

وقد يقاس معايير المرونة للخرسانة من إختبار الإنحناء للعتبة أو الكمرى (شكل ٣٩) وذلك بتعرض عتبة خرسانية لحمل مركز في منتصفها وقياس الترخيم الحادث ثم حساب قيمة معايير المرونة كما يلي:

$$E_c = \frac{PL^3}{48\Delta I}$$

حيث:

P هو الحمل في منتصف الكمرة

L هو فضاء الكمرة أو العتبة

I هو عزم القصور الذاتي للمقطع المستعرض

Δ هو الترخيم عند منتصف الكمرة Deflection


ونظراً لأن النسبة بين الإرتفاع و البحر للكمرة المستخدمة في هذا الإختبار $\left(\frac{h}{L}\right)$ تكون كبيرة نسبياً فيفضل أخذ قيمة الترخيم الناتجة عن تأثير قوى القص في الإعتبار. وعليه يمكن حساب معايير المرونة من المعادلة الآتية:

$$E_c = \frac{PL^3}{48\Delta I} \left[1 + (2.4 + 1.5v) \left(\frac{h}{L}\right)^2 - 0.84 \left(\frac{h}{L}\right)^3 \right]$$

حيث:

h هو إرتفاع (عمق) الكمرة

v نسبة بواسون (الإفعال العرضي / الإفعال الطولي) وهي تتراوح من ٠.١٥ إلى ٠.٢ للخرسانة.



شكل (٣٩) قياس معايير المرونة من إختبار الإنحناء.

٤-٦ العوامل التي تؤثر على قيمة معايير المرونة

تؤثر العوامل المختلفة المؤثرة على مقاومة الضغط غالباً على معايير المرونة بنفس الطريقة تقريباً إلا أنه بمعدل أقل. وأهم هذه العوامل هي كمية الأسمنت - نسبة م/س - العمر - نوع وتدرج الركام - حالة المعالجة - درجة الرطوبة عند الإختبار - معدل التحميل. وهناك عاملان هامان يؤثران على قيمة معايير المرونة وهما:

- معايير مرونة الركام المستخدم.
- كثافة الخرسانة .

٥-٦ بعض العلاقات لتعيين معايير المرونة

$$E_c = 0.136 \gamma^{1.5} \sqrt{f_{cu}} \dots\dots\dots (١)$$

حيث γ كثافة الخرسانة طن/م^٣ و E_c , f_{cu} تقاس ب كغم /سم^٢.

المعادلة رقم (1) هي معادلة معهد أبحاث الخرسانة الأمريكي ACI وتأخذ كثافة الخرسانة في الإعتبار وهي قابلة للتطبيق للخرسانة ذات الكثافة من ١٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ كغم/م^٣

ويعرف معيار المرونة فيها بأنه ميل الخط الواصل من إجهاد قيمته صفر إلى إجهاد قيمته $0.45 f_c$ (معايير القاطع).

٦-٦ النسبة المعيارية (n) Modular Ratio

وهي النسبة بين معيار المرونة للصلب (E_s) ومعيار المرونة للخرسانة (E_c) وهي مفيدة في تصميم الخرسانة المسلحة بنظريات المرونة.

$$n = \frac{E_s}{E_c} \quad \text{أى أن}$$

و معيار المرونة لصلب التسليح غالبا يتراوح بين ٢٠٠٠ إلى ٢١٠٠ طن/سم^٢ أما بالنسبة للخرسانة فنظراً لأنها تتعرض لإجهادات متغيرة أو دائمة وأيضا إلى إجهادات نتيجة الزحف فإن قيمة معيار المرونة غالبا تؤخذ أقل من القيمة المقاسة معمليا. فإذا فرضنا أن معيار مرونة للخرسانة = ١٤٠ طن/سم^٢ وللصلب = ٢١٠٠ طن/سم^٢ فإن النسبة المعيارية (n) = ٢١٠٠ ÷ ١٤٠ = ١٥ أما في حالة الخرسانة عالية المقاومة فقد يؤخذ معيار المرونة من ٢٠٠ إلى ٣٥٠ طن/سم^٢ أى أن قيمة n قد تصل إلى ١٠ أو أقل.

٧-٦ نسبة بواسون (v) Poisson's Ratio

هي النسبة بين الإنفعال العرضي إلى الإنفعال الطولي عندما يؤثر على الخرسانة إجهاد ضغط في حدود المرونة. وقيمة نسبة بواسون للخرسانة حوالي ٠,٢٠ في حالة الحمل المؤثر ببطء أما إذا كان الحمل متزايد فتصل نسبة بواسون إلى حوالي ٠,٢٢ كذلك فإن نسبة بواسون تكون أقل نسبيا في الخرسانة عالية المقاومة ، ونسبة بواسون لها أهميتها في التحليل الإشعاعي للبلاتات المسطحة والأفلاق ولكنها لا تؤخذ في الاعتبار في التصميمات العادية للخرسانة.

$$v = \frac{\epsilon_h}{\epsilon_v}$$

حيث:

v هي نسبة بواسون

ϵ_h الإنفعال العرضي

ϵ_v الإنفعال الطولي
