

جامعة الانبار

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء

محاضرات خواص مادة

البروفيسور الدكتور

وليد بديوي

الفصل السادس

الخواص المغناطيسية للمواد

The Magnetic Properties of Materials

المقدمة

عرفت المواد المغناطيسية منذ زمن بعيد، وأول ما عرف منها حجر المغنايت، (Fe_3O_4) في مقاطعة مغنيسيا.

وتم استخدام الصفة المغناطيسية من قبل البحارة لتحديد الاتجاه، وذلك بتعليقهم قطعة مغناطيسية بحيط في الهواء فتتجه باتجاه القطب الشمالي والقطب الجنوبي للمجال المغناطيسي الأرضي.

وتطلق اليوم كلمة المغناطيسية على المواد التي تظهر استجابة واضحة للمجال المغناطيسي الخارجي المسلط عليها. ومن أهم المواد المغناطيسية المعروفة الحديد والنيكل والكوبلت ومادة المغنايت. وقد وجد بان الخاصية المغناطيسية تتأثر كثيراً بدرجات الحرارة. يتناول هذا الفصل أساسيات الخاصية المغناطيسية والتأثيرية المغناطيسية وأنواع المواد المغناطيسية كما يتناول هذا الفصل الخواص المغناطيسية الأساس للمواد، مثل التأثيرية المغناطيسية والعلاقة بينها وبين المغناطيسية. كما تم التطرق في هذا الفصل الى طريقة تصنيف المواد المغناطيسية والى الخواص المهمة لكل صنف منها.

وكذلك الى أهم المجموعات المغناطيسية في الجدول الدوري. تناول هذا الفصل الخواص الأساس ولم يتطرق الى التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمواد المغناطيسية ودراستها، لان تقع خارج مضمين هذا الفصل.

1-6 العزم المغناطيسي للإلكترون (μ) The Magnetic Moment of Electron

ان دوران الالكترونات حول نواة الذرة يساهم في تكوين العزم المغناطيسي للذرة. ان العزم المغناطيسي الذي يولده تيار كهربائي مقداره (I) في سلك على شكل دائرة نصف قطرها (r) يساوي حاصل ضرب قيمة التيار في مساحة الدائرة (A)، اي ان

$$\mu = I A \quad \dots\dots\dots (6.1)$$

اذ ان

$$A = \pi r^2$$

ان دوران الالكترونات حول النواة يمثل التيار الكهربائي المذكور. ان قيمة التيار الكهربائي الناشء عن دوران الكترون واحد (-e) بمقدار (v) دورة في الثانية يكافئ تيار كهربائي مقداره I، اي ان

$$I = -e v$$

وبالتعويض عن قيم كل من A و I في المعادلة (6.1) نحصل على ما يأتي :

$$\mu = -e v \pi r^2 \quad \dots\dots\dots (6.2)$$

يطلق على μ مصطلح العزم المغناطيسي للإلكترون

2-6 الزخم الزاوي للإلكترون (L) The Angular Momentum of Electron

يمكن ايجاد قيمة الزخم الزاوي للإلكترون من معرفة سرعة الالكترون. ان السرعة الخطية للإلكترون يمكن حسابها من العلاقة الآتية :

السرعة الخطية = محيط الدائرة × عدد دورات الالكترون حول النواة في الثانية
 $v = 2 \pi r \nu$

$$\begin{aligned} L &= m \omega \\ L &= m \nu r \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (6.3) \quad \text{اي ان}$$

وبالتعويض عن قيمة ν في المعادلة (6.3) نحصل على

$$L = 2 \pi r^2 m \nu \quad \dots\dots\dots (6.4)$$

The relation between (μ) and L

6-3 العلاقة بين (μ) و L

هناك علاقة مهمة بين العزم المغناطيسي (μ) والزخم الزاوي (L) للإلكترون يمكن إيجادها من مقارنة المعادلتين (6.2) و (6.4) وهي كما يأتي :

$$\mu = \frac{-e}{2m} L$$


$$\frac{\mu}{L} = -\frac{e}{2m}$$

..... (6.5)

اي ان

..... (6.6)

ان نسبة العزم المغناطيسي (μ) الى الزخم الزاوي (L) تساوي نسبة شحنة الإلكترون (e) الى ضعف كتلته (2m). اما الاشارة السالبة فتعني ان اتجاه العزم المغناطيسي يكون معاكساً لاتجاه الزخم الزاوي ، كما في الشكل (6.1).



الشكل (6.1) : علاقة العزم المغناطيسي بالزخم الزاوي للإلكترون.

وحسب نظرية بور Bohr theory فان الزخم الزاوي للإلكترون يكون محدداً (مكماً) وحسب المعادلة الآتية :

$$L = n \hbar$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

..... (6.7)

n تمثل عدداً صحيحاً وان

h تمثل ثابت بلانك (Blank's Constant)

وهكذا فان قيم العزم المغناطيسي ستكون مكممة ايضاً، اي ان

$$|\mu| = \frac{e}{2m} n \hbar \quad \dots\dots\dots (6.8)$$

ان اصغر قيمة ل (μ) تحدث عندما تكون قيمة (n) مساوية للواحد الصحيح ، اي ان
عندما $n=1$

$$\mu = \frac{e \hbar}{2m} \quad \dots\dots\dots (6.9)$$

ان القيمة الصغرى للعزم المغناطيسي $(\frac{e \hbar}{2m})$ تسمى بمنغنيط بور (Bohr magneton) ويرمز لها ب (μ_B) وقيمتها تساوي 9.27×10^{-24} جول لكل تسلا (J/T) ،
اي ان

$$\mu_B = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$

ومثلما كانت قيمة شحنة الالكترن ممثلة لاصغر قيمة للشحنة الكهربائية فان قيمة
منغنيط بور ستكون ممثلة لاصغر قيمة للعزم المغناطيسي أو المغناطيسية.

ان المغناطيسية (M) او العزم المغناطيسي لوحدة الحجم يمكن ايجادها من اضافة
جميع عزوم الذرات الموجودة في وحدة الحجم ، اي ان

$$M = \sum_i \mu_i \quad \dots\dots\dots (6.10)$$

اذ ان i تمثل عدداً صحيحاً يبدأ من 1 الذي يمثل الالكترن الاول وينتهي برقم
آخر الكترن

ترتبط المغناطيسية M بالمجال المغنط H من خلال العلاقة الاتية

$$M = \chi H \quad \dots\dots\dots (6.11)$$

اذ ان χ تمثل التأثيرية المغناطيسية. وهناك المجال المغناطيسي B الذي يعطى
بالعلاقة الاتية

$$\cdot B = \mu_v H + \mu_v M \quad \dots\dots\dots (6.12)$$

حيث ان μ_v تمثل سماحية الفراغ Permeability of vacuum . وهناك السماحية النسبية μ_r relative permeability التي تعرف بالعلاقة الآتية :

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_v} \quad \dots\dots\dots (6.13)$$

وقد وجد ان هناك علاقة بين التأثيرية المغناطيسية والسماحية النسبية تغطي بالعلاقة الآتية :

$$\chi = \mu_r - 1 \quad \dots\dots\dots (6.14)$$

اما بالنسبة للوحدات فانها تختلف بحسب النظام المستخدم . ففي نظام المتر-كغم - ثا تكون وحدات كل من B و H و Weber/m² و Amper - turn/m على التوالي . اما سماحية الفراغ فانها تعطى بوحدات Henry /m .

6-4 التأثيرية المغناطيسية The Magnetic Susceptibility (χ)

(تعرف التأثيرية المغناطيسية على انها نسبة المغناطيسية او العزم المغناطيسي لوحدة الحجم الى المجال المغناطيسي المؤثر (H) ، اي ان

$$\chi = \frac{M}{H}$$

وتعد التأثيرية المغناطيسية مقياسا لمدى استجابة المادة المغناطيسية الى المجال المغناطيسي المسلط عليها . ان العلاقة بين العزم المغناطيسي لوحدة الحجم M والمجال المغناطيسي المؤثر H علاقة غير خطية للكثير من المواد المغناطيسية وعليه فان قيم التأثيرية المغناطيسية لا تعتمد على شدة المجال المغناطيسي المؤثر فحسب بل تعتمد على عوامل اخرى منها التركيب المغناطيسي للمادة وعلى درجة الحرارة . تتوزع قيم التأثيرية المغناطيسية على مدى واسع يتراوح من 10^{-6} للمواد ضعيفة المغناطيسية الى حوالي 10^6 او اكثر للمواد ذات المغناطيسية القوية ، فضلاً عن ان قيمها تكون سالبة لبعض انواع المواد المغناطيسية .

6-5 تصنيف المواد المغناطيسية Classification of Magnetic Materials

واعتماداً على قيم التأثيرية المغناطيسية للمواد وعلاقتها بدرجة الحرارة يمكن تصنيف المواد المغناطيسية الى الاصناف الرئيسية الآتية :

- 1- المواد الدايمغناطيسية.
- 2- المواد البارامغناطيسية
- 3- المواد الفيرومغناطيسية
- 4- المواد صديدة الفيرومغناطيسية
- 6- المواد الأخرى.


The Diamagnetic Materials

1-5-6 المواد الدايمغناطيسية

وهي المواد التي تكون تأثيرتها المغناطيسية

- 1- سالبة
- 2- قليلة جداً (10^{-5}).

ان أصل الخاصية الدايمغناطيسية هو الحركة المدارية للإلكترونات، الاغلفة المشبعة حول النواة والتي تستحدث نتيجة تسليط مجال مغناطيسي مؤثر على المادة. اذ ان المجال المؤثر يحدث تغييراً في حركة الالكترونات والذي يعني احداث تغير في العزم المغناطيسي لهذه الالكترونات، وهذا معناه ان ذرات المادة الدايمغناطيسية لا تملك عزوم مغناطيسية دائمة، بل تمتلك عزوم مغناطيسية محتثة ضعيفة غير دائمة تزول بزوال تأثير المجال المغناطيسي المسلط على المادة. ان اتجاه العزم المغناطيسي المحتث يكون معاكساً لاتجاه المجال المغناطيسي المسلط. ومن أشهر المواد الدايمغناطيسية الغازات الخاملة والمركبات ذات المدارات الالكترونية المغلقة ومعظم المواد الصلبة الايونية والجزئية والمركبات العضوية. وان الخاصية الدايمغناطيسية لا تعتمد على اتجاه العزوم داخل المادة ولا تعتمد على درجة الحرارة. ان جميع المواد على اختلاف انواعها تمتلك الخاصية الدايمغناطيسية ولكنها قد تكون ضعيفة جداً واقل بكثير من الخواص المغناطيسية الأخرى، فضلاً عن ان جميع المواد تصبح دايمغناطيسية في درجات الحرارة العالية جداً. ان الصفة الدايمغناطيسية صفة مؤقتة تزول بزوال المجال المغناطيسي المؤثر المسلط على المادة، وتظهر مجدداً بوجود المجال المذكور. الشكل (6.2) يبين علاقة التأثير المغناطيسية مع درجة الحرارة.



الشكل (6.2): علاقة التأثير المغناطيسية مع درجة الحرارة للمواد الدايمغناطيسية.

الجدول (6.1): يبين قيم التأثيرية المغناطيسية لبعض المواد الدايمغناطيسية

التأثيرية المغناطيسية χ_m $\times 10^{-5}$	المادة
- 16	البيزموث Bi
- 2.9	الزئبق Hg
- 2.3	الكالسيوم Ca
- 1.0	النحاس Cu
- 0.4	السليكون Si
- 3.6	الذهب Au
- 9.0	الماء H ₂ O
- 0.2	الهيدروجين H ₂
- 5.0	النروجين N ₂

The Paramagnetic Materials

6-5-2 المواد البارامغناطيسية

وهي المواد التي تتصف تأثيرتها المغناطيسية بما يأتي :

1- موجبة.

2- قليلة تتراوح بين 10^{-3} الى 10^{-5}

تظهر الخاصية البارامغناطيسية في الذرات او الجزيئات التي تمتلك عدداً فردياً من الالكترونات التي تعمل على اعطاء عزم مغناطيسي دائم للذرة او الجزيئة. كما تتصف الذرات والجزيئات الحاوية على مدارات غير مشبعة بالخاصية البارامغناطيسية حتى وان امتلكت لعدد زوجي من الالكترونات. وهذا يعني ان الخاصية البارامغناطيسية صفة متأصلة في المادة ولا تستحدث نتيجة لتأثير المجال المغناطيسي الخارجي المؤثر عليها. وفي حالة وجود المجال المذكور فان معدل اتجاهات العزم سيأخذ اتجاهاً موازياً لاتجاه المجال المسلط والمؤثر على المادة. ان المغناطيسية الناتجة عن هذا الاصطفاف للعزم المغناطيسية تكون ضعيفة ، والسبب في ذلك يعود الى ان العزم المذكورة تكون ضعيفة ومتباعدة عن