

جامعة الانبار

كلية التربية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء

محاضرات خواص مادة

البروفيسور الدكتور

وليد بديوي

بعضها البعض . الشكل (6.3) يوضح ترتيب العزوم المغناطيسية للمادة البارامغناطيسية . ان الاتجاهات المبعثرة للعزوم سيجعل المغناطيسية للمادة مساوية للصفر في حالة عدم وجود المادة داخل المجال المغناطيسي المؤثر . تتناسب التأثيرية المغناطيسية لهذه المواد تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة ، اي ان :

$$\chi \propto \frac{1}{T}$$




الشكل (6.3) : ترتيب العزوم في المواد البارامغناطيسية

وفي حالة وجود مجال مغناطيسي ذي قيمة معقولة (ولكنها ضعيفة) فان علاقة التأثيرية المغناطيسية ودرجة الحرارة تكون خطية وكما يأتي :

$$\chi = \frac{C}{T} \quad \dots\dots\dots (6.15)$$

يعرف هذا القانون بقانون كوري ، و C تمثل ثابت التناسب (ثابت كوري).

الشكل (6.4) يوضح العلاقة بين χ و $\frac{1}{T}$ مع درجة الحرارة للمواد البارامغناطيسية .



الشكل (6.4) : علاقة التأثيرية المغناطيسية مع درجة الحرارة في المواد البارامغناطيسية .

الجدول (6.2): يبين قيم التأثيرية المغناطيسية لبعض المواد البارامغناطيسية

التأثيرية المغناطيسية $\times 10^{-5}$	المواد
1.9	Ca الكالسيوم
2.1	Li الليثيوم
2.2	Al الألمنيوم
27	Cr الكروميوم
29	Pt البلاتين
0.9	Na الصوديوم
0.2	O ₂ الاوكسجين
98	Mn المنغنيز
36	W التنكستن

The Ferromagnetic materials

3-5-6 المواد الفيرومغناطيسية


ان وجود مواد ذات مغناطيسية دائمية في درجة حرارة الغرفة معروف منذ زمن بعيد ، ومن أشهر هذه المواد الحديد وأوكسيده Fe₃O₄ إذ استخدمنا منذ العصور القديمة من قبل البحارة في إيجاد الاتجاه ، وذلك لامتلاكه المغناطيسية الدائمة التي تتاثر بالمجال المغناطيسي الارضي. تنشأ الخاصية الفيرومغناطيسية من الالكترونات المفردة ذات العزم المغناطيسي الدائم، أو من تراصف هذه العزوم وباتجاه واحد تنشأ هذه الخاصية. ومن اهم العناصر الفيرومغناطيسية المعروفة هي الحديد والكوبلت والنيكل والكادولونيوم والديسبروسيوم التي تملك درجات حرارة كوري, Tc, Curie temperature, 1043K و 1395 و 631 و 289 و 85 درجة كلفنية على الترتيب.

تتحول المواد الفيرومغناطيسية الى مواد بارامغناطيسية. اذا اصبحت درجة حرارتها اكبر من درجة حرارة كوري وعند تبريدها الى اقل من درجة حرارة كوري فانها تتحول مرة ثانية الى الصفة الفيرومغناطيسية. تزداد التأثيرية المغناطيسية كلما اقتربنا من درجة حرارة كوري. ان التأثيرية المغناطيسية للمادة في الدرجات الحرارية الاعلى من درجة حرارة كوري تتغير مع درجة الحرارة بحسب قانون خاص يسمى قانون كوري - وايز

Curie-Weiss law الذي يمكن كتابته كما يأتي :

$$\chi = \frac{C}{T - \theta_c} \dots\dots\dots (6.16)$$

حيث ان θ_c تمثل درجة حرارة موجبة
 تتراصف العزوم المغناطيسية كما في الشكل (6.5) عندما تكون درجة حرارة المادة اكبر
 من واقل من درجة حرارة كوري. الجدول (6.3) يوضح اهم العناصر الفيرومغناطيسية
 ودرجاتها الحرجة.





الشكل (6.5): ترتيب العزوم في المواد الفيرومغناطيسية

الجدول (6.3) يبين أشهر العناصر الفيرومغناطيسية ودرجة حرارة كوري لها

Tc (K)	العنصر
1043	Fe
1388	CO
637	Ni
293	Gd
85	Dy

تغير التأثيرية المغناطيسية للمواد الفيرومغناطيسية مع درجة الحرارة كما في الشكل (6.6a)

تزداد مغناطيسية المادة كلما انخفضت درجة الحرارة وتصل اعلى قيمة لها عند درجة الصفر الكلفينية وتقل كلما ارتفعت درجة الحرارة وتصل الى الصفر عند الدرجة الحرجة (اي درجة حرارة كوري) ، التي تتحول بعدها المادة الى الحالة البارامغناطيسية ، حالة تبعد العزوم المغناطيسية ، انظر الشكل رقم (6.6b).



الشكل (6.6): علاقة التأثيرية المغناطيسية مع درجة الحرارة في المواد الفيرومغناطيسية

اما اذا انخفضت درجة حرارة المادة الى مادون-الدرجة الحرجة T_c فانها تتحول مرة اخرى الى الطور الفيرومغناطيسي ، اي حالة انتظام العزوم المغناطيسية باتجاه واحد. وهذا يعني ان المادة تكون ممغنطة ذاتياً من دون التأثير عليها بمجال مغناطيسي خارجي مؤثر بقيت ظاهرة المغناطيسية الذاتية وبالتالي النظرية الفيرومغناطيسية مبهمة الى ان جاء العالم وايز Weiss الذي افترض (نظرية المجال الجزيئي) (Molecular Field Theory) والذي يتصف بما يأتي :-

- 1- انه مجال ذاتي يؤثر في المادة المغناطيسية .
- 2- له قيمة عالية ، إذا انه يستطيع ان يغمط المادة الى حد الاشباع ، حتى في حالة عدم وجود مجال مغناطيسي خارجي مؤثر. ويتأثر هذا المجال تكون المادة ممغنطة حد الاشباع بصورة ذاتية.


كما استطاع العالم وايز ان يفسر حالة وجود مواد فيرومغناطيسية حديدية في حالة عدم تمغنط في درجة حرارة الغرفة بافتراضه ان المادة مقسمة الى مناطق مغناطيسية تسمى مناطق النفوذ المغناطيسي Magnetic Domains وهي مناطق مفصولة عن بعضها البعض بمجاز يدعى بحائط المنطقة المغناطيسية Magnetic Domain Wall. ان كل منطقة من هذه المناطق تكون ممغنطة ذاتياً حد الاشباع ويكون اتجاه العزوم في كل منطقة معاكس لاتجاه المنطقة المجاورة إذ ان المغناطيسية الكلية للمادة تساوي صفراً. ان سبب تحول المادة الى مادة ذات مناطق نفوذ مغناطيسية متعددة ، يعود الى ان الطاقة المخزونة في المجال المغناطيسي تكون كبيرة ، اما اذا قسمت المادة الى مناطق ممغنطة متعددة وباتجاهات متعاكسة فان الطاقة المخزونة ستكون أقل بكثير مما هي عليه في حالة المنطقة المنفردة. الشكل (6.7) يوضح مناطق النفوذ المغناطيسي في المواد الفيرومغناطيسية.



الشكل (6.7) : مناطق النفوذ المغناطيسي



4-5-6 المواد ضدية الفيرومغناطيسية The Anti-Ferromagnetic Materials

من أشهر العناصر ضدية الفيرومغناطيسية الكروم Cr والسيريوم Ce والمنغنيز α -Mn وتتصف المواد ضدية الفيرومغناطيسية بأن تأثيرتها قليلة ولكنها موجبة لجميع درجات الحرارة. ان العزوم المغناطيسية لذرات او جزيئات هذه المواد تكون مرتبة بشكل صفوف متوازية ومتشابهة. ولكن اتجاهات العزوم فيها تكون في صفوف متضادة ، كما في الشكل (6.8):



الشكل (6.8) : ترتيب العزوم في المواد ضدية الفيرومغناطيسية

تمتلك هذه المواد درجة حرارة حرجة تسمى درجة حرارة نيل (T_N) Neel Temperature ، اذ تكون المادة تحت هذه الدرجة مادة ضدية الفيرومغناطيسية وتترتب العزوم كما في الشكل (6.8b). اما اذا كانت المادة عند درجة حرارة اعلى من درجة حرارة اعلى من درجة حرارة نيل فان المادة تتحول الى الطور البارامغناطيسي ، الذي تكون فيه العزوم مبعثرة باتجاهات مختلفة كما في الشكل (6.8a). تكون مغناطيسية هذه المواد ضعيفة (صفر تقريبا) وذلك لتشابه العزوم المتضادة. تقل التأثيرية المغناطيسية للمواد ضدية الفيرومغناطيسية كلما انخفضت درجة الحرارة في الطور ضدية الفيرومغناطيسية. الشكل (6.9) يوضح علاقة التأثيرية المغناطيسية ومقلوبها مع درجة الحرارة.



الشكل (6.9): علاقة التأثرية المغناطيسية مع درجة الحرارة في المواد ضدبديدة الفيرومغناطيسية.

ينطبق قانون كوري-وايز على التأثرية المغناطيسية للمواد ضدبديدة الفيرومغناطيسية في الطور المغناطيسي ويأخذ الصيغة الآتية.

$$\chi = \frac{C}{T - \theta_N} \quad \dots\dots\dots (6.17)$$

ان قيمة θ_N تكون سائبة.

الجدول (6.4). يحتوي على أهم المواد ضدبديدة الفيرومغناطيسية ودرجة حرارة نيل لها.