

## 2-Air Entraining Admixtures

## إضافات الهواء المقصود أو المحبوس

### □ الهدف منها □


تقليل وزن الخرسانة وزيادة المتانة Durability وخاصة المقاومة للصقيع Frost Resistance ويتم ذلك عن طريق إحداث فقاعات Bubbles هوائية دقيقة (غير متصلة) موزعة توزيعاً منتظماً خلال الكتلة الخرسانية وتبقى كذلك بعد تصلد الخرسانة كما في الشكل (5).

### □ ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين □

١- إضافة مواد تحدث رغاوى Foaming وذلك أثناء خلط الخرسانة مثل بعض المركبات العضوية كالأصماغ الخشبية Resins والزيوت والمنظفات الصناعية.

٢- استخدام مواد صلبة تتفاعل مع الأسمنت وتنتج غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات دقيقة كثيرة مثل مسحوق بودرة الألمنيوم وبودرة الزنك والمغنسيوم.

وتستخدم هذه المواد بنسب تتراوح من ٠,٠١% إلى ٠,٠٣% من وزن الأسمنت وتحدث هواء محبوس يتراوح من ٥% إلى ١٥% من حجم الخرسانة. ولا تؤثر هذه الإضافات على زمن الشك للخرسانة بينما تؤدي إلى زيادة إنكماش الجفاف وتقل المقاومة فقد وجد أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الهواء المحبوس في الخلطة ومقاومة الضغط للخرسانة ، حيث تقل المقاومة بمعدل حوالي ٥% تقريباً لكل نسبة هواء محبوس مقدارها ١%.



شكل (5) تأثير إضافات الهواء المحبوس في تحسين مقاومة الصقيع .

### 3-Permeability-Reducing Admixtures مضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة

#### □ الهدف منها □

تساعد على مقاومة نفاذ الماء إلى الخرسانة ولكنها لا تمنع نفاذ الماء تماماً. وللوصول إلى درجة عالية من مقاومة النفاذية ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية ثم العناية بعملية الدمك والمعالجة.

#### □ يمكن تحسين نفوذية الخرسانة من خلال المحاور الثلاثة الآتية □

##### اولاً: اضافات مانعة للماء Water Proofing Agents


وهي تعمل على منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر والمياه السطحية الملامسة ومن أمثلتها زيوت البترول والشمع Wax وتضاف بنسبة تتراوح من ٠,١% إلى ٠,٤% من وزن الأسمنت. وتستخدم المواد البوليمرية أيضاً لهذا الغرض وذلك في صورة دهانات لأسطح الخرسانة لسد الفجوات الهوائية والشروخ الشعرية الموجودة بالسطح.

##### ثانياً: استعمال الملدنات الفائقة Superplasticizers

وهي تفيد هنا بطريقة غير مباشرة حيث أنها تعمل على تقليل ماء الخلط وبالتالي الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة بالخلطة ومن ثم تتحسن منفذية الخرسانة.

##### ثالثاً: استعمال مواد بوزولانية مألنة للفراغات Pozzolanic Materials (Filling Effect)

والمواد البوزولانية هي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات وألومنيات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية ومن أمثلتها مادة غبار السيليكا Silica Fume وهي مادة تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالى أربعة إلى خمسة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (٢٠٠٠٠ سم<sup>٢</sup>/كغم) وهي ناتج ثانوى Byproduct فى صناعة سبائك السيليكون والفيروسليكون. وتتفاعل مادة غبار السيليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المتمينة والتي لاتذوب فتؤدى إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعرية كما هو موضح فى شكل(6).



شكل (6) دور غبار السيليكا في تحسين نفوذية الخرسانة.

#### 4- Antiwashout Admixtures مضافات لمنع إجتفاف الاسمنت بفعل الماء

عند صب الخرسانة تحت الماء يعمل الماء على إجتفاف الأسمنت من الخرسانة وينتج عن ذلك نقص في مقاومتها و تعكر في المياه المحيطة بها. ولهذا السبب يستخدم هذا النوع من الإضافات التي تعتبر من أحدث أنواع الإضافات الموجودة في السوق حالياً. وتعمل هذه الإضافات على تكوين جل في الماء المحيط بحبيبات الأسمنت فتحميه من الإجتفاف بفعل الماء كما تعمل على زيادة اللزوجة و التماسك بين جزيئات الخرسانة و تحسن من مقاومتها للإفصال. ويستخدم هذا النوع من الإضافات أيضاً في إنتاج الخرسانة عالية السيولة أو الخرسانة ذاتية الدمك حيث تقوم هذه الإضافات بمقاومة الإلتصاق الحبيبي وزيادة التماسك للخرسانة. وتتكون هذه الإضافات من بوليمرات أكريليكية أو مركبات سليولوزية على هيئة بودرة قابلة للذوبان في الماء وتضاف إلى الخلطة بنسبة تقريبية ١% من وزن الأسمنت.

ولتقييم كفاءة هذه الإضافات لمقاومة الخرسانة لإجتفاف الأسمنت بفعل الماء يتم إجراء إختبار سقوط الخرسانة في الماء حيث يتم وضع كمية من الخرسانة حجمها ٣ لتر في سلة مثقبة ثم يسمح بسقوطها ورفعها خمس مرات خلال الماء الموجود في وعاء قطره ٣٠ سم وإرتفاعه ٥٠ سم. يتم قياس النقص في وزن الخرسانة نتيجة إجتفاف الأسمنت و تقاس درجة تعكر الماء حيث ينبغي أن لا تزيد عن ٥٠ ملغم/لتر كما يقاس الأس الهيدروجيني pH للماء والذي يجب أن يقل عن ١٢,٥. كذلك تقاس مقاومة انضغاط للخرسانة بعد إخراجها من الماء ، حيث يلزم أن تكون النسبة بين مقاومة انضغاط للخرسانة المصبوبة تحت الماء و مقاومة انضغاط للخرسانة المماثلة المصبوبة في الهواء أكبر من ٨٠%.

ويمكن تلخيص تأثير هذا النوع من الإضافات فيما يلي:

- ١- تتحسن قدرة الخرسانة على مقاومة انفصال مكوناتها.
- ٢- تتحسن مقاومة الخرسانة للزيف بدرجة كبيرة.
- ٣- الخرسانة المحتوية على هذه الإضافات يكون لها القدرة على الإسباب والتسوية الذاتية.
- ٤- النوع السليولوزي من هذه الإضافات يعمل على تأخير الانجماد الابتدائي والنهائي ، حيث قد يصل الانجماد الابتدائي إلى أكثر من ١٨ ساعة بينما يزيد الانجماد النهائي إلى ما يقرب من ٤٨ ساعة.
- ٥- تؤدي هذه الإضافات إلى نقص مقاومة الضغط للخرسانة المصبوبة تحت الماء بنسبة قد تصل إلى ٢٠% إذا ما قورنت بمقاومة الضغط للخرسانة المماثلة و المصبوبة في الهواء.

## 5- Coloring Admixtures

## مضافات لتلوين الخرسانة

وهي عبارة عن أكاسيد معدنية **Metallic Oxide** وهي متوفرة في صورة مواد طبيعية أو صناعية ويشترط فيها أن تكون خاملة كيميائياً وأن لا تزيد نسبتها عن ١٠% من وزن الخرسانة. ومن أهم المواد المستخدمة في ذلك:

أكسيد الحديد الأسود و الكربون ⇨ اللون الرصاصي أو الأسود

ثاني أكسيد التيتانيوم ⇨ اللون الأبيض

أكسيد الكروم ⇨ اللون الأخضر

أكسيد الحديد الأحمر ⇨ اللون الأحمر

أكسيد الحديد الأصفر ⇨ لون ابيض مصفر

أكسيد الحديد البني ⇨ اللون البني

## 6- Miscellaneous Admixtures

## مضافات اخرى متنوعة

يوجد العديد من المضافات الأخرى التي تستخدم مع الخرسانة نذكر منها الآتى:

- ١ - إضافات حقن الخرسانة.
- ٢ - إضافات للمساعدة فى ضخ الخرسانة.
- ٣ - إضافات لمنع تكون الرطوبة بالخرسانة.
- ٤ - إضافات لمنع تكون الفطريات والبكتريا على الأسطح الخرسانية للمنشآت المائية.
- ٥ - إضافات لمنع التآكل والصدأ فى حديد التسليح.
- ٦ - إضافات لتقليل التفاعل القلوى بين الركام والأسمنت.
- ٧ - إضافات لتكوين الغازات داخل الخرسانة.
- ٨ - إضافات لتحسين التماسك بين حديد التسليح والخرسانة.

\*\*\*\*\*