

تصميم الخلطات الخرسانية Concrete Mix Design

١- المقدمة

تصميم الخلطات الخرسانية يعني تحديد القيم النسبية لمكوناتها Proportioning بما يتفق مع المتطلبات المطلوبة لعمل معين. ويكون ذلك باستخدام نسب ثُبّتت فاعليتها من الخبرة وتسمى بالنسبة الوضعية Empirical Proportioning وقد يكون بطرق حسابية مبنية على أساس فني تتضمن خواص المواد المستخدمة والخواص المطلوبة في الخرسانة المتصلة (مثل مدى مقاومتها للأحمال أو المقاومة البرى) بالإضافة لمتطلبات صناعة الخرسانة مثل السهولة المناسبة للمناولة أو الصب Placing والتسوية النهائية (الانهاء Finishing) لسطح الخرسانة. وذلك مع مراعاة التكاليف الإقتصادية حسب نوع العمل الإنثائى المطلوب. وهذه الطرق الحسابية تهدف إلى استخدام المواد الموجودة Available Materials خواص مطلوبة في الحالتين الرطبة أو الطازجة والمتعلقة وذلك بأقل التكاليف Required Qualities at Minimum Cost ويمكن اعتبار أن مقاومة الخرسانة للضغط تبين مدى جودة الخرسانة المتصلة كما تعبر قيمة الهبوط Slump عن مدى جودة الخرسانة الطازجة.

ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الخرسانة وعلى إقتصاديات المشروع. فمن الممكن الحصول على خرسانات متباينة في جودتها وثمنها بالرغم أن جميعها تكون من نفس المواد. ويعتمد الإقتصاد النسبي للخلطات الخرسانية على أثمان مكوناتها وعلى أجور العمال وتكاليف النقل لتلك المكونات. ويعتبر الأسمنت أحد المكونات الأساسية للخرسانة والذي تؤثر نسبة وجوده في الخلطة تأثيراً كبيراً على تكاليفها نظراً لغلو ثمنه بالنسبة باقي المكونات.

٢ - كيفية بيان نسب مكونات الخرسانة Expressing Propoetions

□ تُبيّن مكونات الخرسانة من المواد الحبيبية Granular Materials وهي الأسمنت والركام الناعم أو الصغير والركام الخشن أو الكبير على هيئة نسب Ratios وزنية أو حجمية فمثلاً عندما يقال خلطة ١ : ٢ : ٤ معناها:

الأسمنت	الرمل	الحصى
١	٢	٤

أى تحتوى على جزء من الأسمنت وجزئين من الركام الناعم وأربعة أجزاء من الركام الخشن.
وتفضل أن تكون تلك النسب بالوزن لعدم إمكان التحديد الدقيق لكمية الأسمنت بالحجم وأيضاً
الركام نتيجة تغير الكمية التي يستوعبها حجم معين بتغيير مدى الدمك Compaction المستخدم.
كما أن الركام الناعم قد يتغير حجمه بأثير ظاهرة زيادة الحجم Bulking بالرطوبة.

□ وقد ثبّتَنَ المواد الحبيبية كنسبة بين الأسمنت والركام الخلطي Cement/Aggregates Ratio فمثلاً خلطة ١ : ٦ أى جزء واحد أسمنت وستة أجزاء ركام بالوزن وتبيّن هذه النسبة مدى غنى أو إنفاق الخرسانة Rich or Lean Mix فالخلطة ١ : ٤ تعتبر خلطة غنية أما الخلطة ١ : ٨ فتعتبر خلطة فقيرة.

□ وقد ثبّتَنَ نسب المواد الحبيبية بما يحويه المتر المكعب للخرسانة الطازجة من الأسمنت والركام الصغير والركام الكبير على أن يُبيّنَ الأسمنت بالوزن والركام بالحجم تسهيلاً لتحضير الكميات عند الخلط فمثلاً بخلطة .

أسمنت	رمل	حصى	كيلوغرام	متر مكعب
٣٠٠	٤٠	٨٠	٤٠	٠،٨

ومجموع هذه الكميات يعطى تقريباً بعد خلطها بالماء حوالي متر مكعب من الخرسانة الطيرية أو الطازجة.

□ كما يمكن أن يُعبر عن الأسمنت بـ عدد الأكياس للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة وهذا العدد يسمى معامل الأسمنت Cement Factor فمثلاً خلطة يحتوي المتر المكعب منها على ٦ أكياس
أسمنت (الكيس يزن ٥٥ كيلو غرام) وخلطة أخرى غنية يحتوي المتر المكعب .
منها على ٨ أكياس أو خلطة فقيرة يحتوي المتر المكعب منها على ٤ أكياس:

أسمنت	رمل	حصى	متر مكعب	أكياس
٦	٤٠	٨٠	٠،٤	٥٥

□ وُتبّينَ كمية الماء اللازمة للخلطة على هيئة نسبة من الأسمنت بالوزن فمثلاً خلطة بها نسبة الماء إلى الأسمنت = ٥،٥ بالوزن ، فإذا علم وزن الأسمنت في المتر المكعب للخرسانة الطازجة أمكن تعين وزن الماء اللازم له لإجراء الخلط وبالتالي يمكن تعين حجم ذلك الماء باللتر . وأحياناً قد ثبّتَنَ كمية ماء الخلط اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة مباشرة فمثلاً خلطة :

أسمنت	رمل	حصى	ماء	لتر
٣٠٠ كغم	٤٠ م ^٣	٨٠ م ^٣	١٥٠ لتر	

أى أن المتر المكعب من الخرسانة الطازجة لهذه الخلطة يلزم له ٣٠٠ كغم أسمنت (٦ أكياس) و ١٥ لتر ماء. وتحسب الكميات المطلوبة من المواد لأى خلطة تبعاً لعدد الأمتار المكعبة الكلية من الخرسانة الطازجة.

□ وتبين كمية الإضافات - إن وجدت - على أساس أنها نسبة منوية من وزن الأسمنت المستخدم بالخلطة فمثلاً خلطة:

الأسمنت	رمل	حصى	ماء
٣٠٠ كج	٤٠،٨ م ^٣	٢٠،٤ م ^٣	١٥٠ لتر

بها ٢ % ملدنات تعنى أن وزن الملدنات المستخدم = $٦ = ٣٠٠ \times ٠,٢$ كيلو غرام للمتر المكعب من الخرسانة الطازجة.


Aggregate-Paste Relationship

٢- العلاقة بين الركام والعينة الاسمنتية


تتركب الخرسانة من عينة أسمنتية (نشطة) وركام (حامض) وتعتمد مقاومة الخرسانة على مقاومة العينة حيث أن مقاومة الركام كبيرة جداً بالنسبة لمقاومة العينة. ولذلك فإن إنها يهار الخرسانة التقليدية يكون دائماً في العينة وتتم الشفوق حول الركام. فإذا أمكننا إنتاج عينة ذات مقاومة عالية جداً تقترب من مقاومة الركام فإننا نحصل على خرسانة عالية المقاومة High Strength Concrete والتي يكون الإنها يهار فيها مفاجئ حيث تمر الشفوق بالركام) وليس حوله(ويسيطره كما في شكل (١).

ومن الجدير بالذكر أن قابلية تشغيل الخرسانة تنتج من تأثير احتاطة وتخلل وتلاصق العينة للركام وتتأثر بمقدار سiolة العينة . كما تعتمد نفاذية الخرسانة للسوائل على وجود واستمرار العينة الأسمنتية. وبالإضافة إلى ذلك فإن إنكماش الكتلة الخرسانية الدائم يكون ناتج من العينة الأسمنتية وليس الركام.

والعينة الأسمنتية تكون عبارة عن معلق Suspension للأسمنت في الماء شكل (٢). وكلما خفة درجة تركيز المعلق كلما زادت المسافة بين حبيبات الأسمنت وبالتالي تضعف بنية العينة. وهذا يوضح أن مقاومة الانضغاط للخرسانة دالة عكسية مع نسبة الماء إلى الأسمنت M/S. وعندما تبدأ عملية الإماهة للأسمنت فيتكون الجل من الماء ومن مادة سطح حبيبات الأسمنت والذي قد يصل حجمه إلى ضعف حجم الأسمنت الناتج منه. وهكذا مع استمرار الإماهة يستمر تكون الجل حول كل حبيبة حتى يتصل الجل ببعضه مكوناً بنية العينة.



شكل (١) الكسر في الخرسانة عالية المقاومة يمر خلال الركام وليس حوله.



شكل (٢) علاقة العجينة الأسمنتية بالركام.

أولاً : الطريقة الوضعية Empirical Method

تحدد هذه الطريقة نسبة مكونات الخرسانة نتيجة الخبرة Experience السابقة للإستعمال بنجاح. وقد أثبتت هذه الطريقة ملائمتها وصلاحيتها للعمليات الصغيرة Small Jobs نظراً لسهولتها حيث تعطى المواد الصلبة (الأسمنت، الرمل، الحصى) على هيئة نسب بالوزن أو الحجم وقد تحدد كمية الماء اللازم أو تترك لمرااعاتها أثناء الخلط بحيث تحصل على خلطة لدنة Plastic سهلة التشغيل Workable. ونسبة مكونات الخرسانة بالأوزان المستخدمة عادة في المنتجات طبقاً لنوع الخرسانة أو طبقاً لمقاومة الخرسانة للانضغاط هي كما يلى :

الركام	الأسمنت	الرمل	الحصى	أى	الأسمنت
٣	١	٢	١	١	خلطة غنية ذات مقاومة عالية
٦	١	٤	٢	١	خلطة متوسطة
٨	١	٥	٣	١	خلطة فقيرة ذات مقاومة منخفضة

وذلك على أساس أن الركام مناسب والماء أقل ما يمكن لجعل الخلطة ذات قوام Consistency مناسب لتكون لدنة. والنسبة الوضعية المستخدمة

أسمنت	رمل	حصى
٠,٤ م ^٣	٠,٨ م ^٣	٠,٤ م ^٣

مع كمية الماء المناسبة والمعقولة وتتراوح قيمة الماء كنسبة من الأسمنت (W/C) من ٤٠٪ إلى ٧٪ بالوزن ويحدد كميته طبيعة العمل. أما كمية الأسمنت "س" فيحددها نوع العمل والخلطة الضرورية له هل هي غنية أو فقيرة حيث تتراوح "س" من ٢٠٠٪ إلى ٤٠٪ كغم أى من ٤ إلى ٨ أكبس للเมตร المكعب من الخرسانة. ويحدد كمية الأسمنت وكمية الماء المهندس المسئول عن مواصفات العملية تبعاً لطبيعتها.

□ وعيوب هذه الطريقة تتلخص في النقاط الآتية:

- ١- نسبة الماء / الأسمنت (م/س) غير محددة ومترورة لظروف العمل.
- ٢- النسبة المذكورة لا تعطى مثراً مكعباً في جميع الحالات وقد يصل الحجم أحياناً إلى ١,٢ م^٣.
- ٣- نسبة الرمل / الحصى شبه ثابتة وهي ٢:١ مع ملاحظة إهمال نوع الركام ودرجاته والمقاسات الإعتبرى الأكبر له وكذلك إهمال معايير النوعية للرمل.
- ٤- لا يمكن الحصول على بيانات صحيحة لخواص الخرسانة الناتجة وكذلك لا يمكن توقع قيمة دقيقة لمقاومة الانضغاط لهذه الخرسانة.

ثانياً : طريقة المحاولة Trial Method

تعتمد هذه الطريقة على معرفة نسبة W/C في الخلطة الخرسانية ويلزم عمل اختبارات مقارنة بين المواد المختلفة والخلطات المتباينة. وتطلب هذه الطريقة وجود عينات من الأسمنت والقصب والرمل كما يجب تحديد نسبة W/C وكذلك المقاومة المطلوبة.

□ وفيما يلي ملخص لخطوات تصميم خلطة خرسانية بطريقة المحاولة:

تؤخذ كمية من الأسمنت في حدود ٢,٥ كغم.

- تحدد نسبة (م/س) من الخبرة أو من المنحنيات البيانية أو من الجداول.
 - يخلط الأسمنت والماء لتكوين عجينة الأسمنت المكونة من أ ، ب.
 - تحضر كمية من الرمل والحسى ويفضل استخدام الركام المشبع والسطح جاف كما يراعى
ألا يزيد المقاس الاعتبارى الأكبر عن ١/٥ البعد الأصغر للمقطع وأن لا يزيد عن ٤/٣
المسافة بين أشیاش حديد التسلیح (أيهمًا أصغر).
 - تضاف تدريجياً كميات من الرمل واحصى وتخلط الخليطة جيداً ثم يحدد قوام الخرسانة إلى
أن تصل إلى الخلطة التي تعطى القوام المطلوب.
 - توزن بعد ذلك الكميات المتبقية ومنها تحسب الأوزان المستعملة.
 - تحسب الكميات بالوزن والحجم المطلوبه لعمل خلطة الخرسانة المعتمدة لموقع العمل.

ثالثاً: طريقة الحجم المطلق Absolute Volume Method

تفترض هذه الطريقة أن الحجم المطلق للخرسانة هو مجموع الحجوم المطلقة للمواد المكونة للخرسانة Concrete Ingredients أي الحجم المطلق للأسمدة والرمل والزلط والماء كما يلى:

$$\text{Absolute Volume} = \frac{C}{G_c} + \frac{S}{G_s} + \frac{G}{G_g} + \frac{W}{1.0} = 1000 \text{ Liters}$$

حِلْث :

C = وزن الأسمنت بالكيلوغرام اللازم للمتر المكعب من الخرسانة.

$$\text{وزن الرمل} = S \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad "$$

وزن الحصى = G

$$W = \text{وزن الماء}$$

G_g ، G_s ، G_c = الوزن النوعى للأسمنت والرمل والحصى على التوالى

علمًاً بأن حجم واحد متر مكعب من الخرسانة = ١٠٠٠ لتر من الماء.

وفي هذه الطريقة يجب تحديد كلاً من متطلبات مقاومة الخرسانة المتصلة Strength و قابلية التشغيل Workability الخرسانة الطيرية:

- ١ - كمية الأسمنت الازمة للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٢ - نسبة الماء إلى الأسمنت بالوزن (م/س) أو كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة.
- ٣ - نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير في الركام المستخدم.
- ٤ - الوزن النوعي للأسمنت والركام الكبير والركام الصغير.

وتحدد البيانات اعلاه من واقع الخبرة Experience ومن النتائج العلمية Practice الإختبارات المختبرية Laboratory Tests أي أننا نحدد قيمة C ، W/C ، G/S وكذلك نحدد الأوزان النوعية G_c ، G_s ، G_a ثم تطبق المعادلة السابقة الذكر لتعيين وزن كل من الرمل والحسى. وإذا أريد بيان النسب بين مكونات الخرسانة بالوزن للأسمنت وبالحجم للركام يلزم معرفة الوزن الحجمي لكل من الرمل والحسى (أي وزن المتر المكعب) وذلك من واقع الخبرة والتجارب.

□ وتوضح تلك الطريقة في المثال التالي :

المطلوب تصميم خلطة خرسانية بحيث تكون الخرسانة الطيرية لدنة القوام Plastic وبحيث تكون الخرسانة المتصلة ذات مقاومة اتضاغط بعد ٢٨ يوم تساوى ٤٠ كغم/سم^٢. مع مراعاة أن ركام الخليط المستخدم يمر منه نسبة ٤٠ % من المنخل القياسي ١٦/٣ مع العلم بأن :

$$\begin{aligned} \text{الوزن النوعي للأسمنت} &= ٣,١٥ \text{ كغم/سم}^٢ . \\ \text{الوزن النوعي للركام الرمل أو الحصى} &= ٢٦,٦٥ \text{ كغم/سم}^٢ . \\ \text{الوزن الحجمي للركام الرمل أو الحصى} &= ١٧٠٠ \text{ كغم/سم}^٢ . \end{aligned}$$

أ - أكمل ——————

أ - تعيين نسبة الركام الصغير (الرمل) إلى الركام الكبير(الحسى): يعتبر المار من المنخل القياسي (4.75) هو الرمل والمحتجز عليه هو الحصى . إذن يتبيّن أن النسبة المئوية للرمل في الخليط تساوى ٤٠ % وبالتالي الحصى يساوى ٦٠ %.

ملاحظة: هذه النسبة قد تفرض طبقاً للخبرة والسابق العملية - والنسبة الشائعة الاستخدام قد تفرض مباشرة على أساس ٣٣ % للركام أي نسبة الرمل إلى الحصى تساوى ١ : ٢.

ب - تفرض آمية الأسمنت الازمة للمتر المكعب من الخرسانة على أساس مقاومة الخرسانة المتصلة بعد ٢٨ يوم أو على أساس أي متطلبات أخرى خاصة بمتانة الخرسانة أو الظروف التي تعمل فيها.

ومن الخبرة العملية يمكن استخدام هذه العلاقة:

$$\text{كمية الأسمنت الازمة للمتر المكعب} = \text{مقاومة الانضغاط بعد ٢٨ يوم} \text{ كغم/سم}^٢ + ٥٠ \text{ إلى ١٠٠}$$

إذن كمية الأسمنت اللازمة للمتر المكعب = $60 + 240 = 300$ كغم/م³.
ج - تعين كمية الماء اللازمة للمتر المكعب من الخرسانة طبقاً لمحتوى الأسمنت في الخلطة والمقاس الإعتبرى للركام المستخدم وكذلك درجة قابلية التشغيل المطلوبة. وهذه الكمية قد تفرض مباشرة طبقاً للخبرة أو بالإستعانة بالجدول (١).

في هذا المثال نفرض أن (م/س) = ٥،
إذن كمية الماء للمتر المكعب من الخرسانة = ١٥٠ لتر.

جدول (١) العلاقة بين كمية ماء الخلط ومحتوى الأسمنت.

المقاس الإعتبرى الأكبر للركام (م)	لمحتوىأسمنت كغم لكل متر مكعب خرسانة	قيمة W/C
١٠	٢٠٠	٤٠٠
٢٠	٢٠٠	٣٨٥
٤٠	٢٠٠	٣٧

د- يحسب تصميم الخلطة الخرسانية كما يلى :
وزن الحصى = (٦٠ / ٤٠) من وزن الرمل = ١.٥ وزن الرمل

$$\text{Absolute Volume} = \frac{300}{3.15} + \frac{S}{2.65} + \frac{1.5S}{2.65} + \frac{150}{1.0} = 1000 \text{ litres}$$

وزن الرمل ، ، ، ، ، كغم.
وزن الحصى ، ، ، ، ، = ١٢٠٠ كغم.

□ نسب الخلطة الخرسانية بالوزن :

أسمنت	رمل	ماء	حصى	أسمنت
٣٠٠ كغم	٨٠٠ كغم	١٥٠ كغم	١٢٠٠ كغم	٣٠٠ كغم
٢.٦٧	٤	١	٣	٢.٦٧


□ نسب الخلطة الخرسانية بالحجم :

أسمنت	رمل	ماء	حصى	أسمنت
٣٠٠	٨٠٠	١٥٠ لتر	١٢٠٠ م ^٣	٣٠٠
٥٠	١٧٠٠	١٥٠ لتر	١٧٠٠ م ^٣	٦ اكياس

وتجدر الإشارة إلى أن تعين نسبة الركام الصغير (الرمل) إلى الركام الكبير (الحصى) يمكن أن يتم على أسس أخرى هامة منها :

أ- طريقة الكثافة القصوى Optimum Unit Weight Method

وفيها يتم عمل خلطات من الركام الجاف فقط تحتوى على نسبة مختلطة من الرمل إلى الركام الخليط فمثلاً : صفر $\% 0$ ، $\% 20$ ، $\% 100$ مع تعين وحدة الوزن لكل منها ثم نرسم القراءات على منحني ويمكن من هذا المنحني إيجاد نسبة الرمل التي ستكون عندها وحدة الوزن نهاية قصوى أي الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة . ويوضح ذلك من شكل (٣) الذي يبين أن نسبة الرمل $\% 36$ تعطى أقصى وحدة وزن لركام الخليط .



شكل (٣) الكثافة القصوى للركام الخليط

ب- طريقة المساحة السطحية للركام Surface Area Method

الأساس العلمي في هذه الطريقة هو الربط بين كمية عجينة الأسمنت في الخلطة الخرسانية والمساحة السطحية للركام الذي تغلف أسطحه لإتمام عملية الالتصاق بين جسيماته ومعنى ذلك بأنه في الخلطات الخرسانية ذات الركام الصغير المقاس فإنه يحتاج لزيادة كمية الأسمنت بسبب زيادة المساحة السطحية لهذا الركام . وإحدى طرق التعبير المذكورة هي استخدام المساحة السطحية لركام الخليط ومقاومة الانضغاط للخرسانة وذلك بمعرفة مقاومة الانضغاط المطلوبة للخرسانة أو قد تفرض المساحة السطحية للركام الخليط بقيمة تتراوح من 24 إلى 26 سم/ م^2 التي تعطى غالباً أكبر قيمة للمقاومة . وبالتالي نحدد التدرج المطلوب أو نسبة الرمل في الركام الشامل .