

الخلطات الخرسانية عالية المقاومة تتميز بوجود عدد كبير من المواد التي ينبغي إختيار الكميات والنسب المثلى منها للوصول إلى خرسانة ذات خواص مرغوبة خاصة من ناحية القابلية للتشغيل والمقاومة والمعمرية (المتانة). وتصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة يعتمد على نوعية وجودة المواد بدرجة أكبر من إعماده على نسب الخلطة. ولقد سبق أن تناولنا الخصائص المطلوب توافرها في مكونات الخرسانة عالية المقاومة وذلك في باب الخرسانات الخاصة. وفيما يلي شرح موجز لخطوات تصميم الخلطات الخرسانية عالية المقاومة

١- يتم تقرير استخدام مادة غبار السليكا في الحالات الآتية:

- إذا كانت المقاومة المطلوبة للخرسانة أكبر من ٨٠٠ كغم/سم^٢.
- عندما تكون الخرسانة قليلة النفاذية ضرورية ومرغوبة.
- في حالة خرسانة الضخ حتى لا يحدث انفصال حبيبي . عندما
- تكون الخرسانة معرضة لمواد كيميائية خاصة الكلوريدات.

٢- يمكن فرض محتوى غبار السليكا طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة كما هو موضح بالجدول

الآتي:

مقاومة الخرسانة للانضغاط كغم/متر ²	نسبة غبار السليكا المضافة كنسبة من وزن السمنت
٧٠٠ إلى ٨٠٠	٥ إلى ١٠%
٨٠٠ إلى ٩٠٠	١٠ إلى ١٥%
٩٠٠ إلى ١٠٠٠	١٥ إلى ٢٠%
أكبر من ١٠٠٠	٢٠ إلى ٢٥%

ملحوظة :يفضل أخذ الحد الأعلى لنسبة غبار السليكا عندما يكون الحصى هو المستخدم في الخلطة أما في حالة استخدام الدولوميت أو الجرانيت فيفضل أخذ الحد الأدنى لنسبة غبار السليكا.

٣- يتم تحديد نوع الأسمنت المستخدم طبقاً لتقرير التربة الخاص بالموقع

للمنشأ وعادة ما يستخدم أسمنت بورتلاندى عادى أو أسمنت بورتلاندى فائق النعومة أو أسمنت مقاوم للكبريتات. وبصفة عامة فإن كفاءة مادة غبار السليكا تكون أكبر في حالة استخدام الأسمنت البورتلاندى العادى بالمقارنة بباقي أنواع الأسمنت. ولا يُتصح باستخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات إلا في حالة وجود نسبة عالية من أملاح الكبريتات في التربة أو في المياه الجوفية. أما في الأحوال العادية أو الأحوال التي تكون فيها مقاومة الكلوريدات أهم من مقاومة الكبريتات فينصح باستخدام الأسمنت البورتلاندى العادى.

٤- يحدد محتوى الأسمنت في المتر المكعب خرسانة طبقاً لمحتوى غبار السليكا المستخدم كمايلي:

محتوى الأسمنت كغم/م ^٣	نسبة غبار السليكا المضاف كنسبة من وزن الأسمنت
٤٥٠	١٥ إلى ٢٠%
٤٧٥	٥ إلى ١٥%
٥٠٠	عدم وجود غبار السليكا

٥ - يتم إختيار نوع المددات (Superplasticizers) بحيث يكون من النوع المطابق للمواصفات

الأمريكية ASTM C494 Type F. وفي حالة الحرارة الشديدة أو في حالة طول مدة صب وصناعة الخرسانة فيفضل نوع المددات المطابق للمواصفات الأمريكية ASTM C494 Type G

٦- يمكن فرض نسبة المددات (Superplasticizers) طبقاً لمقاومة الضغط المطلوبة وذلك بعد

عمل إختبار تأكيدى على خلطة تجريبية صغيرة للتأكد من توافق المادة مع الأسمنت المستخدم والحصول على المقاومة و القابلية للتشغيل المطلوبتين.

مقاومة الانضغاط للخرسانة كغم/سم ^٢	نسبة المددات كنسبة من وزن الأسمنت + غبار السليكا
٤٠٠ إلى ٥٠٠	١,٠ إلى ١,٥%
٥٠٠ إلى ٦٠٠	١,٥ إلى ٢,٠%
٦٠٠ إلى ٧٠٠	٢,٠ إلى ٢,٥%
أكبر من ٧٠٠	٢,٥ إلى ٣,٥%

٧- يتم استخدام الحصى كركام كبير في الخلطة الخرسانية إذا كانت مقاومه الضغط المطلوبة لاتتجاوز ٧٥٠ أو ٨٠٠ كغم/سم^٢ وفي حالة خرسانة ذات مقاومه أكبر من ذلك فمن

الضرورى إستخدام كسر حجر قوى (دولوميت أو جرانيت).

٨- يفضل أن لا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام الكبير عن ٢٠ مم. والركام مقاس ١٤ مم

أو حتى ١٠ مم يعطى مقاومة أفضل بشرط أن يكون الركام متدرج وسليم وقوى. وتفرض النسبة بين الركام الكبير والرمل وفقاً لأى طريقة كما فى حالة الخرسانة التقليدية (عادية المقاومة).

٩- تفرض نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية (أسمنت + غبار سليكا) من المعادلة التجريبية الآتية

مع مراعاة أن لايقبل وزن الماء عن ٠,٢٢ من وزن المواد الأسمنتية. علماً بأن هذه المعادلة مستنتجة على أساس خرسانة تحتوى على ملدنات وتعطى خلطة لدنة القوام (هبوط = ٨

إلى ١٢ سم). وقد تم إستنتاج هذه المعادلة بتحليل نتائج أكثر من ١٥٠ خلطة خرسانية ذات مقاومة تتراوح من ٥٠٠ إلى ١١٠٠ كغم/سم^٢.

$$w/c = \frac{\log \left\{ \frac{\alpha (1000 - C - SF)}{f_c} \right\}}{3.0 * \log (\beta)}$$

حيث:

w/c النسبة بين وزن الماء ووزن المواد الأسمنتية (الأسمنت + غبار السليكا)

f_c هي مقاومة الخرسانة كغم/سم^٢
 C هي وزن الأسمنت في المتر المكعب من الخرسانة - كغم

SF هي وزن غبار السليكا في المتر المكعب من الخرسانة - كغم
 α عامل يتوقف على نوع الركام الكبير المستخدم ويساوى ١٣، ١٤، ١٥ للحصى والجرانيت والدولوميت على الترتيب.

β عامل يتوقف على نوع الأسمنت ويساوى ١٣، ١٢، ١٠، ٥ للأسمنت البورتلاندى العادى والأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت فائق النعومة على الترتيب.

والجدول الآتى يعطى بعض القيم لنسبة الماء إلى المواد الأسمنتية W/C وذلك لتحقيق مقاومة ضغط بعمر ٢٨ يوم = ١٠٠٠ كغم/سم^٢ باستخدام محتوى أسمنت = ٤٧٥ كغم/م^٣.

غبار السليكا كنسبة مئوية من وزن الأسمنت					المقاومة المطلوبة = 1000 كغم/سم ^٢ محتوى الأسمنت = 475 كغم/م ^٣	
٥%	١٠%	١٥%	٢٠%	٢٥%		
٠,٢٤٤	٠,٢٣٧	٠,٢٣١	٠,٢٢٤	٠,٢١٦	حصى	- أسمنت بورتلاندى عادى
٠,٢٥١	٠,٢٤٥	٠,٢٣٨	٠,٢٣١	٠,٢٢٣	حصى	- أسمنت مقاوم للكبريتات
٠,٢٦٦	٠,٢٥٩	٠,٢٥١	٠,٢٤٤	٠,٢٣٦	حصى	- أسمنت فائق النعومة
٠,٢٦٢	٠,٢٥٦	٠,٢٤٩	٠,٢٤٢	٠,٢٣٥	دولوميت	- أسمنت بورتلاندى عادى
٠,٢٧١	٠,٢٦٤	٠,٢٥٧	٠,٢٥٠	٠,٢٤٢	دولوميت	- أسمنت مقاوم للكبريتات
٠,٢٨٦	٠,٢٧٩	٠,٢٧٢	٠,٢٦٤	٠,٢٥٦	دولوميت	- أسمنت فائق النعومة

١٠- يتم تطبيق معادلة الحجم المطلق بنفس الطريقة المتبعة سابقاً فى حالة الخرسانة عادية المقاومة وذلك لحساب أوزان المكونات المختلفة فى المتر المكعب من الخرسانة مع مراعاة فرض قيم الأوزان النوعية للمواد المختلفة إذا لم تتوافر بيانات عنها كما يلى:

الأسمنت = ٣,١٥ غبار السليكا = ٢,١٥ الملدنات = ١,١٥
الزلط والرمل = ٢,٦٥ الدولوميت = ٢,٧ الجرانيت = ٢,٧

مثال:

المطلوب تصميم خلطة خرسانية عالية المقاومة وتحديد الكميات اللازمة لعمل واحد متر مكعب من الخرسانة إذا علم أن:

- مقاومة الانضغاط المطلوبة = ٨٠٠ كغم/م^٢
- الهبوط باستخدام المخروط القياسي = ١٠ سم
- نوع الأسمنت المستخدم مقاوم للكبريتات
- الركام المستخدم عبارة عن رمل طبيعي و دولوميت مقاس ٤ ملم ، والتدرج الحبيبي لكل من الرمل و الدولوميت كما يلي:

فتحة المنخل - مم	٢٠	١٠	٤,٧٥	٢,٣٦	١,١٨	٠,٦	٠,٣	٠,١٥
دولوميت	١٠٠	٨٥	٦	-	-	-	-	-
رمل	-	١٠٠	٩٤	٨٠	٦٥	٥٠	١٠	صفر

تصميم الخلطة

١- نسبة غبار السليكا المناظر لمقاومة 800 كغم/سم^٢ مع استخدام الدولوميت = ١٠% من وزن الأسمنت.

٢- محتوى الأسمنت المناظر لنسبة ١٠% من غبار السليكا = ٤٧٥ كغم/م^٣.
∴ وزن غبار السليكا = ٤٧,٥ = ١٠% × ٤٧٥ كغم/م^٣.

٣- نسبة الملدنات المطلوبة = ٣% من وزن المواد الأسمنتية وتكون من النوع ASTM-Type G

∴ وزن الملدنات في المتر المكعب = ٠,٠٣ × (٤٧٥ + ٤٧,٥) = ١٥,٦٧٥ كغم

٤- بتطبيق معادلة w/c مع مراعاة أن قيمة $\alpha = ١٥$ وقيمة $\beta = ١٢$ نحصل على نسبة الماء إلى المواد الأسمنتية = ٠,٢٩٤

∴ وزن الماء في المتر المكعب = ٠,٢٩٤ × (٤٧٥ + ٤٧,٥) = ١٥٣,٦ كغم

٥- يتم خلط الركام الكبير مع الركام الصغير بحيث يحقق أن ٣٠% من وزن الركام الخليط يمر خلال المنخل رقم ٤,٧٥. إذن باستخدام النتائج في جدول التدرج نجد أن:

٠,٩٤ وزن الرمل + ٠,٠٦ وزن الدولوميت = ٠,٣٠ (وزن الرمل + وزن الدولوميت)

∴ وزن الرمل = ٠,٣٧٥ وزن الدولوميت.

٦- بتطبيق معادلة الحجم المطلق:

$$\frac{475}{3.15} + \frac{47.5}{2.15} + \frac{0.375 W}{2.65} + \frac{W}{2.7} + \frac{15.675}{1.15} + \frac{153.6}{1.0} = 1000$$

حيث W هي وزن الدولوميت.

بحل المعادلة نحصل على وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كغم

$$\therefore \text{وزن الرمل} = 0,375 \times 1289 = 483 \text{ كغم}$$

٧- ويكون وزن المكونات المختلفة اللازمة لعمل واحد متر مكعب خرسانة هي:

- وزن الأسمنت المقاوم للكبريتات = ٤٧٥ كغم

- وزن غبار السليكا = ٤٧,٥ كغم

- وزن الدولوميت = ١٢٨٩ كغم

- وزن الرمل = ٤٨٣ كغم

- وزن الملدنات ASTM C494 Type G = ١٥,٦٧٥ كغم

- وزن الماء = ١٥٣,٦ كغم

٦ - بعض الخلطات الخرسانية ذات المتطلبات الخاصة Concrete Mixes With Special Requirements

قد يكون مطلوباً في بعض الأحيان تصميم خلطة خرسانية لها خواص معينة أو تحقق شروطاً معينة تكون ضرورية من الناحية التصميمية أو التنفيذية فمثلاً قد يطلب أن تكون الخلطة ذات مقاومة عالية أو أن يكون لها قوام إنسيابي أو أن تحتفظ الخلطة بقوامها اللدن لمدة طويلة (قد تصل إلى ساعتين). والأمثلة الآتية هي نتائج مختبرية لبعض الخلطات التي تم تنفيذها في مختبرات كلية الهندسة.

الخلطة رقم ١

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٤٠٠ كغم/سم^٢.
- يشترط عدم استخدام أية إضافات.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كغم/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٤٣ (٢١٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (وحصى مقاس ١٦ مم).

النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٣٢٢ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٤٠٥ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٤٢٧ كغم/سم^٢.

الخلطة رقم ٢

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٤٠٠ كغم/سم^٢ .
- يمكن إستخدام إضافات.
- الهبوط فى حدود ١٠ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كغم/م^٣ .
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٦ (١٧ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (وحصى مقاس ١٦ مم) .
- إستخدام ٣% ملدنات ASTM type G .

النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٤ سم
- الهبوط بعد ساعة = ١٠ سم.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٣٧٥ كغم/سم^٢ .
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٤٤٥ كغم/سم^٢ .
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٤٩٠ كغم/سم^٢ .

الخلطة رقم ٣

المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٦٠٠ كج/سم^٢ .
- الهبوط فى حدود ٨ سم ويستمر بدون فقد لمدة ساعة على الأقل.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كج/م^٣ .
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٣٠ (١٥٠ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الدولوميت = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش ودولوميت مقاس ١٦ مم).
- إستخدام ٤% ملدنات ASTM type G .

النتائج:

- الهبوط الأولى = ١٢ سم
- الهبوط بعد ساعة = ٩ سم.
- مقاومة الضغط بعد ٧ أيام = ٥٥٠ كج/سم^٢ .
- مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم = ٧٠٠ كج/سم^٢ .

- مقاومة الضغط بعد ٥٦ يوم = ٧٤٧ كج/سم^٢.

الخلطة رقم ٤

المطلوب:

- مقاومة الضغط = ٥٠٠ كج/سم^٢.
- الهبوط في حدود ٨ سم.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٤٥٠ كج/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت (١٤٤) = ٠,٣٢ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (رمل حرش وحصى مقاس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط = ٨ سم.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٤٦٠ كجم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٥٥٠ كجم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٥٧٥ كجم/سم^٢.

الخلطة رقم ٥

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٨٠٠ كجم/سم^٢.
- الهبوط في حدود ٥ سم.

الخلطة المقترحة:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٥٠٠ كجم/م^٣.
- غبار السليكا ١٥% من وزن الأسمنت (٧٥ كجم في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٢٥ (١٢٥ لتر ماء في المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقاس ١٠ مم = ٢٥% من الركام الشامل.
- دولوميت مقاس ١٦ مم = ٥٠% من الركام الشامل.
- استخدام ٣,٥% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط = ٥ سم.

- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ٧١٠ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٨٥٠ كغم/سم^٢.

الخلطة رقم ٦

المطلوب:

- مقاومة الانضغاط = ٢٠٠ كغم/سم^٢.
- الهبوط في حدود ١٠ سم.

الخلطة المقترحة الأولى بدون إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٧٠ كغم/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٧٠ (١٨٩ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (حصى مقاس ١٦ سم).

النتائج:

- الهبوط = ١٠ سم
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ١٢٥ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٢٢٠ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٢٣٠ كغم/سم^٢.

الخلطة المقترحة الثانية باستخدام إضافات:

- أسمنت بورتلاندى عادى ٢٠٠ كغم/م^٣.
- نسبة الماء إلى الأسمنت = ٠,٥٩ (١١٨ لتر ماء فى المتر المكعب خرسانة).
- نسبة الرمل إلى الحصى = ٠,٣٥ : ٠,٦٥ (حصى مقاس ١٦ سم).
- استخدام ٣% ملدنات ASTM type G.

النتائج:

- الهبوط = ١٠,٥ سم
- مقاومة الانضغاط بعمر ٧ أيام = ١٥٥ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٢٨ يوم = ٢٠٥ كغم/سم^٢.
- مقاومة الانضغاط بعمر ٦٠ يوم = ٢٢٠ كغم/سم^٢.
