

المحاضرة الخامسة عشر

المضافات الخرسانية

المضافات الخرسانية Concrete Admixtures

-: Admixtures

وهي مواد (غير المواد الأولية للخرسانة) تضاف إلى الخرسانة أو مونة الاسمنت أثناء عملية الخلط لتحسين خاصية أو أكثر من خواص الخرسانة الطيرية أو المتصلبة وتضاف هذه المواد عندما تكون الخرسانة في حالتها الطيرية.

-: Additives

وهي مواد تضاف إلى الاسمنت أثناء عملية التصنيع إما كعوامل مساعدة للصهر أو عند استخدام الاسمنت لصنع خرسانة معينة وقد تؤدي نفس الغرض من استخدام المضافات الخرسانية.

الشروط العامة التي يجب مراعاتها عن استخدام المضافات:

1. يجب أن لا تؤثر بشكل ضار على الخرسانة أو على حديد التسلیح.
2. يجب أن يكون هناك موازنة وتناسب بين الفائدة المستحصلة من استخدام المضافات والزيادة في التكلفة.
3. يجب اجراء الخلطات تجريبية للتتأكد من مدى ملائمة المضافات ونسبها المثلث.
4. يجب مراعاة التوافق عند استخدام اكثر من مضاف للخلطة الواحدة.
5. يجب ان توفر معلومات كافية عند استخدام المضافات مع انواع مختلفة من الاسمنت اذ ان عمل المضافات سيختلف في هذه الحالة عن حالة استخدامها مع الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي.
6. يجب التتأكد من صلاحية المضافات المستخدمة ومطابقتها للمواصفات الفيزيائية.
7. يجب ان تخزن بطريقة جيدة بعيدا عن الحرارة والرطوبة تجنبا لتلفها.
8. يجب ان توفر المعلومات الكافية عن المضاف من المصنع.

أنواع المضافات Types of Admixtures

هناك انواع كثيرة ومتعددة من المضافات الخرسانية ظهرت مع تطور صناعة الخرسانة. من النادر في الوقت الحاضر استخدام الخرسانة بحالتها الاعتيادية وبدون استخدام المضافات اذ ان لكل نوع من المضافات وظيفة يؤمن بها في تحسين خواص الخرسانة وحسب مكان استخدام الخرسانة والغرض الذي انتجت له. بشكل عام يمكن تصنيف هذه المضافات الى المجاميع التالية:

المعجلات

- أحد أنواع المضافات التي تزيد نسبة التفاعل بين الاسمنت والماء وتعجل أيضا التجمد ومعدل اكتساب المقاومة .
- هناك مزائج معجلة والتي تساعده على حصول التجمد السريع مثل كarbonات الصوديوم والتي تستخدم في الخرسانة المقدوفة .
- من أكثر المعجلات شيوعا هو كلوريد الكالسيوم CaCl_2 الذي يعمل بشكل رئيس في نمو المقاومة المبكرة خصوصا في درجات الحرارة المنخفضة نظرا لرخص سعره و كفائته العالية .
- هناك أنواع أخرى هي فورمات الكالسيوم $\text{Ca}(\text{HCOO})_2$ والترابيثانولومين $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3$ ولكنها أقل استخداما.

Mechanism of action

تتألخص ميكانيكية عمل المعجلات بالنقاط التالية:

- تسرع من اماهة C_3S و C_2S .
- ايون الكلوريد Cl^- الصغير الحجم ذو الاختراق العالي سوف يسمح لعمليات انتشار حبيبات الاسمنت داخل الخلطة بان تتقدم بسرعة وبذلك يتم تحسين عملية التفاعل بين الاسمنت والماء
- وجود ايون Cl^- سوف يزيد من تكون الاترنكait وبنالي سوف يزيد من عملية التجمد.

التأثيرات السلبية للمعجلات

على الرغم من الفوائد المستحصلة من استخدام المعجلات حيث يفضل استخدامها في الاجواء الباردة وحين الحاجة للحصول على مقاومة مبكرة عالية ورفع القوالب بسرعة الا ان لها مساوئ ومنها :

- تقليل مقاومة الخرسانة لهجوم املاح الكبريتات وخصوصا في الخلطات الفقيرة بالاسمنت.
- زيادة خطورة تفاعل الركام الفعال مع قلويات الاسمنت .
- زيادة الانكمash والزحف .
- نقصان في مقاومة الخرسانة الحاوية على الهواء المقصود.
- وجودها بنسب كبيرة قد تسبب صدا وتآكل حديد التسلیح ولذلك تحدد نسبتها ب 1-2%.

المبطنات Retarders

- نوع من المضافات تؤخر تجمد الخرسانة وبالتالي تؤخر عملية اكتساب المقاومة.
- هذا النوع من المضافات يستخدم في الأجواء الحارة حيث تؤخر عملية التجمد كما تفيد في منع تكون المفاصل الباردة أثناء النقلات المتلاحقة للصب.
- كذلك يفضل استخدامها في الخرسانة الكتالية لغرض التقليل من درجة حرارة الاماهة ومنع حدوث التشققات اللدننة.
- من المواد المستخدمة لإبطاء التجمد المواد المشتقة من الكاربوهيدرات Carbohydrates مثل السكر.
- إن إضافة 0.05% من السكر من وزن الاسمنت يؤخر التجمد أربع ساعات وإضافته بنسبة عالية من وزن الاسمنت قد يمنع تجمد الاسمنت.
- تضاف للخلطة الخرسانية كنسبة مئوية من وزن الاسمنت.

ميكانيكية العمل Mechanism

ميكانيكية عمل المبطنات هو أن هذه المواد تسبب إعاقة لعملية الاماهة وتشابك نواتجها ولكن هذا التأثير سيزول في النهاية.

التأثيرات السلبية للمبطنات Disadvantages

- تقليل المقاومة المبكرة ولكن المقاومة النهائية لا تتأثر تقريبا.
 - زيادة الانكمash اللدن بسبب طول فترة المراحل اللدننة إلا أن انكمash الجفاف لا يتاثر.
- بما ان تأثيراتها السلبية اقل من المعجلات فانه لا يوجد تحديد لنسبة المضافة وتحدد نسبة الاضافة من خلال خلطات تجريبية تهدف الى حساب زمن التأخير للنسبة المضافة. ويضاف هذا النوع كنسبة مئوية من وزن الاسمنت المستخدم في الخلطة.

مقللات الماء (المลดنات) Water Reducing (plasticizer)

تستخدم هذه المضافات لتحقيق احد الأغراض التالية :-

- للحصول على مقاومة عالية ونفاذية قليلة بتقليل نسبة الماء إلى الاسمنت C/W وبنفس قابلية التشغيل للخلطات الداخلية من المضاف.
- زيادة قابلية التشغيل لتسهيل عملية الصب في الأماكن التي يصعب الوصول إليها .

- تحقيق نفس قابلية التشغيل بتقليل محتوى الاسمنت وهذا يستخدم لتقليل حرارة الاماهة في الخرسانة الكتالية او الضخمة كالسود.

آلية العمل Mechanism of action

الم DINات عبارة عن نوع من البوليمرات بسلسلة طويلة تحمل ايونات سالبة الشحنة تمتر على سطوح حبيبات الاسمنت فتعمل على تنافر حبيبات الاسمنت وهذا يؤدي إلى تفكك تجمعات الاسمنت وبالتالي زيادة عملية الاماهة وتشابك نواتجها وبالتالي إلى زيادة المقاومة والماء المتحرر من هذه التجمعات يساهم في زيادة قابلية تشغيل الخرسانة.

- إن النقصان في المحتوى المائي نتيجة لاستخدام هذا النوع من المضافات يتراوح بحدود (5-15%) وهذه النسبة قد تصل إلى 35% عند استخدام DINات المتفوقة.
- إن النقصان الحقيقي في ماء الخلط يعتمد على محتوى الاسمنت ، نوع الركام ، توفر المواد البوزولانية وعوامل الهواء المقصود لذلك يجب إجراء خلطات تجريبية لتحقيق النسب المثلثى لهذه الخلطات.
- تضاف هي وDINات المتفوقة كنسبة مئوية من الاسمنت وقد وجدت نسبة 3-1% هي الأفضل ولكن مع ذلك يفضل إجراء الخلطات التجريبية لتحديد النسب المثلثى.

(High-range water reducing) Superplasticizers

- هذا النوع أكثر حداثة وفعالية من النوع أعلاه حيث يكون التقليل في المحتوى المائي أكثر بكثير وقد يصل إلى 35% ويعرف هذا النوع حسب المواصفات الأمريكية ASTM C494 بالنوع F.
- تستخدم للأغراض التالية:- إنتاج خرسانة عالية الانسيابية. إنتاج خرسانة ذات مقاومة عالية جدا.

باستعمال قابلية تشغيل طبيعية ولكن بنسب ماء إلى اسمنت c/w قليلة جدا تصل إلى 0.25.

- من DINات المستعملة L10 Melment
- الا ان DINات من اصل Hydroxycarboxylic Condensate هي الأكثر حداثة وفعالية.
- لقابلية تشغيل معينة ولنسبة ماء إلى اسمنت محددة يمكن زيادة الهطول من 75 إلى 200 mm.
- عندما يكون الهدف الحصول على مقاومة عالية يجب تخفيض المحتوى المائي بمقدار (25-35)% باستخدام DINات المتفوقة.
- باستخدام c/w واطئة وباستخدام هذه DINات أمكن الحصول على مقاومة عالية جدا بلغت 100 MPa.

- إن قابلية التشغيل المحسنة بواسطة هذه الملنات هي ذات أمد قصير ولذلك فان هناك فقدانا في الهطول

بمعدل عالي وبعد فترة Min. (30-20) تعود قابلية التشغيل بعدها إلى حالتها الطبيعية أو أقل لذلك

يجب:

1- إما إضافة الملنن قبل الصب مباشرة (أو يضاف جزء عند الخلط والجزء الآخر قبل الصب مباشرة)

2- إضافة مبطئ مع هذا النوع من الملنات.

السلبية الأخرى في هذه الملنات كلفتها العالية نسبياً إضافة إلى التأثير الجانبي لها كمعجلات.

الممزوجات والمواد المضافة الأخرى Others

1- المواد المضافة المعدنية Mineral Admixtures وتضاف هذه المواد كاستبدال جزئي من الاسمنت مثل الرماد المتطاير Fly ash ورماد قشور الرز RHA وابخرة السليكا Silica fume تعمل هذه المواد على تحسين كثافة الاسمنت كمواد ملائمة بالإضافة إلى تأشيرها كمادة بوزلانية تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم بوجود الماء مكونة نواتج امامه جديدة. من المضافات المعدنية الأخرى مسحوق الألمنيوم أو الخارصين حيث ان اضافته تحرر غاز H_2 بوجود القلوبيات أو $Ca(OH)_2$ وهذا مفيد في صناعة الخرسانة الغازية Gas Concrete أو المهوأة والتي تستخدم في العزل الحراري.

2- الممزوجات الرابطة Bonding Additives مثل مستحلبات البوليمر (Polymer-Emulsion Latex) التي تحسن تلاصق الكونكريت الجديد بالقديم وهناك مضافات رابطة مثل المضافات البوليمرية (SBR) والتي تعمل أيضاً كمقلل للماء في بعض الاحيان.

3- مضافات تلوين الخرسانة وهي مضافات خاملة كيميائياً الهدف منها هو الحصول على لون معين للخرسانة مثل اوكسيد الكروم لللون الأخضر او اكسيد الحديد الأحمر لللون الأحمر ولا تزيد نسبة الاضافة لهذه الانواع عن 10% من وزن الخرسانة.

4- اضافات الهواء المقصود (agents) air entraining admixtures والغرض منها ادخال الهواء عن قصد إلى الخرسانة لزيادة مقاومة الخرسانة للانجماد والذوبان بصورة رئيسية وتحسن هذه المضافات من الخواص الطيرية للخرسانة ايضاً كزيادة قابلية التشغيل وتقليل النضح والانعزال. يجب التمييز هنا بين الهواء المحصور اصلاً في الخرسانة entrapped air عن الهواء المدخل عن قصد entrained air.

- حاول التمييز بين الانواع المختلفة من المضافات وبشكل تفصيلي من ناحية الاستخدام ، الانواع ، ميكانيكية العمل الخ

- هل بالامكان تطوير نوعية الخرسانة وزيادة عمرها الخدمي بدون مضافات ؟ ماهي مقتراحاتك بهذا الخصوص؟