

المحاضرة السابعة عشر

امثلة لتصميم الخلطات الخرسانية

مثال رقم (1) : صمم خلطة خرسانية حسب المواصفة الامريكية ACI 211-1-91 لصب اساس خرساني تحت مستوى الارض في موقع لايتعرض الى ظروف قاشية او هجوم املاح الكبريتات على ان يفي التصميم بالمتطلبات التالية:

1- معدل مقاومة الانضغاط المطلوبة بعمر 28 يوم هو **25 MPa**

2- مقدار الهطول المطلوب **8-10 cm**

3- خواص الركام المستخدم موضحة في الجدول التالي:

الخاصية	الركام الخشن	الركام الناعم
الوزن النوعي	2.68	2.64
المقاس الاقصى	19 mm	---
الكثافة المرصوة	1700 kg/m ³	---
الامتصاص	0.5%	0.7%
محتوى الرطوبة الكلي	2%	6%
معامل النعومة	---	2.8

الحل:

1- ايجاد كمية الماء اللازمة من جدول A1.533 للمواصفة ولخرسانة اعتيادية ولا تتعرض لهجوم املاح الكبريتات (اي انها غير حاوية على الهواء المقصود)

من خلال معرفة الهطول اللازم والمقاس الاقصى للركام فان كمية الماء اللازمة = 175 kg/m³

2- تحديد نسبة الماء الى الاسمنت المطلوبة w/c من خلال معرفة المقاومة المطلوبة بعمر 28 يوم ومن جدول A1.5.3a لذا فان نسبة الماء الى الاسمنت = 0.61 (خرسانة اعتيادية)

3- تحديد كمية الاسمنت المطلوبة من خلال نقطة 1 و2 اي معرفة كمية الماء ونسبة الماء الى الاسمنت.:

$$W = 175 \text{ kg/m}^3$$

$$w/c = 0.61$$

$$175/c = 0.61$$

$$C = 175 \div 0.61 = 286,9 \text{ kg/m}^3 = 285 \text{ kg/m}^3 \text{ (بالتقريب الى اقرب 5 كغم)}$$

4- تحديد كمية الركام الخشن والناعم

- بداية تحدد الكثافة المتوقعة للخرسانة للخرسانة (D) من جدول A1.5.3.7.1 ولخرسانة اعتيادية =

$$2345 \text{ kg/m}^3$$

$$D = W + C + FA + CA$$

D: Fresh density C: Cement W: water FA: Fine aggregate CA: Coarse aggregate

$$2345 = 175 + 285 + FA + CA$$

$$FA + CA = 1885 \text{ kg/m}^3$$

- تحدد كمية الركام الخشن من خلال معرفة كثافته وحجمه

$$\text{كثافة الركام المستخدم} = 1600 \text{ kg/m}^3$$

من جدول A1.5.3.6 فان حجم الركام الخشن = 0.62 (المقاس الاقصى 19 mm ومعامل النعومة 2.8)

$$CA = 1700 \text{ kg/m}^3 \times 0.62 = 1054 = 1055 \text{ kg/m}^3 \text{ (اقرب الى 5 كغم)}$$

$$FA = 1885 - 1055 = 830 \text{ kg/m}^3$$

$$C : FA : CA$$

$$285 : 830 : 1055 \text{ (بالقسمة على 285)}$$

$$\text{Mix proportion: } 1 : 2.91 : 3.7$$

5- تصحيح نسبة الماء الى الاسمنت

- كمية الماء الاضافي الموجود في الركام الخشن

$$W \text{ in CA} = (2\% - 0.5\%) \times 1055 = 15.81 \text{ kg/m}^3$$

- كمية الماء الاضافي الموجود في الركام الخشن

$$W \text{ in FA} = (6\% - 0.7\%) \times 830 = 44 \text{ kg/m}^3$$

$$W \text{ after correction} = 175 - 15.81 - 44 = 115.2 \text{ kg/m}^3$$

$$w/c \text{ after correction} = 115 / 285 = 0.4$$

Mix proportion: 1:2.9:3.7

$$w/c = 0.4$$

$$C = 285$$

6- الخلطات التجريبية تأخذ هذه النسب لاجراء الخلطات التجريبية والتحقق من صحة التصميم لاعطاء هطول مقداره 5-8 cm ومقاومة مقدارها 25 MPa . اذا لم تحقق المطلوي نلجا الى اجراء بعض التعديلات للحصول على ما هو مطلوب. وذلك لان الهدف من التصميم هو الاقتراب من ما هو مطلوب وليس بالضرورة تحقيقه من دون اجراء تعديلات بسيطة بعد التصميم.
(يستفاد الطالب من اجراء لفحصي الهطول ومقاومة الانضغاط في المختبر لاجراءات التحقق من صحة التصميم)

ملاحظة: يمكن استخدام الطريقة الحجمية في الحل بعد النقطة 4 من خلال استخدام المعادلة التالية ولكن يجب ان ياخذ حجم الهواء بنظر الاعتبار هنا في الطريقة الحجمية على عكس الطريقة الوزنية فوزن الهواء يكون مهملا:
 $1 \text{ م}^3 \text{ من الخرسانة} = \text{حجم الاسمنت} + \text{حجم الماء} + \text{حجم الركام الخشن} + \text{حجم الركام الناعم} + \text{حجم الهواء}$
ومن خلال القسمة على الوزن النوزعي للتحويل الى وحدة الحجم :

$$1 = 285/1000 \times 3.15 + 175/1000 + 1055/2.68 \times 1000 + FA/2.64 \times 1000 + 0.035$$

$$1 = 0.09 + 0.175 + 0.39 + FA/2640 + 0.035$$

$$FA/2640 = 818 \text{ kg/m}^3$$

- حجم الهواء تم تحديده من جدول A1.533 (تعرض بسيط +)

مثال رقم (2): صمم خلطة خرسانية حسب المواصفة الامريكية ACI 211-1-91 لصب رباط اساس نفذ في تربة معرضة للانجماد الشديد ومحتوى عالي من الاملاح الكبريتية في التربة بحيث يفي التصميم بالمتطلبات التالية:

1- المقاومة المطلوبة بعمر 28 يوم **25 MPa**

2- الهطول المطلوب **100 mm**

3- خواص الركام المستخدم موضحة في الجدول التالي:

الخاصية	الركام الخشن	الركام الناعم
الوزن النوعي	2.7	2.6
المقاس الاقصى	19 mm	---
الكثافة المرصوفة	1670 kg/m ³	---
الامتصاص	0.75 %	1%
محتوى الرطوبة الكلي	2 %	4 %
معامل النعومة	---	2.6

الحل:

1- ايجاد كمية الماء اللازمة من جدول A1.533 للمواصفة ولخرسانة تتعرض لهجوم املاح الكبريتات والانجماد (اي انها حاوية على الهواء المقصود)

من خلال معرفة الهطول اللازم والمقاس الاقصى للركام فان كمية الماء اللازمة = 184 kg/m^3

2- تحديد نسبة الماء الى الاسمنت المطلوبة w/c من خلال معرفة المقاومة المطلوبة بعمر 28 يوم ومن جدول

A1.5.3a لذا فان نسبة الماء الى الاسمنت = 0.52 (خرسانة حاوية على الهواء المقصود لغرض التقليل من

تأثير الانجماد واملاح الكبريتات)

3- تحديد كمية الاسمنت المطلوبة من خلال نقطة 1 و 2 اي معرفة كمية الماء ونسبة الماء الى الاسمنت.:

(بالتقريب الى اقرب 5 كغم) $W = 184 = 185 \text{ kg/m}^3$

$w/c = 0.52$

$185/c = 0.52$

(بالتقريب الى اقرب 5 كغم) $C = 185 \div 0.51 = 355.7 \text{ kg/m}^3 = 355 \text{ kg/m}^3$

- ماهو الفرق عن المثال السابق في محتوى الاسمنت ولماذا؟ -

4- تحديد كمية الركام الخشن والناعم

- بداية تحدد الكثافة المتوقعة للخرسانة للخرسانة (D) من جدول A1.5.3.7.1 ولخرسانة حاوية على الهواء

المقصود =

2275 kg/m^3

$D = W + C + FA + CA$

D: Fresh density C: Cement W: water FA: Fine aggregate CA: Coarse aggregate

$2275 = 185 + 355 + FA + CA$

$FA + CA = 1735 \text{ kg/m}^3$

- تحدد كمية الركام الخشن من خلال معرفة كثافته وحجمه

كثافة الركام المستخدم = 1600 kg/m^3

من جدول A1.5.3.6 فان حجم الركام الخشن = 0.64 (المقاس الاقصى 19 mm ومعامل النعومة 2.6)

(اقرب الى 5 كغم) $CA = 1670 \text{ kg/m}^3 \times 0.64 = 1054 = 1069 = 1070 \text{ kg/m}^3$

$FA = 1735 - 1070 = 665 \text{ kg/m}^3$

C : FA : CA

(بالقسمة على 285) 355 : 665 : 1070

Mix proportion: 1: 1.87 : 3..01

5- تصحيح نسبة الماء الى الاسمنت

- كمية الماء الاضافي الموجود في الركام الخشن

$$W \text{ in CA} = (2\% - 0.75\%) \times 1055 = 13.9 \text{ kg/m}^3$$

- كمية الماء الاضافي الموجود في الركام الخشن

$$W \text{ in FA} = (4\% - 1\%) \times 665 = 19.65 \text{ kg/m}^3$$

$$W \text{ after correction} = 185 - 13.9 - 19.7 = 151.4 \text{ kg/m}^3$$

$$w/c \text{ after correction} = 151/ 355 = 0.425$$

Mix proportion: 1:1.9:3

$$w/c = 0.43$$

$$C = 355$$

6- الخلطات التجريبية تأخذ هذه النسب لاجراء الخلطات التجريبية والتحقق من صحة التصميم لاعطاء هطول

مقداره 10 cm ومقاومة مقدارها 25 MPa . اذا لم تحقق المطلوبي نلجا الى اجراء بعض التعديلات

للحصول على ما هو مطلوب. وذلك لان الهدف من التصميم هو الاقتراب من ما هو مطلوب وليس بالضرورة

تحقيقه من دون اجراء تعديلات بسيطة بعد التصميم.

(يستفاد الطالب من اجراءه لفحصي الهطول ومقاومة الانضغاط في المختبر لاجراءات التحقق من صحة التصميم)

ملاحظة: يمكن استخدام الطريقة الحجمية في الحل بعد النقطة 4 من خلال استخدام المعادلة التالية :

$$1 \text{ م}^3 \text{ من الخرسانة} = \text{حجم الاسمنت} + \text{حجم الماء} + \text{حجم الركام الخشن} + \text{حجم الركام الناعم} + \text{حجم الهواء}$$

ومن خلال القسمة على الوزن النوزعي للتحويل الى وحدة الحجم :

$$1 = 355/1000 \times 3.15 + 185/1000 + 1070/ 2.7 \times 1000 + FA/2.6 \times 1000 + 0.06$$

$$1 = 0.113 + 0.185 + 0.396 + FA/2600 + 0.06$$

$$FA/2600 = 840 \text{ kg/m}^3$$

- حجم الهواء تم تحديده من جدول A1.533 (تعرض عالي +++)

ملاحظات :

- 1- الهدف الرئيس من تصميم الخلطات الخرسانية هو الوصول الى المطلوب باسرع طريقة وليس بالضرورة ان يحقق التصميم المطلوب من اول محاولة لذلك نلجا الى اجراء الخلطات التجريبية دائما للوصول الى المطلوب بعد الانتهاء من التصميم. اي اجراء عملية التحليل ان صح التعبير واختبار الخلطة المصممة وهنا يستفاد الطالب من اجراءه لفحوصات الخرسانة في المختبر لاجراء هذا التحقق.
- 2- دائما ما نختار الخرسانة الحاوية على الهواء المقصود عند تعرض الخرسانة الى هجوم املاح الكبريتات او الانجماد والذوبان ويوضح للطالب هنا ما هو الهواء المقصود في الخرسانة وفرقه عن الخرسانة المهبوءة.
- 3- في حالة ان المعطى لا يتوافق مع جداول المواصفة لاختيار المطلوب يلجأ الطالب الى عملية التقريب الرياضي (interpolation) فمثلا اذا كانت المقاومة المطلوبة بين قيمتين في الجدول مثلا 28 MPa فان هذا يتطلب لختيار نسبة ماء الى اسمنت بين قيمتين. هنا يوضح للطالب ما المقصود بالتقريب الرياضي وانواعه (linear and non linear). ولأجل السهولة يوضح للطالب النوع الخطي وكيف يستخدمه في ايجاد القيم المطلوبة.
- 4- في حالة وجود اي تحديد من قبل طالب التصميم يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ويقدم على القيم المستخرجة خلال التصميم فمثلا اذا استخرجنا قيمة نسبة ماء الى اسمنت او محتوى اسمنت وتعارضت مع الحدود الدنيا او العليا المعطاة او المراد لها ان تكون وفق نوعية العضو الانشائي فيجب اهمال القيم المستخرجة والتقيد بهذه الحدود.