

المحاضرة الثالثة والعشرون

متانة الخرسانة

متانة الخرسانة Durability of Concrete


- تعرف المتانة بقدرة الخرسانة على مقاومتها للظروف التي صممت من أجلها أو عن قابليتها لإتمام او تأدية وظيفتها المطلوبة خلال عمر المنشأ دون أن يصيبها تلف أو فقدان في المقاومة. بكلمات أخرى، هي قدرة الخرسانة على الاحتفاظ بخصائصها ومنها المقاومة خلال فترة زمنية معينة تدعى بالعمر التصميمي أو الخدمي (Service or span life). رغم التعرض للظروف المحيطة.
- تتميز الخرسانة بديمومة عالية إلا ان هناك اسباب عديدة تؤدي الى فقدان الديمومة مع مرور الوقت وتتلخص هذه الاسباب وبالتالي: اسباب خارجية و بيئية و اسباب داخلية
- الأسباب الخارجية والبيئية هي :
 - اسباب فيزيائية: مصدر التدهور الفيزيائي قد يتضمن التغيير في درجات الحرارة وما يرافقها من تمدد او انكمash، حركة الرطوبة وما يرافقها من انكمash او تمدد وكذلك تاثير الانجماد والذوبان (Freeze- thaw) وما يرافقه من تمدد.
 - اسباب كيميائية: مصدر التدهور الكيميائي يتضمن مهاجمة الخرسانة من قبل املاح الكبريتات او الكلوريدات (Chloride ans sulfate attacks) وتفاعل الكربنة (Carbonation reaction).
 - اسباب ميكانيكية: مصدر التدهور الميكانيكي يتضمن تعرض الخرسانة الى احمال صدمية عالية ، هبوط تقاضلي للاس ، التعرض الى الاهزات الارضية وما يرافقها من احمال (seismic loads)، الكلل نتيجة احمال دورية متكررة او تأثير البري (abrasion) الذي يحدث لخرسانة الطرق .
- إن مدى التلف الذي يصيب الخرسانة بتأثير العوامل السابقة يعتمد على جودة الخرسانة بالرغم من ان التلف يصيب أية خرسانة عند تعرضها لظروف قاسية .

الأسباب الداخلية هي :

- وجود املاح الكبريتات في بعض أنواع الركام .
- التفاعل القلوي للركام (unsoundness of cement) أو عدم ثبات حجم الاسمنت (Alkali- silica reaction).
- صدأ و تأكل حديد التسلح (Corrosion of steel).
- نفاذية الخرسانة وهي الخاصية التي تسمح بمرور الماء ، الغاز او اي سائل اخر خلال مدة زمنية معينة. علاقة الديمومة بالنفاذية هي علاقة عكسية فكلما كانت الخرسانة ذات نفاذية عالية كلما ادى ذلك الى فقدان ديمومتها بصورة اسرع.

نفاذية الخرسانة Permeability of Concrete

- هي الخاصية التي تسمح ب النفاذ أي سائل أو غاز خلال أية مادة خلال وحدة زمنية معينة . وتكون هذه الخاصية ذات أهمية كبيرة في المنشآت الهيدروليكيه التي تكون بتماس مباشر مع الماء كالخزانات والسدود وأنابيب المياه .
- أن دخول الرطوبة والهواء نتيجة ل النفاذية العالية إلى داخل الخرسانة المسلحة يسبب صدأ حديد التسليح وذلك يؤدي إلى زيادة حجمه نتائج لتكون طبقة من الصدأ (الذي يرافقه زيادة حجمية مقدارها 7 اضعاف) مما يؤدي إلى تشقق وتشظي غطاء الخرسانة Concrete cover . او قد ينجم الماء الداخل مسبباً اجهادات شد داخلية تؤدي إلى تشقق وتلف الخرسانه، اي انه يمكن القول ان نفاذية الخرسانة دالة لديمومتها.
- إن نفاذية الخرسانة ليست دالة بسيطة لمساميتها Porosity ولكن تعتمد على مقاس وتوزيع واستمرار المسامات ،لذا بالرغم من أن مسامية جل الاسمنت هي 28% فان نفاذيته قليلة وتقدر بحوالي $7 \times 10^{-16} \text{ m/s}$ فقط وذلك بسبب عدم اتصال مسامات الجل بعضها من البعض.
- يمكن تميز ثلاثة انواع من المواد وفقاً لـ النفاذية والمسامية وهي :
- مادة غير مسامية وغير منفذة ، مادة مسامية غير منفذة ، ومادة مسامية منفذة (الخرسانة)



أنواع المواد وفقاً لـ النفاذية والمسامية

- إن نفاذية الركام ليست دالة لنفاذية الخرسانة ككل فعلى الرغم من أن كل من الركام وعجينة الاسمنت تحوي على مسامات الا انه يمكن تحديد نفاذية الركام باستخدام عجينة اسمنت قليلة النفاذية . وعلى الرغم من ذلك فان المنطقة البينية بينهما ITZ قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد النفاذية بسبب مساميتها العالية مقارنة بمسامية عجينة الاسمنت .

العوامل المؤثرة على نفاذية الخرسانة Factors affecting permeability of Concrete

- كمية الماء او C/W : علاقة نسبة الماء الى الاسمنت بال النفاذية هي علاقة طردية فكلما زادت هذه النسبة زادت النفاذية لأن الماء الفائض هي مصدر تكوين المسامات في عجينة الاسمنت.
- خواص الاسمنت : بشكل عام فان زيادة محتوى الاسمنت تقلل من النفاذية ولنفس نسبة الماء الى الاسمنت فان نوعية الاسمنت تلعب دورا في تحديد النفاذية اذ ان الاسمنت الانعم يسبب تقليل في نفاذية عجينة الاسمنت وبالتالي تقليل نفاذية الخرسانة.
- الركام : تؤثر نفاذية الركام على نفاذية الخرسانة فإذا كان الركام ذو نفاذية قليلة جدا فهذا سيؤدي الى تقليل المساحة المؤثرة للجريان.
- المضافات : تساهم المضافات الخرسانية عموما في تقليل نفاذية الخرسانة وخاصة المضافات المعدنية الفعالة وكذلك الملدنات والمضافات الصادة للماء.
- العمر والمعالجة: اذا عولجت الخرسانة بشكل جيد فان نفاذيتها ستقل بازدياد العمر نتيجة لاستمرار عملية الاماهة وغلق المسامات بنواتجها.
- تجانس الخرسانة ودرجة الرص: ان عدم تجانس الخرسانة يؤدي الى زيادة النفاذية بسبب تكون الفجوات الكبيرة ولدرجة الرص اهمية كبرى في طرد الفراغات والماء وبالتالي تقليل النفاذية.

فحص نفاذية الخرسانة Test of permeability of Concrete

- يقيس معامل نفاذية الخرسانة (K) باستخدام معادلة دارسي للجريان في الاوساط النفاذة وحسب المعادلة التالية

$$\frac{Q}{A} = K \frac{\Delta h}{L} \dots \dots \dots \text{معادلة دارسي Darcy Equation}$$

Q : water discharge m^3/sec


A : cross section area of the specimen m^2

K : permeability coefficient m/sec

L : length of the specimen m

$\Delta h = h_2 - h_1$ fluid head difference across the sample m

- الشكل التالي مخطط مبسط يوضح طريقة اجراء الفحص :



تطبيق قانون داري لحساب معامل النفاذية

تأثير املاح الكلوريدات والكبريتات على ديمومة الخرسانة Chloride and sulphate attacks

- بشكل عام فان الاملاح بنوعيها لا تهاجم الخرسانة بالحالة الصلبة ولكنها تؤثر بصورة كبيرة على الخرسانة عندما تكون على شكل محليل ذاتية في الماء.
- وهذه الاملاح تأثيرات فيزيائية ايضا عدا عن التأثيرات الكيميائية على الخرسانة اذ يتسبب وجود الاملاح كمحاليل بالقرب من الخرسانة الى دخولها الى المسامات وفي حالة جفاف الخرسانة سوف تتبlier هذه الاملاح في الفجوات . عند استمرار تعرض الخرسانة الى دورات من الغمر والتتجفيف فان الاملاح المتبلورة داخل المسامات سيزداد حجمها عن حجم المسامات الحاوية لها مما يؤدي الى تولد اجهاد شد داخلي قد تتسبب بزيادة الحجم وتشقق الخرسانة.


- من الناحية الكيميائية فان املاح الكلوريدات (التي تتوارد بصورة كبيرة في مياه البحار) سوف تؤثر على حديد التسليح بصورة كبيرة بينما يتركز عمل املاح الكبريتات (التي تتوارد عادة في الترب) على الخرسانة نفسها:

تأثير املاح الكبريتات :

- المؤثرة منها على الخرسانة تكون على نوعين : كبريتات الصوديوم $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ وكبريتات المغنيسيوم $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.
- تهاجم الاولى نواتج اماهه الاسمنت وخاصة هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سلفومينات الكالسيوم (الجبس المائي) الذي يسبب زيادة حجمية قد تؤدي الى التشقق والتلف للخرسانة كما في التفاعل التالي:



- يهاجم النوع الثاني من املاح الكبريتات نواتج اماهة الاسمنت وخاصة CSH مكونة سلفو الومينات الكلسيوم (الجبس المائي) الذي يسبب زيادة حجمية قد تؤدي الى التشقق والتلف للخرسانة بالإضافة الى تحلل جل الاسمنت وتقليل الترابط كما في التفاعل التالي:




تأثير املاح الكلوريدات على:


- ان اختراق املاح الكلوريدات للخرسانة يدخل كعامل مساعد في عملية صدأ وتأكل حديد التسلیح.
- اذ ان وصول ايون الكلوريد الى سطح حديد التسلیح سيساعد في الغاء طبقة لحماية له من خلال تحويل الوسط المحيط الى وسط حامضي بتكون حامض الهیدروکلوريك HCl.
- عند توفر الرطوبة والاوكسجين بعد الغاء حماية حديد التسلیح سوف يؤدي الى بداية صدأه ومن ثم تأكله.

تأثير تفاعل الكربنة على ديمومة الخرسانة CO₂ attack (carbonation reaction)

- تفاعل الكربنة يتلخص بتفاعل غاز CO₂ من الجو مع ماء المسام الام موجود في الخرسانة والناتج الرئيس لهذا التفاعل هو حامض الكاربونيك كما في المعادلة أدناه:




- سيتبع تكوين هذا الحامض تفاعلاً مع هيدروكسيد الكلسيوم الموجود في هيكل عجينة الاسمنت مكوناً كarbonات الكلسيوم الغير ذاتية والتي ستترسب في المسامات القريبة من السطح كما في التفاعل التالي:



- يبدأ تفاعل الكربنة في المسامات القريبة من السطح ويتجه بمرور الزمن إلى داخل الخرسانة وهو تفاعل بطئ جداً ويحتاج فترة زمنية طويلة للوصول إلى داخل الخرسانة ويعتمد ذلك على تركيز غاز CO₂ في الجو المحيط بالخرسانة وكذلك نسبة الرطوبة داخل وخارج الخرسانة.

- لا يحدث التفاعل عندما تكون مسامات الخرسانة مشبعة او جافة بحيث لا يتتوفر الماء للتفاعل. بكلمات أخرى اذا كانت الرطوبة أعلى من 75% او أقل من 25% فإن احتمالية حدوث هذا التفاعل ضعيفة جداً.

- يهاجم حامض الكاربونيك المتكون نتيجة لهذا التفاعل جل الاسمنت ايضاً CSH مسبباً تحلله كما في التفاعل التالي:




- عملية الكربنة فائدة في تقليل نفاذية الطبقة السطحية المتكرنة بسبب ترسب كarbonات الكلسيوم في المسامات إلى أن مقاومة هذه الطبقة تصبح قليلة بسبب تحلل جل الاسمنت.

- يعادل تفاعل الربنة الطبيعية القلوية للخرسانة مسببا تحول الوسط الخرساني إلى الوسط الحامضي مسبباً إغاء طبقة أوكسيد الحديد الحامية لحديد التسليح من التاكل حين وصول هذا التفاعل إلى سطح حديد التسليح.
- لذلك تعتبر الكربنة أحد العوامل الرئيسية إضافة إلى اختراق أيون الكلوريد في شروع عملية الصدا والتاكل لحديد التسليح حين توفر الاوكسجين والرطوبة.



صدا وتاكل حديد التسليح Corrosion of Steel in concrete

- الشروط الرئيسية لحدوث صدا حديد التسليح في الخرسانة هو توفر الاوكسجين والرطوبة عند سطح حديد التسليح. وهمما العاملان الرئيسان لحدوث الصدا.
- يعتبر اختراق أيون الكلوريد وتفاعل الكربنة من العوامل المسرعة لحدوث الصدا كما تم ذكره سلفاً حيث يلغيان طبقة الحماية لحديد التسليح المتكونة نتيجة لقاعدية العالية للخرسانة.
- الصدا في حديد التسليح عملية كهروكيميائية تتلخص بتكون قطبين على حديد التسليح أحدهما أنود (مكان بداية الصدا وتحدث فيه عملية اكسدة الحديد وفقدان الاليكترونات) والآخر كاثود (سطح حديد التسليح ويحدث فيه عملية الاختزال أي تقليل الاوكسجين وتكون مجموعة الهيدروكسيل السالبة).
- تكون مناطق الانود بسبب بداية الصدا في مناطق معينة نتيجة لتوفر الاوكسجين والرطوبة.
- تفاعل الانود : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{++} + 2\text{e}^{-}$ Anodic reaction (Oxidation)
- تفاعل الكاثود: $2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^{-} \longrightarrow 4(\text{OH})^{-}$ cathodic reaction (Oxygen reduction)
- يتم انتقال الاليكترونات خلال الخرسانة من مناطق الانود إلى مناطق الكاثود مسببة تيار كهربائي يسمى تيار التاكل. ونتيجة لذلك فأن مناطق الصدا ستستمر بعملية الاصدمة وفقدان الاليكترونات مما يؤدي إلى انتشار مناطق الصدا على سطح حديد التسليح.



آلية صدا حديد التسليح في الخرسانة

- يرافق عملية الصدا لحديد التسلیح زيادة حجمية للحديد بما يقارب سبعة اضعاف حجمه الاصلي مما يسبب ضغطا داخلسا يؤدي الى تسقق وتشظي غطاء الخرسانة.




تأثير الزيادة الحجمية للصدا على غطاء الخرسانة

- ما هي مقتراحاتك لتقليل تأثير هجوم الاملاح بنوعيها الكلوريدات والكبريتات على الخرسانة؟
- ما هي مقتراحاتك لتقليل صدا وتأكل حديد التسلیح في الخرسانة؟

التفاعل القلوي للركام (ASR) Alkali –Silica Reaction (ASR)

- تفاعل يحدث بسبب تواجد السليكا الفعالة في الركام حيث تتفاعل مع القويات الموجودة في الاسمنت مسببة زيادة حجمية تؤدي الى تشقق الخرسانة.
 - هذا التفاعلبطئ ويظهر تأثيره في اعمار متاخرة من عمر الخرسانة :
- $$\text{SiO}_2 + 2 \text{NaOH} + \text{H} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3\text{H}$$
- يتسبب هذا التفاعل في تشقق الخرسانة ، فقدان المقاومة والجسامـة ، تقليل لعمر الخدمـي و زيادة النفاذـية



التفاعل القلوي للركام على المستوى المرئي وغير المرئي (Macro and micro)

- ما هي مقتراحاتك لتقليل تأثير هذا التفاعل؟