

كما تم ذكره سابقاً فإن هنالك علاقة بين حجم الايون السالب والموجب و الرص المحكم للكرات وحجم (أو نصف قطر) الايون السالب والموجب بحيث يمكن معرفة العدد التناسقي وشكل وبنية المركب الايوني و صيغة المركب من خلال العلاقة التي تربط أنصاف أقطار الايونات والعدد التناسقي وبحسب الجدول التالي:-

نسبة $\frac{\text{نق}(-)}{\text{نق}(+)}$	الشكل	العدد التناسقي للايون الموجب	نسبة $\frac{\text{نق}(+)}{\text{نق}(-)}$
4.45 إلى 6.45	مثلث (Triangular)	3	0.155 إلى 0.224
2.42 إلى 4.44	رباعي السطوح (Tetrahedron)	4	0.225 إلى 0.413
1.38 إلى 2.41	ثمانى السطوح (Octahedron)	6	0.414 إلى 0.72
1.37 أو أقل	مكعب (Cubic)	8	0.73 أو أكبر

والامثلة التالية هي تطبيق لهذا الجدول:-

أولاً :- في حالة المركبات التي تتألف من ايونات موجبة وسالبة متكافئة

مثال (1):- كلوريد الصوديوم (NaCl)

نصف قطر أيون الصوديوم (Na<sup>+</sup>) = نق(+) = 950 بيكومتر

نصف قطر أيون الكلوريد (Cl<sup>-</sup>) = نق(-) = 1810 بيكومتر

$$0.52 = \frac{950}{1810} = \left( \frac{\text{نق}(+)}{\text{نق}(-)} \right)$$

وبالرجوع إلى الجدول اعلاه فإن الناتج يقع في المدى (0.414 إلى 0.72) أي أن العدد التناسقي

للايون الموجب يساوي (6) والشكل هو ثمانى السطوح.

مثال (2):- كبريتيد الخارصين (NaCl)

نصف قطر أيون الصوديوم (Zn<sup>2+</sup>) = نق(+) = 740 بيكومتر

نصف قطر أيون الكبريتيد (S<sup>2-</sup>) = نق(-) = 1840 بيكومتر

$$0.40 = \frac{740}{1840} = \left( \frac{\text{نق}(+)}{\text{نق}(-)} \right)$$

وبالرجوع إلى الجدول اعلاه فأن الناتج يقع في المدى (0.225 إلى 0.413) أي أن العدد التناسقي  
للأيون الموجب يساوي (4) والشكل هو رباعي السطوح.

ثانياً :- في حالة المركبات التي تتألف من ايونات موجبة وسالبة غير متكافئة

مثل  $(Rb_2O , Li_2O , TiO_2 , SrF_2)$  في مثل هذه الحالة نلجأ إلى اسلوب آخر من الحسابات

مثال (3):- فلوريد الستروننتيوم ( $SrF_2$ )

نصف قطر أيون الستروننتيوم ( $Sr^{2+}$ ) = نق(+) = 1130 بيكومتر

نصف قطر أيون الفلوريد ( $F^-$ ) = نق(-) = 1360 بيكومتر

$$0.83 = \frac{نق(+)}{نق(-)} = \frac{1130}{1360}$$

ان العدد التناسقي لأيون ( $Sr^{2+}$ ) = 8

$$1.20 = \frac{نق(-)}{نق(+)} = \frac{1360}{1130}$$

ان العدد التناسقي لأيون ( $F^-$ ) = 8

ولكن لابد أن يكون عدد أيونات الفلوريد ضعف عدد أيونات الستروننتيوم لذلك لابد أن يكون العدد

التناسقي لأيون الستروننتيوم ضعف العدد التناسقي لأيون الفلوريد أي ان:-

العدد التناسقي لأيون الستروننتيوم ( $Sr^{2+}$ ) = 8

العدد التناسقي لأيون الفلوريد ( $F^-$ ) = 4

وهذا يتفق مع واقع بنية فلوريد الستروننتيوم.

مثال (4):- أوكسيد الليثيوم ( $Li_2O$ )

نصف قطر أيون الليثيوم ( $Li^+$ ) = نق(+) = 600 بيكومتر

نصف قطر أيون الاوكسجين ( $O^{2-}$ ) = نق(-) = 1400 بيكومتر

$$0.43 = \frac{نق(+)}{نق(-)} = \frac{600}{1400}$$

$$2.33 = \frac{نق(-)}{نق(+)} = \frac{1400}{600}$$

ان العدد التناسقي لأيون الليثيوم  $6 = (\text{Li}^+)$

ان العدد التناسقي لأيون الاوكسجين  $6 = (\text{O}^{2-})$

ولكن لابد أن يكون عدد أيونات الليثيوم ضعف عدد أيونات الاوكسجين لذلك لابد أن يكون العدد التناسقي لأيون الليثيوم ضعف العدد التناسقي لأيون الفلوريد أي ان:-

العدد التناسقي لأيون الليثيوم  $4 = (\text{Li}^+)$

العدد التناسقي لأيون الاوكسجين  $8 = (\text{O}^{2-})$

وهذا يتفق مع واقع بنية بلورة أوكسيد الليثيوم.

ولا تتفق دائماً الحسابات النظرية مع النتائج العملية بسبب أن المركبات ليست أيونية (100%) بل قد تكون مستقطبة وهذا يتنافى مع الشروط الواجب توفرها في المركب لكي يكون متوافق مع المعادلة الموضوعه لحساب العدد التناسقي وشكل المركب.